

TECHNICKÝ LIST VALTTI AQUACOLOR

POPIS VÝROBKU

Přírodní polo-transparentní vrchní mořidlo s olejovým základem na dřevo v exteriéru. Dostupné v široké škále odstínů. Valtti Akvacolor se vsaje do dřeva a zvýrazňuje jeho přírodní krásu. Dostupné v široké škále odstínů. Zpomaluje pronikání vlhkosti do dřeva a zvětvávání. Nevytváří film.

VLASTNOSTI A DOPORUČENÉ POUŽITÍ

- Dřevěné obklady, okapy, okenice ploty, atd. Nepoužívejte Valtti Akvacolor pro jiné účely než ty, které jsou vyznačeny v návodu k použití. Produkt určený na nátěr neošetřeného dřeva i dřeva ošetřeného (nátěr s mořidly). Vhodný na nátěr dřevěných povrchů v exteriéru, hladkých řezaných dřevěných povrchů, naimpregnovaného, nebo tepelně upraveného dřeva.

TECHNICKÉ PARAMETRY

HUSTOTA	1,0 kg/l, ISO 2811
SUŠINA	cca 22%, závisí na odstínu
STUPEŇ LESKU	Nedefinovaný
BALENÍ	0,9 l, 2,7 l, 9 l, a 18 l
BÁZE	EP
VZORNÍK	Tikkurila Valtti colour card.
OBLAST ODSTÍNŮ	Vždy používejte obarvený produkt. Konečný odstín se odrazí až na proschnutí povrchu.
VYDATNOST	Opracované dřevo: 8-12 m ² /l na jeden nátěr. Neopracované dřevo: 4-8 m ² /l na jeden nátěr. Vydatnost závisí na drsnosti, pórovitosti, savosti povrchu a způsobu aplikace.
DOBA SCHNUTÍ (23°C a 50% relativní vlhkost vzduchu)	Běžně zaschle na dotek po 2-3 hodinách a přetíratelný po 24 hodinách. Nízká teplota a vysoká vlhkost vzduchu mohou způsobit delší dobu schnutí. Nenamáhejte mechanicky během prvních dní od aplikování.
EU VOC 2004/42/EC [limitní hodnota Kat. A/e 130 g/l (2010)]	VOC max. <130 g/l.
APLIKACE	Štětcem nebo stříkáním. Upozornění: Polyesterové a nylonové štětce jsou nejvhodnější pro aplikaci VALTTI Akvacolor.
ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ	Nářadí po použití ihned očistěte vodou a mýdlem. Opláchněte vodou. Tikkurila Pensselipesu (čistič nářadí) se doporučuje pro očištění ztvrdlého materiálu na nářadí.
PŘEPRAVA A SKLADOVATELNOST	Přeprava a skladování v dobře uzavřených obalech, které chrání před vlivem atmosférických podmínek. Přepravní a skladovací teplota musí být v rozmezí + 5 ° C do + 25 ° C. Chraňte před mrazem a silným slunečním zářením. ADR / VAK: není klasifikováno

NÁVOD K POUŽITÍ:

PODMÍNKY PRO NATÍRÁNÍ: Natíraný povrch musí být suchý, vlhkost dřevěného povrchu nižší než 20%, teplota vzduchu a povrchu by měla být nejméně + 5°C a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80%. Ideální podmínky pro práci jsou za klidného, suchého počasí s teplotou od + 10 do + 20 ° C.

PŘÍPRAVA: Povrch musí být čistý, suchý, důkladně odmaštěný, zbavený špíny, tuků a odlupujícího se nátěru z povrchu. Pro očištění a odstranění plísní z povrchu použijte doporučené Tikkurila výrobky. (Homeenpoisto, Tehopesu) Vhodným tmelem od Tikkurily vyspravte praskliny, díry po hřebících a jiné nerovnosti povrchu. Všechny lesklé, předtím mořené a tmelené povrchy důkladně přebuste, aby byla impregnace Valtti Akvacolor do dřeva dostatečná. Ujistěte se, že dřevěné obložení, podbití a okenní rámy atd. byly spojeny s antikoročním materiálem. Valtti Akvacolor nedoporučujeme používat spolu s lanový-olejovým tmelem. Nejlepší kvalitu neodlupující se glazury, která vytváří ochrannou vrstvu, dosáhnete dodržáním návodu od výrobce. Zvláštní pozornost věnujte dřevu jako je dub, teakové dřevo, cedrové dřevo, jedle, mahagon, idigbo atd., Protože obsahují olej a vodorozpustnou kyselinu tříslou, která může zhoršit schnutí, tvrdnutí nebo přilnavost nátěru k povrchu.

ZÁKLADOVÁNÍ: Základní nátěr VALTTI Base, nebo Valtti Akvabase, by měl být aplikován na všechny povrchy v exteriéru, které nebyly upraveny, nebo tlakem impregnované s vhodným ochranným prostředkem na dřevo. Na letokruzích dřeva nanášejte tlustší.

POUŽITÍ: Před použitím pořádně promíchejte. Aplikujte 2 nátěry s Valtti Akvacolor ve směru letokruhů dřeva. Pro nátěr nových povrchů vždy použijte obarvený produkt. Zabezpečte dostatečné množství obarveného produktu, připraveného v jedné nádobě na jeden uniformní povrch - vyhněte se tak rozdílům v odstínu. Valtti Akvacolor aplikujte po celé délce natíraného povrchu- vyhněte se tak nečekaným přesahům, přesahem. Zkontrolujte stav ošetřovaného povrchu a jeli to nutné, zabezpečte údržbový nátěr. Intervalů údržbových nátěrů závisí na povětrnostních podmínkách, v nichž se povrch nachází a také od orientace povrchu vůči světovým stranám.

ÚDRŽBA: Intervalů údržbových nátěrů závisí na povětrnostních podmínkách, v nichž se povrch nachází a také od orientace povrchu vůči světovým stranám. S ošetřovaným povrchem zacházejte opatrně, jeho konečná pevnost a odolnost je dosažena až po 4 týdnech zrání. Pokud je třeba povrch očistit po krátké době od nátěru použijte vlhký hadřík nebo jemný čistící kartáček a mop. Ne dříve než 1 měsíc po nátěru ošetřete špinavý povrch pomocí Huoltipesu (1 díl Huoltipesu do 10 dílů vody.) Velmi špinavý povrch nebo čisté skvrny očistěte pomocí směsi Huoltipesu a vody (1: 1) Důkladně opláchněte a nechte uschnout.

PŘEDCHÁZENÍ OHROŽENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: Výrobek se nesmí vylévat do výlevků, kanalizace, vodních toků, nebo do země. Prázdné obaly se recyklovat, nebo likvidovat podle místních předpisů. Každý nepoužitý výrobek nebo odpad v podobě uschlé barvy musí být

TECHNICKÝ LIST VALTTI AQUACOLOR

likvidován jako nebezpečný odpad. Suché prázdné nádoby by měly být recyklovány nebo likvidovány podle místních předpisů. Odpad z výrobku shromažďujte a odvážte pouze na vyhrazená místa. Likvidujte v souladu s místními předpisy.

Riziko samovznícení! Čistící hadříky, prach z broušení a materiály obsahující zbytky produktu mohou -vznítit. Takové materiály třeba nechat vyschnout ve venkovním prostředí, sesbírat a skladovat ve vodě před jejich spálením nebo likvidací.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST KLASIFIKACE

Obsahuje: 3-jódoprop-2-inylyl butylkarbamát a kobaltnatý oktát. Může způsobit alergickou reakci. Bezpečnostní list k výrobku na vyžádání.

Výrobce: Tikkurila Oyj, POBox 53, Kuninkaalantie 1, 01301 Vantaa, Finsko, Tel.: +358 20 191 2000, Obchodní ID 0197067-4, Registrace Vantaa, www.tikkurila.com

Distributor: Dejmark Czech s r.o., Poděbradská 55/88, 198 00 PRAHA, Tel: +420 724 554 416, info.cz@dejmark.com, www.dejmark.cz

Výše uvedené údaje nemusí být kompletní, jsou však založeny na laboratorních testech a praktických zkušenostech a jsou uvedeny podle našeho nejlepšího vědomí. Kvalita výrobku je zajištěna naším operačním systémem, na základě požadavků norem ISO 9001 a ISO 14001. Jako výrobce nemůžeme kontrolovat podmínky, za nichž je výrobek použit a celá řada faktorů, které mají vliv na použití a aplikaci výrobku. Výrobce se zřiká odpovědnosti za škody způsobené používáním výrobku v rozporu s našimi pokyny nebo pro nevhodné účely. Výrobce si vyhrazuje právo na změny výše uvedených informací jednostranně bez předchozího upozornění.