

Aviva Tiefengrund WV

4074000200

Vodou ředitelný **základový nátěr** pro interiéry, určený pro **obchodníky a řemeslníky**

POPIS PRODUKTU

Obecné informace

Snadno zpracovatelný, vodou ředitelný a paropropustný neutrální základový nátěr na disperzní bázi s velmi dobrými penetračními schopnostmi a bez zápachu. Zpevňuje písčité podklady a vyrovnává silně savé a nerovnoměrné minerální podklady.

Speciální vlastnosti Zkušební normy



- **Francouzské nařízení DEVL1104875A** pro označení produktů stavebních nátěrových hmot kvůli emisím škodlivých těkavých látek: A+


Oblasti použití




Pro písčité a savé minerální podklady jako jsou omítky, beton, potěry, omítkové hmoty apod. pro použití jak v interiérech, tak pro exteriér.

ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Před použitím přípravek promíchejte příp. lze hodně protřepat.
- Zpracovávejte při teplotách nad + 5 °C a ne vyšších než 30 °C a/nebo relativní vlhkosti vzduchu do 80 %.
- Natírejte přednostně pomocí štětce nebo kartáče
- U sádkartonových desek nejprve penetrujte zředěným nátěrem Aviva Tiefengrund WV v poměru 1:1 s vodou.
- Na silně savé podklady aplikujte nátěr nezředěný
- Vyvarujte se lesklému nasychání
- Vysoká vlhkost vzduchu a/nebo nízké teploty prodlužují dobu schnutí

Nanášecí techniky

Způsob nanášení	Natírání
Ředění	Vodou
Poměr ředění	až 1:1
Vydatnost na jeden nátěr (m ² /l)1) Bez zředění	ca. 8
Vydatnost na jeden nátěr (m ² /l)1) Po zředění	ca. 16

Na skutečnou vydatnost/ spotřebu má vliv tvar, kvalita a vlhkost podkladu. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze na základě zkušebního nátěru.

Doby schnutí

(při 23 °C a 50 % r.v.)



Následující nátěr	po ca. 5 h
-------------------	------------

Uvedené hodnoty jsou pouze orientační. Doba schnutí závisí na podkladu, tloušťce vrstvy, teplotě a výměně vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu.

Vyvarujte se přímým slunečním paprskům (rychlé nasychání).

Čištění pracovních nástrojů

Umyjte ihned po použití vodou.

Naschlé zbytky barvy odstraňte pomocí odstraňovače nátěrů ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125.

PODKLAD**Druh podkladu**

Pro savé minerální podklady jako jsou omítky, beton, potěry apod., pro sádrové materiály a savé, silně přilnavé staré nátěry.

Kvalita podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, zbavený odlučujících látek, měla by být testována jeho přilnavost a vhodnost k nátěru.

Dbejte pokynů příslušné normy ÖNORM B 2230 Část 2.

Pročtěte také směrnici DIN 18363, VOB, Část C, Odstavec 3; Malýřské a lakýrnické práce.

Nepřilnavé nátěry je třeba důsledně odstranit.

Příprava podkladu

- U savých, suchých a nosných podkladů není potřeba povrch více upravovat.
- Malé trhlinky, díry nebo nerovnosti zarovnejte špachtlí pomocí vhodného výplňového materiálu. Špachtli nabruste a očistěte od prachu.
- Čerstvé omítky, beton a potěry nechte zaschnout alespoň po dobu 4 týdnů. Případné nečistoty, odlučující látky nebo prachovou vrstvu očistěte mechanicky.
- Mastné nebo olejové nečistoty je třeba důkladně odstranit pomocí odmašťovač ADLER Entfetter 80394.
- Klihové barvy pečlivě omyjte vodou.

SKLADBA NÁTĚRU**Základový nátěr**

1 x základový nátěr Aviva Tiefengrund WV 4074000200
Podle savosti podkladového povrchu lze zředit maximálně do poměru 1:1 vodou.

Svrchní nátěr

Požadovaný odstín barvy na zeď, fasádové barvy ADLER

Fassadenfarbe příp. nátěru na beton ADLER Beton-Beschichtung.
Dbejte pokynů v příslušných technických listech produktů.


INFORMACE PRO OBJEDNÁNÍ

Velikosti balení	1 l; 5 l; 10 l
Barevné odstíny/stupně lesku	bezbarvý 4074000200

Doplňkové produkty	ADLER Entfetter 80394 odmašťovač ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125 odstraňovač starých nátěrů
---------------------------	--

DALŠÍ POKYNY

Trvanlivost/Skladování



Nejméně 3 roky v originálních uzavřených plechovkách.

Při skladování chraňte před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem i vysokými teplotami (nad 30 °C).

Produktový kód Barvy a laky	M-GF01
------------------------------------	--------

Technické údaje	Obsah VOC	Mezní hodnoty EU pro Aviva Tiefengrund WV (Kat. A/h): 30 g/l (2010). Aviva Tiefengrund WV obsahuje < 1 g/l VOC.
------------------------	-----------	---

Bezpečnostně technické údaje



Dodržujte pokyny v příslušném bezpečnostním listu k tomuto produktu, aktuální verze je dostupná na internetu na adrese www.adler-lacke.com.