


ADLER Aquacryl CFB

30090 a násl.



10 %

Popis produktu

Vodou ředitelný bezbarvý lak na bázi akrylátové disperze na dřevo v interiéru. Lze zpracovávat pracovním postupem "lak na lak". Dobrá mechanická a chemická odolnost, velmi dobrá plnivost.

Speciální vlastnosti

Odolný proti krémům a tukům
Splňuje požadavky třídy hodnocení 5-B podle ÖNORM A1605-12 na obtížně zápalné povrchy nábytku.

Oblasti použití

Nástěnné a stropní obklady, velkoformátové desky, dřevěný nábytek, dveře (Používejte těsnění, vhodná pro vodou ředitelné laky!) a dětské hračky.
Je vhodný také pro renovační nátěry na běžných nábytkových lacích.
ADLER Aquacryl CFB se nesmí používat na vodou ředitelných mořidlech.

Způsob nanášení

Natíráním (akrylovým štětcem), stříkáním (Airless, stlačeným vzduchem)

Příprava podkladu

Nový nátěr obruste zrnitostí 180
Renovační nátěr přebruste zrnitostí 280 - 320

Nový nátěr

2 - 3 x ADLER Aquacryl CFB
(mezibus zrnitostí 280 - 320)
U prken s perem a drážkou doporučujeme zásadně natírání před montáží. Není-li to možné, naneste v oblasti pera a drážky jen malé množství laku, aby nedošlo ke slepení.

Renovační nátěr

1 x ADLER Aquacryl CFB
(předtím přebruste zrnitostí 280 - 320)

Ředění

Vodou
Natírání, stříkání Airless: neředěný
Stříkání pistolí: cca 10 %

Teplota při zpracování a teplota předmětu

Ne nižší než +10 °C
Vysoká vlhkost vzduchu a/nebo nízká teplota prodlužují dobu schnutí.

Doba schnutí (pokojová teplota 20 °C)

Lze brousit příp. přetřít po cca 2 hodinách

Pracovní nástroje

Ihned po použití očistěte vodou. Nástroje ke stříkání následně dobře usušte, aby se zabránilo korozi. Zaschnuté zbytky barvy odstraňte prostředkem na odstraňování starých nátěrů ADLER Abbeizer.

Vydatnost (na jednu vrstvu)10 - 12 m²/l**Velikosti balení**

125 ml, 375 ml, 750 ml, 2,5 l

Skladování

V chladnu, avšak chraňte před mrazem

Skladovatelnost

Nejméně 3 roky v originálním uzavřeném obalu.

Stupně lesku

G 100 lesklý	30090
G 30 matný	30093
G 50 polomatný	30095

Bezpečnostně technické údaje

Dodržujte pokyny v bezpečnostním listu.
I při zpracovávání produktů s nízkým obsahem škodlivých látek je třeba dodržovat obvyklá bezpečnostní opatření.