


ADLER Floor-Start

42110



Popis výrobku

Jednosložkový vodou ředitelný základní lak na bázi polyuretan-akrylátové disperze, vhodný pro listnatá i jehličnatá dřeva. U druhů dřeva s vysokým obsahem tříslovin izoluje rozpustné složky dřeva. Malé zdrsnění dřeva a snížené zalepení bočních stran u řemenových podlah.

Oblasti použití

Lak lze použít pro všechny druhy dřeva; zvláště vhodný je pro tvrdá dřeva, např. dub nebo jasan.

Způsob nanášení

Štětcem - měkký štětec na akrylové laky
Válečkem - váleček s krátkým vlasem, např. mohérový nebo perlonový

Příprava podkladu

Podklad musí být suchý a bez nečistot (např. olej, tuk, vosk).
Malé trhliny a spáry vybruste brusným papírem na dřevo zrnitosti 120, podlahu zatmelte směsí 1 hmotnostního dílu prachu z broušení a asi 2 hmotnostních dílů ADLER Floor-Fill 42109. Nechejte asi 1 hodinu schnout a přebruste brusným papírem zrnitosti 120.

Základní nátěr

Sytý nátěr lakem ADLER Floor-Start 42110.
ADLER Floor-Start 42110 nelijte na podlahu.
Nátěr musí schnout asi 2 hodiny. Nebrousit!
Ohledně aplikace na barevné podlahy si vyžádejte informace!

Krycí nátěr

2 nátěry ADLER Floor-Classic 42120 nebo ADLER Floor-Finish 42140. Mezi nátěry povrch přebruste brusným papírem zrnitosti 240 nebo použitou brusnou mřížkou zrnitosti 120. Brusný prach setřete vlhkým hadříkem.

Ředění

Produkt se dodává připravený ke zpracování a nemá se ředit.

Teplota při zpracování a teplota objektu

Nejméně + 10 °C.
Vysoká vzdušná vlhkost a/nebo nízké teploty prodlužují schnutí. Aby nátěr dokonale vyschl, zajistěte v místnosti dobré větrání. Během zpracování nesmí být produkt vystaven přímému slunečnímu záření.

07-09 (nahrazuje 07-07)

obratte

ADLER Česko s.r.o., CZ-64200 Brno - Bosonohy
Fon: 00420/544/211930, Fax: 00420/544/213229, Mail: info@lakyadler.cz

Naše návody se zakládají na současném stavu vědomostí a mají co nejlépe poradit kupujícímu/uživateli, jsou ovšem nezávazné, je nutno je sladit s oblastmi použití a podmínkami zpracování. O vhodnosti a použití dodávaného výrobku rozhoduje kupující/uživatel na vlastní odpovědnost, proto je doporučeno zhotovení vzoru, na kterém je vhodnost tohoto produktu testována. Kromě toho platí naše všeobecné prodejní podmínky. Všechny dřívější technické listy pozbývají touto verzí platnosti. Změna velikosti plechovek, barevných tónů a dosažitelného stupně lesku jsou vyhrazeny.

Doba schnutí

(při pokojové teplotě 20 °C)

Nátěr lze asi po 2 hodinách přetřít.

Pracovní nástroje

Nástroje očistěte ihned po použití vodou, k odstranění naschlých zbytků laku použijte ADLER Abbeizer 95125.

Vydatnost (na 1 nátěr)

8 - 10 m²/l

Balení

1 l, 5 l

Skladování

Skladujte v chladu, chraňte před mrazem.

Skladovatelnost

1 rok v uzavřeném originálním obalu

Bezpečnostně technické údaje

Řiďte se pokyny v bezpečnostním listu!

I při zpracování výrobků s nízkým obsahem škodlivých látek je třeba provádět běžná ochranná opatření.