


ADLER Positiv Plus Wachsbeize

11770 ff



Popis

Vodou ředitelné voskové mořidlo na bázi syntetických barviv a mikronizovaných pigmentů v kombinaci s modifikovaným včelím voskem a speciálním voskem pro voduodpudivou povrchovou úpravu se sametovým nádechem a markantním pozitivním efektem na jehličnaté dřeviny.

Všechny barevné odstíny je možné mezi sebou míchat a podle potřeby zesvětlit výrobkem **ADLER Positiv Plus Wachsbeize farblos 11770** (bezbarvý).

Oblasti použití

Speciálně pro broušené, kartáčované, hoblované, sekané a jinak zdrsňené plochy jehličnatých dřevin jako je např. smrk nebo borovice, pokud se má jedním pracovním postupem dosáhnout pozitivního vzhledu namoření bez přelakování krycími laky. Ideální pro dřevěné stěny či stropy a stejně tak pro málo namáhaný nábytek. Nepoužívat na stoly či židle.

Zpracování

Kartáčované, hoblované, sekané nebo jinak zdrsňené plochy se namoří bez předchozího ošetření. Hladké plochy brousit zrnitostí 120. Opláchnutí obroušeného dřeva vodou a po uschnutí hladký výbrus zrnitostí 150 jsou výhodou.

Z jehličnaté dřevin s vysokým obsahem pryskyřice jako borovice a borovice limba musí být nejdříve odstraněna pryskyřice (porov. návod na odstranění pryskyřice) a je nutné je obrousit zrnitostí 120.

ADLER Positiv Plus Wachsbeize 11770 ff dobře promíchat před i během zpracování. Mořidlo při nástřiku (**nástřík klasickou pistolí: velikost trysek 1,5-1,8 m, tlak 2,0-2,5 barů**) nebo při nanášení širokým štětcem (na menších plochách) nanášet stejnoměrně tak, aby byla plocha lehce vlhká.

Doba schnutí (teplota v místnosti 20 °C): ca 12 hodin, nejlépe přes noc. Pozitivní efekt se vyvíjí v první fázi schnutí (cca 20 minut), během které se nesmí aplikovat urychlené schnutí.

Suché plochy se vykartáčují leštícím kartáčem (kombinace vlákna a kůže) nebo speciálním kartáčovým agregátem ve směru struktury dřeva tak, aby vznikla hladká plocha se sametovým nádechem.

Přelakování **není možné**.

Navoskování vykartáčované plochy výrobkem ADLER Ceradur-Spritzwachs 50711 nebo ADLER Naturnah-Hartwachs 96050 zajistí dodatečnou ochranu povrchu.

Naše návody se zakládají na současném stavu vědomostí a mají co nejlépe poradit kupujícímu/uživateli, jsou ovšem nezávazné, je nutno je sladit s oblastmi použití a podmínkami zpracování. O vhodnosti a použití dodávaného výrobku rozhoduje kupující/uživatel na vlastní odpovědnost, proto je doporučeno zhotovení vzoru, na kterém je vhodnost tohoto produktu testována. Kromě toho platí naše všeobecné prodejní podmínky. Změna velikosti plechovek, barevných tónů a dosažitelného stupně lesku jsou vyhrazeny.

Váš prodejce:



www.exkalibr.cz/lakyadler

info@exkalibr.cz

+420 558 731 917

Před začátkem moření by se vždy mělo provést zkušební namoření na originálním dřevěném podkladu, abychom mohli posoudit konečný barevný odstín. Do komise používat jenom mořidlo stejné šarže.

Mořidlo ze stříkací pistole nebo dřevěnou tyčinkou znečištěné mořidlo již nevlévejte zpět do plechovky s originálním mořidlem.

Respektujte, prosím, naše „Pracovní směrnice pro moření dřeva“ i bezpečnostní list.

Vydatnost

ca 8 - 10 m²/l na jedno nanesení, podle tvaru mořených dílů.

Dodávané balení

1 l, 5 l

Skladování

V chladu, avšak nikoli v mrazu.

Skladovatelnost

1 rok v originálně uzavřeném balení

Barevné odstíny

Farblos (bezbarvý)	11770
Fichte gedämpft	11771
Fichte alt	11772
Berfichte	11773
Fichte Lehm	11774
Waldfichte	11775
Fichte gekocht	11776
Fichte gelaugt	11777

Naše návody se zakládají na současném stavu vědomostí a mají co nejlépe poradit kupujícímu/uživateli, jsou ovšem nezávazné, je nutno je sladit s oblastmi použití a podmínkami zpracování. O vhodnosti a použití dodávaného výrobku rozhoduje kupující/uživatel na vlastní odpovědnost, proto je doporučeno zhotovení vzoru, na kterém je vhodnost tohoto produktu testována. Kromě toho platí naše všeobecné prodejní podmínky. Změna velikosti plechovek, barevných tónů a dosažitelného stupně lesku jsou vyhrazeny.

Váš prodejce:



www.exkalibr.cz/lakyadler

info@exkalibr.cz

+420 558 731 917