





Pullex Aqua-Plus

53101 a násl.



Popis výrobku

Vodou ředitelná, transparentní lazura na dřevo na bázi akrylátových a alkydových pryskyřic pro domácí řemeslníky (DIY) a průmysl. Světlostálé, mikronizované speciální pigmenty zaručují výbornou ochranu před UV-zářením.

Zvláštní vlastnosti Oblasti použití

Povrchová úprava je chráněna před modráním a plísněmi. Rozměrově nestálé stavební dřevěné díly ve venkovním prostředí jako jsou dřevěné domy, přístřešky, dřevěné obložení, balkóny, ploty atd. Vhodné také pro renovační nátěry na lazury obsahující rozpouštědla.

Způsob nanášení

Natírání (měkký akrylátový štětec), **nestříkat!**

Základování

1 x Pullex Aqua-imprägnierung 51320 a násl. barevný (viz technický list) k ochraně proti modráním, napadení houbami a hmyzem, k vyrovnání rozdílných sacích schopností a ke zpevnění vláken ve dřevě. Přidáním cca 20 % Pullex Aqua-Plus 53101 ve zvoleném barevném odstínu k Pullex Aqua-Imprägnierung 51320 a násl. farblos (bezbarvý) se dosáhne zvýšené ochrany před UV-zářením a vzhledu se zvýrazněnou strukturou. Doba schnutí cca 4 hodiny.

Krycí nátěr

2 x Pullex Aqua-Plus Farbig (barevný) neředěný
doba schnutí mezi nátěry cca 8 hodin

Vlastní barva dřeva ovlivňuje konečný barevný výsledek. Aby bylo dosaženo dobré odolnosti proti povětrnostním vlivům, musí být provedeny dva barevné nátěry. Nejlepší odolnost proti povětrnostním vlivům vykazují střední odstíny, příliš světlé nebo příliš tmavé odstíny by se při extrémním vystavení povětrnostním vlivům neměly používat.

Ošetřující nátěr

Ještě intaktní plochy zbavit prachu a nečistot a natřít 1 – 2 x Pullex Aqua-Plus 53101 a násl. ve světlých barevných odstínech.

Renovační nátěr

Zvětralé dřevo, staré zbytky barev, prach a nečistotu odstranit mosazným drátěným kartáčem. Další pracovní postup stejně jako u nového nátěru.

Ředění

Vodou. Výrobek je připraven ke zpracování.

Teplota zpracování a objektu

Nesmí klesnout pod + 10°C.
Vysoká vlhkost vzduchu a/nebo nízké teploty prodlužují dobu schnutí. Během zpracování zabránit přímému slunečnímu svitu.

Doba schnutí

Možné přetřít po cca 8 hodinách

(při pokojové teplotě 20°C)

Pracovní nástroje

Pracovní nástroje okamžitě po použití vyčistit vodou. Zaschlé zbytky barev odstranit pomocí ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125.

Vydatnost

8 – 10 m²/l na jeden nátěr

Velikost balení

750 ml, 2,5 l, 10 l

Skladování

Skladovat v chladu, ale ne v mrazu.

Trvanlivost

Minimálně 3 roky v originálním uzavřeném balení

Barevné odstíny

Weide (vrba)	53102	Nuss (ořech)	53110
Eiche (dub)	53103	Palisander (palisandr)	53111
Kiefer (borovice)	53104	Kastanie (kaštan)	53115
Lärche (modřín)	53105		

Všechny odstíny je možné mezi sebou míchat.

Kromě toho základní odstíny Farblos (bezbarvý) W30 53101 a W20 53113 pro tónování dle vzorníku odstínů ADLER Holzfarbtonkarte edition21 Living Wood.

Konečný odstín vychází z odstínu lazury, množství nanášené vrstvy a z barvy dřeva. Doporučuje se zhotovení vzorku na originálním dřevěném podkladu.

Bezpečnostně technické údaje

Dbejte na bezpečnostní listy!