


Pullex Fenster-Lasur

50413



Popis výrobku

Renovační lazura obsahující rozpouštědla, pro domácí řemeslníky (DIY) a řemeslo, na bázi kvalitních alkydových pryskyřic neobsahující aromáty. Speciální pigmenty a UV filtr zaručují dlouhodobou ochranu proti povětrnostním vlivům. Lazura neobsahuje biocidy, v kombinaci s Pullex Renovier-Grund 50236 ff chrání proti modráni (B), dřevokazným houbám (P) a napadení hmyzem (Iv).

Oblasti použití

Pro renovaci rozměrově stálých a nestálých stavebních dílů jako jsou např. dřevěná okna, dveře, okenice a vrata.

Způsob nanášení

Natírání

Příprava podkladu

Staré uvolněné zbytky barev odstranit (ADLER Farbabziehschaber 96422), dobře držící staré nátěry přebrousit (zrnitostí 60) a potom dobrousit (zrnitostí 120).

Základování

Jehličnany: 1 x Pullex Renovier-Grund 50236 a násl. (srovnej technický list), doba schnutí cca 12 hodin

Listnaté dřeviny: nastavit barevný odstín Pullex Plus-Lasur 50314 a násl. dle původního; u dřevin s hlubokými póry, jako např. dub, se musí počítat se zkrácenými renovačními intervaly.

Vysoká vlhkost vzduchu popř. nízké teploty mohou dobu schnutí výrazně prodloužit.

Na exotických dřevích (jako je iroko) se musí počítat s delší dobou schnutí.

Vrchní nátěr

Jehličnany: 2 x Pullex Fenster-Lasur 50413 ve zvoleném barevném odstínu.

Listnaté dřeviny: 2 x Pullex Fenster-Lasur 50413 v odstínu: „Natur für Laubhölzer“

Mezischnutí: cca 6 hodin

Vysoká vlhkost vzduchu popř. nízké teploty mohou dobu schnutí výrazně prodloužit

Ředění

Dodávané balení je připraveno ke zpracování.

Teplota zpracování a objektu

Min. +5°C

Doba schnutí (pokojová teplota 20 °C)

Možné přetřít po cca 6 hodinách.

Pracovní přístroje

Okamžitě po použití vyčistit výrobkem ADLER Adlerol 80301.

Vydatnost (na jednu vrstvu)

8-10 m²/l na jednu vrstvu

Velikost balení

750 ml, 2,5 l

Odstín

W30 50413 pro tónování dle vzorníku barev ADLER edition21 Living Wood.

Trvanlivost

Min. 5 roků v originálně uzavřených nádobách

Doporučujeme přelit obsah otevřené nádoby do menší nádoby, aby se zabránilo rosolovatění/tvoření škraloupu.

Bezpečnostně technické údaje

Dodržovat směrnice pro použití prostředků na ochranu dřeva a bezpečnostní listy!

U hader, které jsou nasáklé oxidačně schnoucími výrobky, se vyskytuje nebezpečí samovznícení. Mokrý hadry nechte schnout rozprostřené. Uchovávat v uzavřených kovových nádobách nebo ve vodě je nutné.