

Pullex Teaköl

50524 a násled.



Popis výrobku

Kompletně připravený olej na ošetření listnatého a exotického dřeva. Dobrá schopnost proniknutí, vynikající kresba dřeva, dobrá odolnost proti vodě. Bez přísad.

Oblasti použití

K prvnímu použití a ošetření naolejovaného zahradního nábytku a na dřevo v interiéru (např. koupelny).

Ošetření základu

Pro náročný povrch dřeva se doporučuje výbrus dřeva zrnitostí 180.

Viskozita při dodání

11 – 13 s podle DIN 53211 (4-mm-pohárek, 20°C)

Zpracování

Vetřít, velmi dobré výsledky se dosáhnou vebroušením brusným hadříkem.
1 – 2 x nanést, dle savosti podkladu.

Vydatnost

cca 30 m² / l na nános, slabě vetřít

Ředění

zpracování: neředěné
Adlerol 80301 na čištění pracovních nástrojů

Doba schnutí k následné úpravě (při pokojové teplotě 20°C)

cca 6 hodin

Mezivýbrus

když nutné, zrnitost 280

Údržba

Působením vody a UV-záření se trvale nedá zabránit možnému zešednutí. Dle potřeby je nutné čištění a odstranění šedi prostředkem ADLER Entgrauer (viz technický list) a opětovné naolejování ploch.

Balení

250 ml, 1 l

Odstín

Teak 50524
Farblos (bezbarvý) 50525

Skladovatelnost

Min. 3 roky v originálním balení.
Doporučujeme přelit obsah otevřené nádoby do menší

11-09 (nahrazuje 03-08)

Prosím obraťte

Adler Česko s.r.o., Zaoralova 5, 628 00 Brno
Fon: +420/544/211 930, Fax: +420/549/213 229, Mail: info@adlercesko.com

Naše návody se zakládají na současných poznatcích a podle nejlepšího vědomí mají být radou pro kupující/uživatele, je nutné je ale individuálně upravit podle oblasti použití a podmínek zpracování. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje na vlastní zodpovědnost kupující/uživatel, proto se doporučuje vyrobit vzorek pro ověření vhodnosti použití výrobku. V ostatním platí naše Všeobecné prodejní podmínky. Veškeré dřívější technické listy pozbývají vydáním této verze platnosti. Změny velikosti obalů, barevných odstínů a stupňů lesků jsou vyhrazeny.

nádoby, aby se zabránilo rosolovatění/tvoření škraloupu.

Bezpečnostně technické údaje

U hadříků, které jsou napuštěné oxidačně schnoucími produkty, existuje nebezpečí samovznícení. Mokrý hadříky nechte schnout rozprostřené. Uchovávání v uzavřených kovových nádobách nebo ve vodě je nutné.

Zpracování produktu ve stříkací kabině, která je znečištěna nitrocelulosním stříkacím prachem, je vzhledem k nebezpečí samovznícení zakázáno!

Respektujte bezpečnostní list!