

Multifunkční lepidlo

UZIN KE 22

Disperzní lepidlo pro většinu běžných elastických krytin, textilních krytin a UZIN izolačních a kladečských podložek

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ:

- ▶ homogenní a heterogenní PVC- / CV- krytiny v pásech a deskách
- ▶ kaučukové krytiny v pásech do 4 mm
- ▶ PVC- designové krytiny
- ▶ linoleum v pásech do 3,2 mm

VHODNÉ NA / PRO:

- ▶ savé, vystěrkované podklady
- ▶ teplovodní podlahové vytápění
- ▶ zatížení kolečkovými židlemi dle DIN EN 12 529
- ▶ mokré šamponování a čištění rozprašovacími extrakty dle RAL 991 A3
- ▶ použití kartáčových vysavačů
- ▶ normální zatížení v bytové, komerční a průmyslové oblasti



PŘEDNOSTI VÝROBKU / VLASTNOSTI:

UZIN KE 22 je multifunkční lepidlo s krátkou dobou odvětrání a střední dobou zpracování. Pro použití ve vnitřním prostředí.

- ▶ krátká doba odvětrání
- ▶ velmi dobré zpracovatelské vlastnosti
- ▶ rychle váže



TECHNICKÁ DATA:

Druh balení	plastové vědro
Velikost balení	14 kg
Skladovatelnost	nejméně 12 měsíců*
Barva mokrá	krémová-bílá
Barva suchá	krémová-bílá / transparentní
Spotřeba	230 - 600 g/m ²
Otevřená doba	5 - 20 minut*
Doba kladení	10 - 45 minut*
Min. teplota při zpracování	15 °C na podlaze
Zatížitelnost	po ca 24 hodinách*
Svařování/spárování spojů	po 24 hodinách*
Konečná pevnost	po 3 dnech*

* při 20 °C a 65 % rel. vzdušné vlhkosti v závislosti na druhu krytiny a savosti podkladu.



ROZŠÍŘENÉ OBLASTI POUŽITÍ:

- ▶ textilní podlahové krytiny se všemi běžnými vybaveními rubu krytiny
- ▶ lehké a rozměrově stabilní vpichované krytiny
- ▶ tkané zboží
- ▶ Quarzvinyllové dlaždice
- ▶ korkment a stejně tak i všechny UZIN kladečské a izolační podložky

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Podklad musí být pevný, nosný, suchý, bez trhlin, čistý a zbavený látek (např. nečistoty, olej, mastnota), které omezují přilnavost. Povrch musí být důkladně vysátý, penetrován a vystěrkovaný. Vhodnou penetraci a stěrkovací hmotu je možné vybrat z UZIN přehledu výrobků. Podklad zkontrolovat podle souvisejících norem a doporučení a při nedostatcích oznámit pochyby. Použitou penetraci a stěrkovací hmotu necht dobře proschnout

Dbát na informace v technických listech použitých výrobků.

Při přípravě podkladu dbejte ČSN 74 4505 / STN 74 4505!

ZPRACOVÁNÍ:

1. lepidlo nanést vhodnou zubovou lištou rovnoměrně na podklad a podle naneseného množství, klima v místnosti, savosti podkladu a druhu krytiny nechat odvětrat. Nanést pouze tolik lepidla, na kolik můžeme v průběhu otevřené doby s dobrým smočením rubu krytiny krytinu položit.
2. krytinu s ohledem na dobu odvětrání položit, celoplošně přitlačit a okraje, příp. nerovně ležící okraje krytiny před položením zbavit pnutí. Extrémní deformace krytiny musíme zatížit, přitom nesmíme pod krytinou uzavřít žádný vzduch. Plochu nechat asi 20 minut v klidu a pak převálcovat, příp. v okrajových oblastech a v místech spoju znovu vtlačíme, zarabujeme.
3. znečištění lepidlem odstraníme ještě v čerstvém stavu lepidla s použitím vody.

ÚDAJE O SPOTŘEBĚ:

Zubování	Druh krytiny / Rub Krytiny	Spotřeba ca
A5	hladká, broušená, např. CV krytina, kaučuková krytina 2 mm	230 - 250 g/m ²
A1	lehce strukturovaná, např. CV krytiny, PVC designové krytiny	260 - 300 g/m ²
A2	strukturovaná, broušená, např. PVC krytina, kaučuková krytina 2,5 - 4 mm, PVC designová krytina, Quarzvinyllové dlaždice	300 - 400 g/m ²
B1	silně strukturovaná, např. textilní krytina s tkaným rubem, vpichovaná krytina, linoleum	360 - 400 g/m ²
B2	hrubá, např. vpichovaná krytina, tkané zboží	550 - 600 g/m ²

DOBA ODVĚTRÁNÍ A KLADENÍ U RŮZNÝCH DRUHŮ KRYTINY:

krytiny na vystěrkovaných podkladech	zubování	doba odvětrání*	doba kladení*
hladké, broušené, např. CV-krytiny, kaučukové krytiny 2 mm	A5	5 - 10 minut	10 - 35 min.
lehce strukturované, např. CV-krytiny, PVC-designové krytiny	A1	10 - 15 min.	10 - 35 min.
strukturované, broušené, např. PVC-krytiny, kaučukové krytiny 2,5 - 4 mm, PVC-designové krytiny, Quarzvinyllové dlaždice	A2	10 - 15 min.	10 - 35 min.
silně strukturované, např. textilní krytiny s tkaným rubem, vpichované krytiny, linoleum	B1	10 - 20 min.	10 - 45 min.
hrubé, např. vpichované krytiny, tkané zboží	B2	10 - 20 min.	10 - 45 min.

* při 20 °C a 65 % rel. vzdušné vlhkosti

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

- ▶ Originalní balení je při mírně chladném skladování min. 12 měsíců skladovatelné. Odolné mrazu do -14 °C. Otevřené balení nutno těsně uzavřít a obsah co nejrychleji zpracovat. Lepidlo před použitím nechat aklimatizovat na teplotu prostoru.
- ▶ Nejlépe se zpracovává při 18 – 25 °C, teplota podkladu přes 15 °C a rel. vzdušná vlhkost pod 65 %. Nízké teploty a vysoká vlhkost vzduchu prodlužují, vysoké teploty a nízká vlhkost vzduchu zkracují dobu pokládky, vytvrzení a vysychání lepidla.
- ▶ Vlhké podklady mohou vést k tvorbě sekundárních emisí. Proto dbejte u vystěrkovaných podkladů na dobré proschnutí stěrkových hmot.
- ▶ Přímé lepení na staré zbytky původního lepidla mohou vést ke vzájemnému působení. Proto je v ideálním případě nejlepší staré vrstvy odstranit. V každém případě staré zbytky lepidla uzavřete vhodnou uzavírací penetrací a celoplošně je přestěrkujte samorozlévací stěrkovací hmotou v dostatečné tloušťce vrstvy (dle pravidla 3 mm).

- ▶ Krytiny musí být před přilepením dostatečně zbaveny pnutí, aklimatizovány a přizpůsobeny podmínkám jejich pozdějšího využití.
- ▶ Při extrémním teplotním zatížení slunečním zářením, silným mechanickým zatížením např. vozíky, zdvihacími vozíky apod. nebo působením vlhkosti se shora je v nejistých případech vhodné vyžádat si technickou prováděcí informaci.
- ▶ Zohledněte všeobecně uznávaná pravidla oboru a techniky pro kladení podlahové krytiny v platných národních normách (např. B, EN, DIN, VOB, OE, SIA, ČSN atd.).
- ▶ Dbejte zvláště mimo jiné na související normy a směrnice:

DIN 18 365 „Kladečské práce“, Ö-Norm B 5236

TKB/FCIÖ-směrnice „Posuzování a příprava podkladů pro práce s podlahovými krytinami a parketami“

BEB-směrnice „Posuzování a příprava podkladů“

TKB/FCIÖ-směrnice „Lepení PVC podlahových krytin“

TKB/FCIÖ-směrnice „Lepení elastomerových podlahových krytin“

TKB/FCIÖ-směrnice „Lepení podlahových krytin z linolea“

TKB/FCIÖ-směrnice „Lepení textilních podlahových krytin“

OZNAČENÍ JAKOSTI A ZNAČENÍ OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

- ▶ Bez rozpouštědel
- ▶ EMICODE EC 1 PLUS / Velmi nízké emise

SLOŽENÍ:

Polymerové disperze, modifikované pryskyřice, konzervační prostředky, minerální plnicí hmoty, aditiva a voda.

OCHRANA PRÁCE A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:

Bez rozpouštědel. Při zpracování se zásadně doporučuje používat ochranný krém na pokožku stejně tak i větrat pracovní prostory. Po vytvrzení pachově neutrální, stejně tak ekologicky a fyziologicky nezávadné. Základními předpoklady pro nejlepší možnou kvalitu vzduchu v místnosti po podlahářských pracích jsou normalizované podmínky kladení a dobře vyschlé podklady, penetrace a stěrkovací hmoty.

LIKVIDACE:

Zbytky výrobku pokud možno shromáždit a dále použít. Zabránit úniku do kanalizace, vod nebo do země. Nádoby vyprázdněné, vyškrábané případně vyčištěné jsou recyklovatelné. Nádoby s tekutým zbytkem obsahu a rovněž shromážděné, tekuté zbytky výrobku jsou zvláštní odpad. Nádoby s vytvrzeným zbytkem obsahu jsou stavební odpad.