

CLOU Schnellschleif-Grundierung G1

rychle brusný základ na bázi nitrocelulózy

Charakteristika

Bezbarvý rychle schnoucí, vydatně plnící, snadno brousitelný základ na bázi nitrocelulóзовých umělých pryskyřic připravený k okamžitému použití na surová i namořená dřeva.

Použití

Jako základní lak na všechny surové i mořené dřevěné plochy.

Zpracování

Lak uvnitř balení před každým odebráním dobře **promíchejte!**

- a) natíráním štětcem
- b) stříkáním nádobkovou pistolí s kompresorovým zařízením, tryskou 1,8 mm při tlaku vzduchu 2,5-3,0 bar

Ředění

Lak je připravený k okamžitému zpracování. V případě potřeby se ředí ředidlem CLOU Nitro-Verdünnung **V2** nebo CLOU Zelluloselack—Verdünnung číslo 790. Při lakování velkých ploch přidejte asi 10% ředidla.

Návod k práci

- Dřevěné plochy určené k lakování musejí být přebroušené (papírem 180) zbavené brusného prachu.
- Rovnoměrně nanášejte 1 – 2x.
- Už asi po jedné hodině můžete provést obvyklý mezibrus (papírem 240 / 280).
- Brusný prach musíte pečlivě odstranit a potom teprve lze nanést lak.
- Základovanou plochu potom ještě přelakujte vrchním lakem na dřevo **CLOU Holzlack L1**

Vydatnost

1 litr vystačí na přibližně 8 m² (podle druhu dřeva) jednoho nátěru.

Vysoce hořlavý. Dráždí oči. Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Opakovaná expozice může způsobit vysychání a rozpraskání kůže. Vdechování par může způsobit ospalost a závratě. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s kůží a očima. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny. Nevylévejte do kanalizace. V případě požáru použijte písek, CO₂ prášek, nikdy nepoužívat vodu. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal/označení. UN 1263 barvy, 3,II ADR. CLOU Bohemia s.r.o, Radyňská 16, 326 00 Plzeň , tel. 377441961, IČO 25209051, www.clou.cz

Xi dráždivý

F vysoce hořlavý