

Informace o produktu: Olejová lazura bezbarvá č.000



Mimořádně všestranná – pro speciální venkovní použití

000 bezbarvá

Popis produktu: Bezbarvý, lehce lesklý nátěr na dřevo na bázi přírodních olejů pro použití v exteriéru. Porézní, dovolí dřevu dýchat a zabraňuje bobtnání a sesychání. Produkt je vodoodpudivý, neprská, neodlupuje se a netvoří šupinky. Proniká hluboko do dřeva a vyhlazuje jeho povrch již po jednom použití.

Lze aplikovat bez potřeby obrušování nebo podkladového nátěru. Snadno aplikovatelný, během zpracování nezasychá. Zaschlý nátěr je zdraví neškodný pro lidi, zvířata i rostliny (odolný vůči slinám a potu podle normy DIN 53160, vhodný pro použití na hračkách podle EN 71.3).

Oblast použití: Osmo Olejová lazura bezbarvá jako nátěrová hmota na dřevo disponuje mimořádnými užitnými vlastnostmi pro všestranné použití na dřevěné plochy v exteriéru. Je ideální jako podkladový nátěr pro měkká dřeva, obzvláště pro hrubě řezané dřevo nebo suchá, zašedlá a zvětralá dřeva, dobře kompenzuje odlišné savosti různých dřev. Osmo Olejová lazura bezbarvá je také vhodná jako slabě lesklý finální nátěr přes Osmo Jednorázovou lazuru nebo přes Osmo Selskou barvu, zvláště pokud toužíte po lehce lesklém povrchu, o který se snadno pečujete: vhodný pro dveře, okna a okenice (rozměrově stálé prvky), přístřešky pro auta, dřevěné fasády, balkóny, ploty, pergoly a zahradní domky (rozměrově nestálé prvky).

Složení: Na bázi přírodních rostlinných olejů (slunečnicový olej, sojový olej), sikativ (sušidel) a vodoodpudivých přírodních látek. Těkavé složky: dearomatizovaný lakový benzín (bez obsahu benzenu).

Výrobek vyhovuje požadavkům na maximální přípustné hodnoty obsahu těkavých organických látek pro barvy a laky dle vyhlášky MŽP č. 415/2012 Sb. v platném znění (příloha č. 7, část II, kategorie produktu A/e – vnitřní a venkovní laky a mořidla na vybavení budov, včetně silnovrstvých lazurovacích hmot na dřevo): 400 g/l VOC. Tento výrobek obsahuje ve stavu připraveném k použití max. 400 g / l VOC. Podrobné informace o složení Vám zašleme na vyžádání.

Fyzikální vlastnosti:

Specifická hmotnost.....	0,88 – 0,92 g/cm ³
Viskozita.....	20-30 s (DIN 53211/4 mm.)
Zápach.....	slabý / jemný, po zaschnutí bez zápachu
Bod vzplanutí.....	≥ 65 °C (DIN 53213)

Skladování: Doba životnosti je 5 let a více, je-li výrobek v těsně uzavřené nádobě. Skladujte na suchém místě. Pokud výrobek vlivem nízkých teplot zhoustne, je třeba ho pro znovunabytí původní konzistence ponechat při pokojové teplotě po dobu 24 – 36 hodin před vlastní aplikací.

Příprava: Dřevěný povrch musí být čistý, suchý a nesmí být vystaven mrazu (vlhkost max. 20%).

Zašedlé nebo popřípadě zvětralé dřevo by mělo být ošetřeno a vyčištěno Osmo Odšed'ovačem dřeva nebo alespoň očištěno od špíny a dřevěných vláken. Osmo Olejová lazura bezbarvá je přímo připravená k použití, prosím neřed'te, před použitím důkladně promíchejte. Je-li to možné, proveďte první nátěr jednotlivých částí ze všech stran před jejich smontováním.

Staré prodyšné nátěry je nezbytné dobře očistit. Staré barevné a lakové nátěry odstraňte. Při broušení používejte ochrannou masku proti prachu.

Informace o produktu: Olejová lazura bezbarvá č.000

Výsledek nátěru je mimo jiné závislý na textuře dřeva, z toho důvodu je nezbytné provést nejprve zkušební nátěr. Je-li požadována navíc ochrana dřeva proti hnilobně, modráni a napadení hmyzem, je možno dřevo ošetřit – pokud možno ze všech stran - přípravkem Osmo Impregnace dřeva WR.

Zpracování:

Jako podkladový nátěr: S použitím Osmo válečku z mikrovlákna či pevného Osmo štětce naneste tenkou vrstvu ve směru vláken dřeva a pečlivě rozetřete.

Při dobrém větrání nechte schnout 10 -12 hodin. Poté natřete Osmo Selskou barvou nebo jiným nátěrem.

Jako lehce lesklý finální nátěr: S použitím Osmo válečku z mikrovláken či Osmo plochého štětce nanášejte ve velmi tenké vrstvě na povrch dřeva a důkladně rozetřete ve směru vláken, který byl již ošetřen pigmentovaným Osmo nátěrem pro venkovní použití.

Důležité: Podkladový nátěr musí být suchý! Během renovace postačí zpravidla jeden nátěr na vyčištěnou plochu

Čištění pracovního nářadí: Pracovní nářadí vyčistěte pomocí Osmo Čističe štětců (bez obsahu aromátů).

Doba schnutí: cca 12 hodin (za běžných klimatických podmínek: 23 °C/50 % relativní vzdušná vlhkost). Při nízkých teplotách a/nebo vyšší vzdušné vlhkosti se prodlužuje dobu schnutí. Při schnutí zajistěte dostatečné větrání.

Vydatnost:

1 l výrobku vystačí přibližně na 16 m² při jednom nátěru. Vydatnost nátěru závisí ve velké míře na vlastnostech daného dřeva. Veškeré uváděné údaje se vztahují k hladkým a ohoblovaným / obroušeným dřevěným povrchům, v případě jiného typu povrchu se mohou spotřeby odlišovat.

Upozornění:

Osmo Olejová lazura bezbarvá nechrání před UV-zářením (způsobuje šednutí). Není určena jako samostatný nátěr na zvětralých plochách (zejména dřevěné terasy). Vrubkovaná nebo hrubě řezaná dřeva spotřebují z důvodu hrubé struktury povrchu více nátěrové hmoty.

U silně zvětralých ploch, jako jsou například štítové desky, okapávací lišty, hlavice sloupků nebo parapety se musí zpravidla počítat s kratšími intervaly na renovaci. Vodorovně montovaná dřeva musí být nakloněna minimálně o 15 stupňů. Ostré hrany musí být zaobleny s poloměrem > 2 mm. Pokud již došlo k zašednutí dřeva, ošetřete plochu Osmo Odšedovačem a znovu natřete.

Osmo Olejová lazura bezbarvá vykazuje z důvodu vysokého obsahu olejů na bílých podkladech slabé zažloutnutí, z toho důvodu doporučujeme jako povrchový finální nátěr Osmo Ošetřující olejovou lazuru v barvě 900 bílá. Oleje zdůrazňují přirozené barevné tóny dřeva (trvale mokrá efekt).

Bezpečnostní pokyny: Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s kůží, očima či oblečením. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

Pozor: Výrobkem nasáklé hadry okamžitě po použití vyperte nebo uchovávejte ve vzduchotěsně uzavřené nádobě (nebezpečí samovznícení). Uschlý nátěr splňuje podmínky normy DIN 4102 třídy B2.

Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.

Odstraňování:

Zbytky výrobku a znečištěné obaly odstraňujte v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a místními předpisy, odevzdejte ve sběrných nebezpečných odpadů (doporučený kód dle Katalogu odpadů: 08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky). Recyklujte pouze pečlivě vyprázdněné obaly.

Odstíny:

000 bezbarvá

Balení:

0,75 l; 2,5 l; 25 l

Výše uvedené informace jsou poskytnuty v dobré víře a podle našich nejlepších znalostí, nepředstavují ale jakoukoliv záruku.

Technický list sestavil na základě podkladů od výrobce OSMO HOLZ und COLOR GmbH importér pro ČR a SR :

Fa. AU-MEX spol. s.r.o. Poděbradská 574/40, Praha 9 – Vysočany, 190 00, www.au-mex.cz

únor 2018