



Vlastnosti:

Jedná se o speciální nátěr na materiál WPC (dřevoplast), který je transparentní, hedvábně matný, s otevřenými póry, na bázi přírodních rostlinných olejů. Byl vyvinut speciálně pro ochranu a údržbu dřevěných teras, zahradního nábytku a ostatních výrobků z kartáčovaného WPC. Extrémní odolnost vůči povětrnosti a mimořádná trvanlivost. **SAICOS WPC Údržbový olej povrch chrání na přírodní bázi.** Odpovídá normě DIN 53160 T.1+2 (odolnost vůči potu a slinám) a evropské normě DIN EN 71 T.3 (hodnocení migračního chování). Protiskluznost R9.

Kód produktu, barevné odstíny:

0210 bezbarvý

0213 hnědý transparentní

0223 šedý transparentní

Poznámka:

Barevné odstíny jsou mezi sebou navzájem smíchatelné.

Při použití více plechovek z různých šarží, tyto před použitím smíchejte.

Oblast použití:

Ochrana proti povětrnosti a údržbový nátěr pro zvětralé a kartáčované prvky z WPC jako např. terasy, zahradní nábytek, rošty pro terasy, balkony a další prvky v exteriéru i v interiéru.

Příprava: Povrch musí být čistý, suchý, bez námrazy a zvětralý. Povrch by měl být před nátěrem **SAICOS WPC Údržbový olej** očištěn za použití produktu SAICOS Čistič na dřevoplast - WPC.

Důležité: při nanášení a jeden den po nesmí pršet.

Zpracování:

SAICOS WPC Údržbový olej je připraven k použití – neředit. Dobře promíchat. Nanášíme pomocí plochého štětce nebo u WPC teras pomocí SAICOS podlahového štětce. Doporučujeme provedení zkušebního nátěru na originálním povrchu. Ověříme tak přilnavost nátěru k podkladu a barevný odstín.

Počet nátěrů: 1x **SAICOS WPC Údržbový olej**. **Nátěr:** nanášet rovnoměrně v tenké vrstvě. V případě, že se lokálně vytvoří větší vrstva nátěru, rozetřete místa pomocí suššího **SAICOS plochého štětce** / **SAICOS podlahového štětce**.

Doba schnutí: 3 – 5 hodin (v závislosti na teplotě a vlhkosti).

Nejlepší teplota pro nanášení: Mezi 8 °C až 35 °C.

Vydatnost z litru: 1 litr cca. 14 m² (1 nátěr). Natírat pouze na materiály WPC bez námrazy. Vydatnost platí pro terasy s kartáčovaným povrchem. U teras s jinou povrchovou strukturou může být spotřeba na m² rozdílná.

- » ochrana a údržba výrobků z kartáčovaného WPC
- » transparentní – hedvábně matný
- » protiskluznost R9
- » odolný povětrnosti
- » odpuzuje vodu a nečistoty

Jednoduchá údržba: nedoporučujeme používat na čištění vysokotlaké čističe. Nevzhledné zelené povlaky jednoduše odstraníme pomocí **SAICOS Odstraňovače zeleného povlaku**. Zašedlé plochy ošetříme pomocí **SAICOS Odstraňovače šedi**. **Renovace:** jednoduše nanést jeden nový nátěr **SAICOS WPC Údržbový olej** na očištěný povrch. Broušení není nutné. **Údržba pracovních pomůcek:** ihned po použití vodou.

Doba skladovatelnosti: v uzavřených nádobách minimálně 2 roky. Tekutý produkt není odolný mrazu. Skladování a transport v teplotách nad 5 °C.

Fyzikální vlastnosti:

Hustota: 0,95 – 1,06 g/cm³

Viskozita: 13 - 15 sekund, 4 mm nádoba, DIN 53211.

Zápach: slabý/střední (po přírodních rostlinných olejích), po zaschnutí bez zápachu

Bezpečnostní pokyny - první pomoc:

Skladujte mimo dosah dětí. Neplňte do nádob obvykle používaných pro potraviny a nápoje. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobým účinkem. Zabraňte úniku do životního prostředí. Obsah/nádoby odevzdejte k průmyslové likvidaci. Bezpečnostní listy jsou k dispozici na vyžádání. Obsahuje: Kyselina sebaková, Benzotriazol, TMDD, CIT a MIT (3:1) Může vyvolat alergické reakce.

EU-limit pro tenkovrstvé lazury (kategorie A/f): 130 g/l VOC (2010).

SAICOS WPC Údržbový olej obsahuje maximálně 130 g/l VOC GISCODE: W2+ . Označení WGK 1 dle německé normy.

Naše technické poradenství, zde uvedené, je vydáno na základě našich nejlepších znalostí a provedených zkoušek, avšak bez záruky a nezabývá zpracovatele povinností provést vlastní zkoušku výrobků od nás zakoupených na jejich vhodnost pro zamýšlený účel. Protože aplikace a zpracování je mimo naši kontrolu, leží odpovědnost výhradně na zpracovateli. Vydáním nového technického listu pozbývá předchozí platnosti.

SAICOS COLOUR GmbH
Carl-Zeiss-Str. 3
D-48336 Sassenberg
info@saicos.de
www.saicos.de