

## TECHNICKÝ LIST OLEJOVÁ LAZURA NA DŘEVO



### POPIS VÝROBKU:

Barvicí filmotvorné impregnační činidlo třídy PREMIUM na bázi alkydových pryskyřic obohacené lněným olejem. Kombinace modifikovaných alkydových pryskyřic a lněného oleje dřevo hloubkově chrání, čímž je dělá odolným vůči všem vnějším povětrnostním vlivům a vytváří na jeho povrchu jemný film. Díky tomu se povlak stává obtížně oplácitelným a zároveň se neodlupuje. Zanechává povrch dřeva přirozený.

### VLASTNOSTI A DOPORUČENÉ POUŽITÍ:

- Ideální pro použití na fasádní prkno, modřínové terasové prkno a zahradní architekturu
- ošetření plotů, pergol, okenic, můstků, zahradního nábytku či dřevěných fasádních prvků
- hluboká penetrace: Lazura proniká hluboko do dřeva, což zajišťuje dlouhotrvající ochranu a zvýrazňuje přírodní strukturu dřeva
- ochrana před povětrnostními vlivy: Chrání dřevo před škodlivými účinky slunce, deště, větru a vlhkosti
- vodoodpudivost: Vytváří ochranný film na povrchu dřeva, který brání pronikání vody a vlhkosti dovnitř

### TECHNICKÉ PARAMETRY:

Barevný odstín	Bezbarvý a barvy dle vzorníku
Stupeň lesku	Polomat
Vydatnost	10-15m <sup>2</sup> / 1L, velmi závisí na druhu a typu dřeva a na způsobu aplikace
Doba schnutí	12-24 hodin, druhou vrstvu lze nanést již po 12 hodinách
Aplikační metody	Nanáší se štětcem nebo válečkem
Čištění náradí	Náradí před čištním důkladně otřete, aby se odstranil přebytečný produkt. Náradí očistěte pomocí extrakčního benzínu.
Limitní hodnota v EU (kat.A/f)	700g/l VOC
Balení	2,5L
Přeprava a skladovatelnost	Skladujte v původním uzavřeném obalu, v suché a chladné místnosti, při teplotě nad 5°C. Datum expirace je uvedeno na obalu (měsíc/rok)

## TECHNICKÝ LIST OLEJOVÁ LAZURA NA DŘEVO

### NÁVOD NA POUŽITÍ:

#### PŘÍPRAVA POVRCHU:

Povrch určený na pokrytí by měl být čistý, odmaštěný, zdravý a suchý. Maximální vlhkost nesmí přesáhnout 18%. Neaplikujte při teplotě pod 10°C a nad 25°C a relativní vlhkosti vzduchu nad 85%.

#### APLIKACE:

Produkt je připraven k použití. Nepřidávejte cizí přísady. Výrobek pečlivě promíchejte a ověřte jeho barevný [odstín](#) na zkušebním kousku. Pro dosažení nejlepšího výsledku doporučujeme použít lazurovací štětec, který nejlépe vtiskne lazuru do středu dřeva. Alternativně můžete vyzkoušet ponořování nebo mikrovláknový váleček s vlasem o délce 4 mm. Zašedlé dřevo by se mělo vyčistit některým distributorem doporučených čistících prostředků (cleanerů), zvolených podle stupně znečištění povrchu, který odstraní i řasy, mechy a další nečistoty. Dřevo vystavené biokorozi (houby způsobující rozklad dřeva a hmyz živící se dřevem) musí být dříve nezbytně zjištěno impregnačním základním nátěrem – technickým impregnantem doporučeným distributorem. Produkt vhodný i pro tlakově impregnované dřevo. Povrch tlakově impregnovaného dřeva by měl být přebroušen. Takto impregnované dřevo by mělo být pokryto dvěma vrstvami produktu. Dřevo ošetřené základním nátěrem Technický impregnat by mělo být natřeno dvěma nebo třemi vrstvami produktu, v závislosti na savosti podkladu a očekávaném finálním efektu. Před nanášením dalších vrstev produktu se doporučuje provést mezibus brusný papírem s granulací P180 – P220, který zajišťuje jeho lepší přilnavost. Mezi nanášením dalších vrstev nechte impregnované prvky 12 až 24 hodin zaschnout. Produkt by se měl nanášet štětcem nebo válečkem. Produkt se výborně hodí také k impregnaci ponoření. V případě pochybností kontaktujte technického poradce nebo zástupce distributora. Další informace jsou k dispozici na webu [www.hahn-color.cz](http://www.hahn-color.cz)

#### DALŠÍ INFORMACE:

Karta bezpečnostních údajů obsahující informace týkající se bezpečnosti je k dispozici u dodavatele produktu. Ochrana pokožky - používejte vhodné ochranné rukavice. Ochrana obličeje – v případě nutnosti používejte ochranné brýle.

#### POZOR:

Tkaniny a papír znečištěné obsahem tohoto produktu uchovávejte pouze venku, v těsně uzavřené nádobě zalité vodou. Jejich nesprávné skladování může způsobit samovznícení.

#### VAROVÁNÍ PŘED NEBEZPEČÍM:

**H304** - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

**EUH066** – Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.



## TECHNICKÝ LIST OLEJOVÁ LAZURA NA DŘEVO

### POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:

**P101**- Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

**P102** – Uchovávejte mimo dosah dětí.

**P301 + P310 + P331 – PŘI POŽITÍ:** Okamžitě volejte lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

**P405** – Skladujte uzamčené.

**P501** – Odstraňte obsah / obal do sběrné místo autorizovaný odpadu.

Kontaminované materiály, jako jsou hadry, se mohou spontánně vznítit.

### NEBEZPEČNÉ SLOŽKY:

Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclis, <2% aromatics (EC 918-481-9).

Obsahuje max: 622 g/l VOC

### DISTRIBUTOR:

Hahn a syn s.r.o., Lelkova 186/4, 747 21, Kravaře, tel: 558 840 260, [www.hahn-color.cz](http://www.hahn-color.cz).