

71x-0001 HD Aqua TOP

HD Aqua TOP je vícevrstvý vodou ředitelný 1K lak na bázi polyuretanu a krylátové disperze určený pro nejširší použití při povrchové úpravě nábytku a vnitřního vybavení. Po zaschnutí dosahuje téměř stejných vlastností, jaké mají 2K PUR laky na bázi rozpouštědel. Vyznačuje se výbornou brouditelností, rozlivem, snadným zpracováním. Povrch je pružný s vysokou přilnavostí a odolností proti oděru.

Příklady použití	Lak se používá jako základní a vrchní nátěr. Po zaschnutí se provádí mezibus brusným papírem o hrubosti P320. Příklad systému nátěru masivu: 2 x 71x – 0001 HD Aqua TOP
-------------------------	--

Technické údaje:

Tužení:	Lak se nanáší ve většině případech bez dalších přísad. Pro zlepšení chemické odolnosti lze přidat 2% zesíťovače HD Hydro Vernetzer 990-0791. Pro vytvoření izolačních vlastností lze přidat 10% tužidla HD Aqua Härter 760-0005.
Ředění:	Možno ředit HD Aqua Verdünnung 970-0001.
Spotřeba:	V závislosti na podkladu cca. 100 g/m ² v jedné vrstvě.
Způsob aplikace	Stříkáním kelímkovou pistolí, airless, airmix.
Doba schnutí	Suchý proti prachu : po cca 30-40 minutách Brouditelný : po cca 2 hodinách Údaje platí při standardním klimatu 20/65.
Viskozita	120 s DIN 4
Čištění pracovních přístrojů	Ihned po použití vyčistit vodou.
Skladování a přeprava	Skladovatelný minimálně 1 rok. Chraňte před mrazem
Zkušební normy	DIN 68861 část 1 odolnost vůči chemickým látkám DIN V 53160 – 1,2 odolnost proti slinám DIN EN 71 část 3 výrobek je vhodný pro dětské hračky Neobsahuje foformaldehyd a těžké kovy.
Upozornění	Veškeré uvedené doby schnutí platí při pokojové teplotě 20°C a při relativní vlhkosti vzduchu 65%. Zajistěte dostatečnou ventilaci a odvětrání. Lak je nutno po přebroušení a odstranění prachu ihned přelakovat. Před použitím řádně promíchejte. Vždy proveďte zkušební nástřik.
Balení	25 kg 5 kg

