

LOBADUR® WS 2K Ultra

Dvousložkový vodní vrchní lak na polyuretanové bázi s extrémně vysokou odolností vůči otěru a vynikající odolností vůči chemikáliím. Je vhodný na sportovní povrchy z přírodního linolea a PVC.

| | |
|--|------------------------|
| Stupeň lesku: | extra matný (cca. 10*) |
| Balení: | 5 kg - včetně tvrdidla |
| Obsah pevných látek: | 40 ± 1% po smíchání |
| Viskozita: | 23 ± 1s po smíchání |
| GIS kód: | W3/DD |
| Obsah VOC látek dle normy EU 2004/42/CE (max 140 g/l): | 124 g/l |

Oblast použití: Vhodný pro PVC a linoleum s normální až extrémně vysokou zátěží. Vhodný pro sportovní povrchy. Vyhovuje požadavkům normy DIN 18032. Pro dosažení extramatu u korkových podlahovin ho lze použít do poslední vrstvy při lakování.

Pokyny ke zpracování:

- Hmotu protřepejte, tvrdidlo přidejte v poměru 5 : 1 a řádně znovu protřepejte
- V případě, kdy budete zpracovávat pouze část z objemu použijte odměrky na přesné odměření laku a tvrdidla, neboť správný poměr je velice důležitý pro kvalitu laku.
- Lak nevylévejte přímo na podlahu, ale použijte kbelík LOBATOOL se sáčkem uvnitř.
- Po smíchání lak zpracujte do 2 hodin

Pokyny k nanášení:

1. Před lakováním je nezbytné provést základní čištění tak, aby se z povrchu kompletně odstranily všechny přípravky. Jinak by lak špatně přilnul na povrch a mohl by se sloupat.
2. Po provedení základního čištění je třeba celý povrch vytřít čistou vodou aby došlo k jeho neutralizaci.
3. Schnutí
4. Naneste jednu vrstvu vrchního laku LOBADUR® WS 2K Ultra pomocí válečku

| | | |
|--------------------------|---|--|
| Hlubkové čištění: | Základní čištění – pvc: | Základní čištění – linoleum: |
| | <ul style="list-style-type: none">• LOBACARE® SpecialRemover• LOBA® CareRemover• Schnutí cca 2hod | <ul style="list-style-type: none">• LOBA® CareRemover• Schnutí přes noc |

Doporučené nářadí: Váleček LOBATOOL Microfaser 60 – 80

Spotřeba: Při aplikaci válečkem 60 - 80 g/m²; vydatnost 1kg = 12 - 16 m²

Doba schnutí: Opatrně pochůzný je nátěr po 6 až 8 hodinách, lehká zátěž je možná po 24 hodinách a finální tvrdosti je dosaženo až po cca 8 dnech.

Ředidlo: Neředte, lak je připraven ke zpracování. V případě nevhodných klimatických podmínek (vysoká teplota, nízká relativní vlhkost vzduchu) můžete prodloužit dobu otevřenosti laku přidáním LOBADUR® WS Argo. LOBADUR® WS Argo přidávejte ale až po smíchání laku s tvrdidlem.

Skladování a přeprava: V originálních uzavřených obalech lze skladovat nejméně 12 měsíců při teplotě +5°C až + 25°C. Nejedná se o nebezpečný materiál dle specifikace ADR. Tvrdidlo obsahuje isokyanát, Xi je dráždivý.

* Hodnota stupně lesku byla měřena při 60°. Tyto údaje nejsou závazné, neboť tato hodnota také závisí na tloušťce vrstvy a klimatických podmínkách (teplota, relativní vlhkost vzduchu) během schnutí.

**Nedílnou součástí tohoto technického listu jsou
Všeobecné informace pro použití produktů LOBADUR® WS**

Toxikologické informační centrum Praha:
Na Bojišti 1, 128 21 Praha 2 Telefon: 224 / 919 293, 224 / 915 400
LIKOR, s.r.o. Telefon: 318 / 533 011-2, Fax: 318 / 533 019
Mírové nám. 1585, 263 01 Dobříš E-mail: info@likor.cz

Přepřacovaný firmou LOBA: 27.01.2008 DK/21.10.2009 MW