

# TECHNICKÉ INFORMACE

## HS Akzent 100 Oil



### 100% přírodní olej na parkety

Olej na rostlinné bázi s vysokým podílem pevných částic pro dřevěné podlahy. Zvýrazňuje přirozenou krásu dřeva. Olej 100% bez obsahu rozpouštědel účinně chrání povrch k trvalému použití v soukromých i veřejných prostorách. Olej velmi dobře penetruje do hloubky a dřevo je tím impregnováno. Póry dřeva ale zůstávají otevřené a dřevo tak může dýchat. Olej je určen pro vnitřní použití.

- Obsahuje rostlinné oleje
- Vhodné na dětské hračky podle EN 71-3
- 100% pevné - neobsahuje rozpouštědla
- Nízká spotřeba, velká vydatnost
- Vysoká odolnost proti vodě
- Bezpečné a snadné zpracování

### Rozsah použití:

Vhodné k prvotní impregnaci dřevěných podlah. Protisklizové vlastnosti podle BGR 181 a DIN 51130, posuzovaná skupina R 10. Vhodné na dětské hračky, jsou splněny požadavky DIN EN 71-3 - „Migrace některých prvků“. Vhodné pro téměř všechny druhy evropských a exotických dřevin. Viz seznam dřevin LOBA na stránkách [www.loba.de](http://www.loba.de). V případě pochybností konzultujte s výrobcem.



## Údaje o výrobcích

### Č. položky

10601

750 ml	6	432
3 l	6	180

Pevná tělesa

99,8 ±2%

Složení

modifikované rostlinné oleje, suché příměsi bez obsahu kobaltu

Skladování a přeprava

Skladovatelnost 36 měsíců. Nejedná se o nebezpečný materiál podle ADR. Výrobek není choulostivý na teploty pod nulou.

GISCODE

Ö10+



# TECHNICKÉ INFORMACE

## HS Akzent 100 Oil



### Pokyny ke zpracování

---

- Povrch musí být správně zbroušen, vlhkost dřeva max. 12 %.
- Podlaha musí být suchá a nesmí na ní být případné staré vrstvy, olej, mastnoty, vosk, silikon, prach po broušení ani jiné nečistoty. Teplota místnosti +15 °C až +25 °C, relativní vlhkost vzduchu 40 % až 65 %, teplota materiálu +18 °C až +25 °C. Pracoviště důkladně větrejte.
- Materiál nevytlívejte přímo na podlahu. Použijte kbelík LOBATOOL pro nanášení laků a olejů LOBA.
- Materiál dobře protřepejte.
- Dodržujte obecné a příp. specifické požadavky na ochranu zdraví při práci. Bližší pokyny naleznete v souladu s GISCODE v návodech k obsluze, které jsou dostupné na stránkách [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de).

### Ředidlo

Výrobek je připravený ke zpracování a nesmíte jej ředit!

### Nanášecí technika/spotřeba materiálu

Olejový váleček LOBATOOL mikrovlákno 60-80 nebo stěrka LOBATOOL / 30-60 ml (g)/m<sup>2</sup> v závislosti na savosti podkladu. Sjednoťte povrch speciálním padem LOBATOOL béžové barvy.

### Doba schnutí

- Na plochu můžete vstoupit za 12 hodin.
- Použitelné za 24 hodin.
- Umístění nábytku a koberců za 10 dní.
- Dřívější zakrytí je možné provést pomocí výrobku LOBATOOL Cover 400, podrobnosti viz technické informace výrobku.



# TECHNICKÉ INFORMACE

## HS Akzent 100 Oil



### Pokyny ke zpracování

---

#### **Aplikace stěrkou:**

- Naneste olej stěrkou LOBATOOL.
- Nechejte působit.
- Asi 20 minut pro zahájení nanášení oleje sjednoťte povrch leštičkou a speciálním běžovým padem LOBATOOL.
- Naneste stěrkou druhou vrstvu oleje.
- Nechejte působit.
- Asi 20 minut pro zahájení nanášení oleje sjednoťte povrch leštičkou a speciálním běžovým padem LOBATOOL.

#### **Nanášení válečkem:**

- Připravte podklad.
- Naneste vrstvu oleje pomocí válečku LOBATOOL Micro 60-80 v tenké vrstvě.
- Nechte penetrovat 1 hodinu.
- Sjednoťte povrch leštičkou se speciálním běžovým padem LOBATOOL.

#### **Aplikace stěrkou pro silně namáhané podlahy:**

- Nanášejte na jednotlivé části podlahy olej stěrkou LOBATOOL.
- Ihned poté sjednoťte povrch leštičkou se speciálním běžovým padem LOBATOOL.
- Nechejte schnout přes noc.
- Nanášejte olej na jednotlivé části stěrkou LOBATOOL.
- Ihned poté sjednoťte povrch leštičkou se speciálním běžovým padem LOBATOOL.

#### **Důležité pokyny**

Přebytečný materiál musíte vyhlazením kompletně odstranit. Jednotlivé exotické dřeviny mohou schnout déle. Nasáklé hadry, pady a jiné pracovní prostředky uchovávejte v uzavřených nádobách, olej s brusným prachem, látkové hadry apod. zvlhčete vodou nebo je skladujte v uzavřeném kýblu, nebo je likvidujte tak, aby nezpůsobily požár - v opačném případě hrozí nebezpečí samovznícení. Nanášení stěrkou je možné pouze u dřevěných podlah s utěsněnými spárami. Olej ve spárách po dlouhou dobu zcela nezaschne.



# TECHNICKÉ INFORMACE

## HS Akzent 100 Oil



### Obecné pokyny

---

**Čištění pracovních nástrojů:** Pracovní nástroje čistěte rozpouštědly, např. čisticím prostředkem k praní štětců.

**Doba schnutí:** Uvedené doby schnutí platí při teplotě +20 °C a při relativní vzdušné vlhkosti 55 % až 65 % a při pečlivém větrání pracoviště bez průvanu. Nižší teploty, vyšší hodnoty relativní vlhkosti a horší větrání vede ke zpomalení schnutí. Před dosažením konečné tvrdosti nečistěte povrch mokřím čištěním a nepokládejte koberce. K zakrytí povrchu před dosažením konečné tvrdosti použijte výrobek LOBATOOL Cover 400. Specifické údaje o výrobku naleznete v příslušných technických informacích.

**Lepení hran:** Parkety, palubovka, dřevěná dlažba, lamelové parkety, parkety na podlahovém topení a dřeviny s krátkou reakcí na změnu vlhkosti (např. buk) slepené bez ochrany proti posuvu při kolísání klimatu v místnosti (vlhkost vzduchu, teplota) značně pracují. Při použití olejů nemůže dojít k vytvoření deformačních spár.

**Vzájemné působení:** Materiály obsahující změkčovadla, např. podklad pod koberce, nohy nábytku, kolečka židlí, elastická lepidla na parkety a montážní lepidla mohou způsobit změknutí a zbarvení. Usazeniny ve spárách mohou být příčinou optických vad a nerovností. Vystavení účinkům barev na vlasy, automobilových pneumatik, přejíždění po povrchu na motocyklech, jízdních kolech apod. mohou mít za následek nevratné zbarvení povrchu.

Informace v tomto dokumentu a všechny další pokyny a doporučení, která poskytujeme formou poradenství uživatelům, jsou výsledkem dosavadních zkušeností a jsou v souladu s podmínkami norem. Z důvodu celé řady možností použití a podmínek zpracování nezbavujeme uživatele povinnosti provést vlastní testy nebo využít technické poradenství formou kontaktu s oddělením technologie využití výrobků společnosti LOBA. Dodržujte doporučení výrobce krytiny a aktuální normy. Naše ručení a odpovědnost se řídí výhradně našimi všeobecnými obchodními podmínkami a nejsou rozšířeny ani na základě této informace, ani naším poradenstvím. Vydáním nových technických informací pozbývají původní technické informace své platnosti.

Slova a symboly označené symbolem ® představují práva ke značkám, která jsou registrována a chráněna minimálně na území Německa.

