

TECHNICKÉ INFORMACE

HS 2K ImpactOil Color RŮZNÉ BARVY



Přírodní olej na podlahy pro nejvyšší požadavky

Barevný dvousložkový olej s vysokým podílem pevných částic na rostlinné bázi. Zvýrazňuje přirozenou krásu dřeva a současně umožňuje dosažení excelentní odolnosti. Tím je výrobek vhodný do veřejného a soukromého sektoru s nejvyššími nároky a dokonce i do vlhkých prostor. Olej velmi dobře penetruje do hloubky a dřevo je tím impregnováno. Póry dřeva ale zůstávají otevřené a dřevo tak může dýchat. Olej je určen pro vnitřní použití. Díky technologii LOBASOL 2K snížíte náročnost péče a současně dosáhnete vyšší odolnosti proti vodě a chemikáliím.

- Vynikající odolnost proti vodě, vhodné i na parkety ve vlhkých místnostech, např. v koupelně nebo wellness
- Časově nenáročné zpracování v rozpětí jednoho dne
- Nízká spotřeba, velká vydatnost
- 100% pevné - neobsahuje rozpouštědla
- Všechny varianty lze vzájemně mísit
- Bezpečné a snadné zpracování
- Použitelné již za 24 hodin

Rozsah použití:


K profesionálnímu barvení parket a dřevěných podlah. Prioritně vhodné pro listnaté dřeviny s hrubými póry (dub, jasan). Vhodné k prvotní impregnaci dřevěných podlah. Vhodné i do místností, které jsou vystaveny vyšší vlhkosti, jako jsou koupelny, wellness apod. Protiskluzové vlastnosti podle BGR 181 a DIN 51130, posuzovaná skupina R 9. Vhodné na dětské hračky, jsou splněny požadavky DIN EN 71-3 - „Migrace některých prvků“. Vhodné pro téměř všechny druhy evropských a exotických dřevin. Viz seznam dřevin LOBA na stránkách www.loba.de. V případě pochybností konzultujte s výrobcem.



Údaje o výrobcích

Č. položky

10610



750 g

4

400

Všechny barvy dodáváme také ve vzorových dózách 100 ml.

10610-90 / MusterSet / 18x 100 ml + 2x 100 ml ActiveColor + 1x 100 ml PreTone bílá




TECHNICKÉ INFORMACE

HS 2K ImpactOil Color RŮZNÉ BARVY



Údaje o výrobcích

Pevná tělesa	99,2 ±2%
Složení	modifikované rostlinné oleje, pigmenty, suché příměsi bez obsahu kobaltu
Skladování a přeprava	Skladovatelnost 36 měsíců. Nejedná se o nebezpečný materiál podle ADR. Výrobek není choulostivý na teploty pod nulou.
GISCODE	Ö10/DD+



800148
Bilinga



800147
Jatoba



800145
Kambala



800099
Mahagon



700133
Papyrus



800132
Kouřený dub



900005
Černá



800149
Sucupira



900126
Bílá



800150
Wenge



800200
Antique oak



900127
Chalk



900144
Clay



900148
Iron



900143
Oyster



900146
Pearl



900145
Písek



900147
Stříbrná

Nepřebíráme záruky za barvu



Pokyny ke zpracování

- Promíchejte hmotu, přidejte tvrdidlo v poměru 10:1 a pečlivě promíchejte (i strojově promíchejte pomocí mísiče LOBATOOL). Pokud potřebujete smíchat menší množství, musíte složky odvážit. Po smíchání můžete s transparentním olejem pracovat 2 hodiny, s barevným olejem 1 hodinu.
- Povrch musí být správně zbrúšen, vlhkost dřeva max. 12 %.
- Podlaha musí být suchá a nesmí na ní být případné staré vrstvy, olej, mastnoty, vosk, silikon, prach po broušení ani jiné nečistoty. Teplota místnosti +15 °C až +25 °C, relativní vlhkost vzduchu 40 % až 65 %, teplota materiálu +18 °C až +25 °C. Pracoviště důkladně větrejte.
- Při jiných aplikačních metodách se mohou parametry, jako je doba schnutí a spotřeba, lišit.
- Materiál nevytlivejte přímo na podlahu. Použijte kbelík LOBATOOL pro nanášení laků a olejů LOBA.
- Materiál dobře protřepejte.
- Vlastní barevný odstín použitého dřeva, jeho struktura a pórovitost a jemnost broušení mají značný vliv na barevný odstín, kterého chcete dosáhnout. Důrazně doporučujeme přiložit k originálnímu dřevu broušenému stavební technikou vzorník barevných odstínů k vlastní kontrole a případně ke schválení stavebníkem.
- Dodržujte směrnici LOBA „Návod k broušení a kolorování parketových podlah“.
- Před použitím barevných variant doporučujeme testovací nanesení přípravku k posouzení docíleného barevného odstínu a celkového optického vzhledu. Barevné odstíny můžete mezi sebou míchat. K zesvětlení nebo redukci kryvosti můžete přimíchat transparentní variantu. K dosažení rovnoměrného barevného vzhledu je nutné nasycení pigmentu, zředění proto smíte provést maximálně třemi díly bezbarvého přípravku na jeden díl barevného.
- Pokud budete potřebovat na velké plochy více než jedno balení, musíte celkové množství před zahájením práce smíchat ve vhodné společné pracovní nádobě.
- V případě zavodněných ploch v důsledku hlubokého proniknutí pigmentů do dřeva není možné pozdější vrácení povrchu do originálního stavu.
- Dodržujte obecné a příp. specifické požadavky na ochranu zdraví při práci. Bližší pokyny naleznete v souladu s GISCODE v návodech k obsluze, které jsou dostupné na stránkách www.wingis-online.de.

Ředidlo

K zesvětlení barevného odstínu nebo k redukci kryvosti přimíchejte transparentní variantu. Max. 3 díly transparentního přípravku na jeden díl barevného.

Nanášecí technika/spotřeba materiálu

Stěrka LOBATOOL / na žádost cca 30 g/m² (33 m²/l) v závislosti na savosti podkladu. Sjednoťte povrch speciálním padem LOBATOOL béžové barvy.

Doba schnutí

- Na plochu můžete vstoupit za 12 hodin.
- Použitelné za 48 hodin.
- Umístění nábytku a koberců za 10 dní.
- Dřívější zakrytí je možné provést pomocí výrobku LOBATOOL Cover 400, podrobnosti viz technické informace výrobku.

Volitelná předběžná ochrana k dosažení speciálního efektu

Pigmentové mořidlo:

- PreTone



Pokyny ke zpracování

Aplikace stěrkou:

- Naneste olej stěrkou LOBATOOL.
- Nechejte působit.
- Asi 20 minut pro zahájení nanášení oleje sjednoťte povrch leštičkou a speciálním běžovým padem LOBATOOL.
- Naneste stěrkou druhou vrstvu oleje.
- Nechejte působit.
- Asi 20 minut pro zahájení nanášení oleje sjednoťte povrch leštičkou a speciálním běžovým padem LOBATOOL.

Použití na podlahách se spárami a na podlahách z dřevěných prken-aplikace padem:

Nanášejte přípravek HS 2K ImpactOilColor přímo na speciální běžový pad LOBATOOL. S podporou leštičky olej vmasírujte. Egalizaci proveďte novým (suchým) speciálním běžovým padem LOBATOOL. Nechejte schnout přes noc. Nanášejte přípravek HS 2K ImpactOilColor přímo na speciální běžový pad LOBATOOL. S podporou leštičky olej vmasírujte. Egalizaci proveďte novým (suchým) speciálním běžovým padem LOBATOOL. Další informace o této technologii naleznete v naší příručce „Technické tipy a rady“, kterou naleznete na stránkách www.loba.de.

Důležité pokyny

Není dovoleno nanášení nástřikem.

Přebytečný materiál musíte vyhlazením kompletně odstranit. Jednotlivé exotické dřeviny mohou schnout déle.

Nasáklé hadry, pady a jiné pracovní prostředky uchovávejte v uzavřených nádobách, olej s brusným prachem, látkové hadry apod. zvlhčete vodou nebo je skladujte v uzavřeném kýmblu, nebo je likvidujte tak, aby nezpůsobily požár - v opačném případě hrozí nebezpečí samovznícení.

Nanášení stěrkou je možné pouze u dřevěných podlah s utěsněnými spárami. Olej ve spárách po dlouhou dobu zcela nezaschne.



TECHNICKÉ INFORMACE

HS 2K ImpactOil Color RŮZNÉ BARVY



Obecné pokyny

Čištění pracovních nástrojů: Pracovní nástroje čistěte rozpouštědly, např. čisticím prostředkem k praní štětců.

Doba schnutí: Uvedené doby schnutí platí při teplotě +20 °C a při relativní vzdušné vlhkosti 55 % až 65 % a při pečlivém větrání pracoviště bez průvanu. Nižší teploty, vyšší hodnoty relativní vlhkosti a horší větrání vede ke zpomalení schnutí. Před dosažením konečné tvrdosti nečistěte povrch mokřím čištěním a nepokládejte koberce. K zakrytí povrchu před dosažením konečné tvrdosti použijte výrobek LOBATOOL Cover 400. Specifické údaje o výrobku naleznete v příslušných technických informacích.

Lepení hran: Parkety, palubovka, dřevěná dlažba, lamelové parkety, parkety na podlahovém topení a dřeviny s krátkou reakcí na změnu vlhkosti (např. buk) slepené bez ochrany proti posuvu při kolísání klimatu v místnosti (vlhkost vzduchu, teplota) značně pracují. Při použití olejů nemůže dojít k vytvoření deformačních spár.

Vzájemné působení: Materiály obsahující změkčovadla, např. podklad pod koberce, nohy nábytku, kolečka židlí, elastická lepidla na parkety a montážní lepidla mohou způsobit změknutí a zbarvení. Usazeniny ve spárách mohou být příčinou optických vad a nerovností. Vystavení účinkům barev na vlasy, automobilových pneumatik, přejíždění po povrchu na motocyklech, jízdách kolech apod. mohou mít za následek nevratné zbarvení povrchu.

Informace v tomto dokumentu a všechny další pokyny a doporučení, která poskytujeme formou poradenství uživatelům, jsou výsledkem dosavadních zkušeností a jsou v souladu s podmínkami norem. Z důvodu celé řady možností použití a podmínek zpracování nezbavujeme uživatele povinnosti provést vlastní testy nebo využít technické poradenství formou kontaktu s oddělením technologie využití výrobků společnosti LOBA. Dodržujte doporučení výrobce krytiny a aktuální normy. Naše ručení a odpovědnost se řídí výhradně našimi všeobecnými obchodními podmínkami a nejsou rozšířeny ani na základě této informace, ani naším poradenstvím. Vydáním nových technických informací pozbývají původní technické informace své platnosti.

Slova a symboly označené symbolem ® představují práva ke značkám, která jsou registrována a chráněna minimálně na území Německa.

