

TECHNICKÉ INFORMACE

HS 2K ImpactOil TRANSPARENTNÍ



Přírodní olej na podlahy pro nejvyšší požadavky

Olej na rostlinné bázi s vysokým podílem pevných částic pro dřevěné podlahy. Zvýrazňuje přirozenou krásu dřeva a současně umožňuje dosažení excelentní odolnosti. Tím je výrobek vhodný do veřejného a soukromého sektoru s nejvyššími nároky a dokonce i do vlhkých prostor. Olej velmi dobře penetruje do hloubky a dřevo je tím impregnováno. Póry dřeva ale zůstávají otevřené a dřevo tak může dýchat. Olej je určen pro vnitřní použití. Díky technologii LOBASOL 2K snížíte náročnost péče a současně dosáhnete vyšší odolnosti proti vodě a chemikáliím.

- Vynikající odolnost proti vodě, vhodné i na parkety ve vlhkých místnostech, např. v koupelně nebo wellness
- Časově nenáročné zpracování v rozpětí jednoho dne
- Nízká spotřeba, velká vydatnost
- 100% pevné - neobsahuje rozpouštědla
- Certifikované protiskuzové vlastnosti pro pracoviště podle BGR 181
- Bezpečné a snadné zpracování
- Stačí nanést válečkem jednu vrstvu
- Použitelné již za 24 hodin

Rozsah použití:

Vhodné k prvotní impregnaci dřevěných podlah. Vhodné i do místností, které jsou vystaveny vyšší vlhkosti, jako jsou koupelny, wellness apod. Protiskuzové vlastnosti podle BGR 181 a DIN 51130, posuzovaná skupina R 9. Vhodné na dětské hračky, jsou splněny požadavky DIN EN 71-3 - „Migrace některých prvků“. Vhodné pro téměř všechny druhy evropských a exotických dřevin. Viz seznam dřevin LOBA na stránkách www.loba.de. V případě pochybností konzultujte s výrobcem. Also for the surface treatment of the cementitious leveling compound WAKOL Z 615, in combination with LOBASOL® HS Akzent 100 Wax.



Údaje o výrobcích

Č. položky
10610

750 g	4	400
2,5 kg	4	120



TECHNICKÉ INFORMACE

HS 2K ImpactOil TRANSPARENTNÍ



Údaje o výrobcích

Pevná tělesa	99,8 ±2%
Složení	modifikované rostlinné oleje, suché příměsi bez obsahu kobaltu
Skladování a přeprava	Skladovatelnost 36 měsíců. Nejedná se o nebezpečný materiál podle ADR. Výrobek není choulostivý na teploty pod nulou.
GISCODE	Ö10/DD+

Pokyny ke zpracování

- Promíchejte hmotu, přidejte tvrdidlo v poměru 10:1 a pečlivě promíchejte (i strojově promíchejte pomocí mísiče LOBATOOL). Pokud potřebujete smíchat menší množství, musíte složky odvážit. Po smíchání můžete s transparentním olejem pracovat 2 hodiny, s barevným olejem 1 hodinu.
- Povrch musí být správně zbroušen, vlhkost dřeva max. 12 %.
- Podlaha musí být suchá a nesmí na ní být případné staré vrstvy, olej, mastnoty, vosk, silikon, prach po broušení ani jiné nečistoty. Teplota místnosti +15 °C až +25 °C, relativní vlhkost vzduchu 40 % až 65 %, teplota materiálu +18 °C až +25 °C. Pracoviště důkladně větrejte.
- Materiál nevytlívejte přímo na podlahu. Použijte kbelík LOBATOOL pro nanášení laků a olejů LOBA.
- Materiál dobře protřepejte.
- Dodržujte obecné a příp. specifické požadavky na ochranu zdraví při práci. Bližší pokyny naleznete v souladu s GISCODE v návodech k obsluze, které jsou dostupné na stránkách www.wingis-online.de.

Ředidlo

Výrobek je připravený ke zpracování a nesmíte jej ředit!

Nanášecí technika/spotřeba materiálu

Olejevý váleček LOBATOOL mikrovlákno 60-80 nebo stěrka LOBATOOL / 30-60 ml (g)/m² v závislosti na savosti podkladu. Sjednoťte povrch speciálním padem LOBATOOL béžové barvy.

Doba schnutí

- Na plochu můžete vstoupit za 12 hodin.
- Použitelné za 24 hodin.
- Zakrytí nábytku za 5 dní.
- Dřívější zakrytí je možné provést pomocí výrobku LOBATOOL Cover 400, podrobnosti viz technické informace výrobku.



TECHNICKÉ INFORMACE

HS 2K ImpactOil TRANSPARENTNÍ



Pokyny ke zpracování

Nanášení válečkem:

- Připravte podklad.
- Naneste vrstvu oleje pomocí válečku LOBATool Micro 60-80 v tenké vrstvě.
- Nechte penetrovat 1 hodinu.
- Sjednoťte povrch leštičkou se speciálním béžovým padem LOBATool.

Use on levelling compound WAKOL Z 615 :

Preparation:

- Apply WAKOL Z 615 levelling compound directly according to manufacturer's instructions, regard technical information.
- Do not sand levelling compound, remove possible inclusions partially with a sharp blade.

Application oiled/waxed surface:

- Apply LOBASOL® HS 2K ImpactOil thinly with LOBATool Oil roller 60-80, consumption max. 40-50 g/m².
- After short exposure time even out residues with a LOBATool special-Pad beige.
- Drying over night.
- Apply LOBASOL® HS Akzent 100 Wax with a LOBATool trowel, work in sections (approx. 20 g/m²).
- After short exposure time even out residues with a LOBATool special-Pad beige.

For further details please regard "TTT Leveling compound as flooring".

Důležité pokyny

Není dovoleno nanášení nástřikem.

Přebytečný materiál musíte vyhlazením kompletně odstranit. Jednotlivé exotické dřeviny mohou schnout déle.

Nasáklé hadry, pady a jiné pracovní prostředky uchovávejte v uzavřených nádobách, olej s brusným prachem, látkové hadry apod. zvlhčete vodou nebo je skladujte v uzavřeném kýmblu, nebo je likvidujte tak, aby nezpůsobily požár - v opačném případě hrozí nebezpečí samovznícení.

Nanášení stěrkou je možné pouze u dřevěných podlah s utěsněnými spárami. Olej ve spárách po dlouhou dobu zcela nezaschne.



TECHNICKÉ INFORMACE

HS 2K ImpactOil TRANSPARENTNÍ



Obecné pokyny

Čištění pracovních nástrojů: Pracovní nástroje čistěte rozpouštědly, např. čisticím prostředkem k praní štětců.

Doba schnutí: Uvedené doby schnutí platí při teplotě +20 °C a při relativní vzdušné vlhkosti 55 % až 65 % a při pečlivém větrání pracoviště bez průvanu. Nižší teploty, vyšší hodnoty relativní vlhkosti a horší větrání vede ke zpomalení schnutí. Před dosažením konečné tvrdosti nečistěte povrch mokřím čištěním a nepokládejte koberce. K zakrytí povrchu před dosažením konečné tvrdosti použijte výrobek LOBATOOL Cover 400. Specifické údaje o výrobku naleznete v příslušných technických informacích.

Lepení hran: Parkety, palubovka, dřevěná dlažba, lamelové parkety, parkety na podlahovém topení a dřeviny s krátkou reakcí na změnu vlhkosti (např. buk) slepené bez ochrany proti posuvu při kolísání klimatu v místnosti (vlhkost vzduchu, teplota) značně pracují. Při použití olejů nemůže dojít k vytvoření deformačních spár.

Vzájemné působení: Materiály obsahující změkčovadla, např. podklad pod koberce, nohy nábytku, kolečka židlí, elastická lepidla na parkety a montážní lepidla mohou způsobit změknutí a zbarvení. Usazeniny ve spárách mohou být příčinou optických vad a nerovností. Vystavení účinkům barev na vlasy, automobilových pneumatik, přejíždění po povrchu na motocyklech, jízdních kolech apod. mohou mít za následek nevratné zbarvení povrchu.

Informace v tomto dokumentu a všechny další pokyny a doporučení, která poskytujeme formou poradenství uživatelům, jsou výsledkem dosavadních zkušeností a jsou v souladu s podmínkami norem. Z důvodu celé řady možností použití a podmínek zpracování nezbavujeme uživatele povinnosti provést vlastní testy nebo využít technické poradenství formou kontaktu s oddělením technologie využití výrobků společnosti LOBA. Dodržujte doporučení výrobce krytiny a aktuální normy. Naše ručení a odpovědnost se řídí výhradně našimi všeobecnými obchodními podmínkami a nejsou rozšířeny ani na základě této informace, ani naším poradenstvím. Vydáním nových technických informací pozbývají původní technické informace své platnosti.

Slova a symboly označené symbolem ® představují práva ke značkám, která jsou registrována a chráněna minimálně na území Německa.

