

# TECHNICKÉ INFORMACE

## PreTone RŮZNÉ BARVY



Pigmentové mořidlo na vodní bázi na parkety a dřevěné podlahy. Zvýraznění barevných odstínů olejů. Zvýrazněním struktury dřeva a let je dosaženo živých barevných efektů.

- Pro výrazně sytější barvy
- Snižuje specifické žloutnutí olejů
- Bezpečné a snadné zpracování
- Neobsahuje rozpouštědla
- Téměř neomezené možnosti barevných kombinací
- Neutrální zápach

### Rozsah použití:

Na neupravené, dobře vybroušené dřevo. Intenzivnějších barevných účinků se dosahuje pomocí kombinace vody a pigmentu, u lehkých barevných tónů. Perfektní v kombinaci s LOBASOL® HS 2K Impact Oil Color & LOBADUR® HS 2K IntensiveColor A.T.



## Údaje o výrobcích

### Č. položky

10612



2,5 l



6



144

Všechny barvy dodáváme také ve vzorových dózách 100 ml.

Pevná tělesa

2,1 ±2%

Hodnota pH

8,4

Složení

Voda, neionické tenzidy, pigmenty, barviva, konzervační prostředky

Skladování a přeprava


Skladovatelnost 12 měsíců. Skladování a přeprava při teplotě +5 až +25 °C. Chraňte před mrazem. Nejedná se o nebezpečný materiál podle ADR.

GISCODE

W2+



### Údaje o výrobcích



Hnědá



Mocha



Černá



Steel



Bílá

Nepřebíráme záruky za barvu

### Pokyny ke zpracování

- Povrch musí být správně zbrúšen, vlhkosť dřeva max. 12 %.
- Podlaha musí být suchá a nesmí na ní být případné staré vrstvy, olej, mastnoty, vosk, silikon, prach po broušení ani jiné nečistoty. Teplota místnosti +15 °C až +25 °C, relativní vlhkosť vzduchu 40 % až 65 %, teplota materiálu +18 °C až +25 °C. Pracoviště důkladně větrejte.
- Materiál nevylivejte přímo na podlahu. Použijte kbelík LOBATOOL pro nanášení laků a olejů LOBA.
- Materiál dobře protřepejte.
- Vlastní barevný odstín použitého dřeva, jeho struktura a pórovitost a jemnost broušení mají značný vliv na barevný odstín, kterého chcete dosáhnout. Důrazně doporučujeme přiložit k originálním dřevu broušenému stavební technikou vzorník barevných odstínů k vlastní kontrole a případně ke schválení stavebníkem.
- Dodatečnou impregnaci jsou nepravidelnosti podkladu/parket a dřevěných podlah obecně zintenzivněny. K dosažení rovnoměrného vzhledu je nutná pečlivá a homogenní vstupní příprava.
- Dodržujte obecné a příp. specifické požadavky na ochranu zdraví při práci. Bližší pokyny naleznete v souladu s GISCODE v návodech k obsluze, které jsou dostupné na stránkách [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de).

### Ředidlo

Výrobek je připravený ke zpracování a nesmíte jej ředit!

### Nanášecí technika/spotřeba materiálu

Postřikovač LOBATOOL a lasička nebo lakový váleček LOBATOOL mikrovlákno 100-120 k setření / cca 100-120ml/m<sup>2</sup> (8-10m<sup>2</sup>/l). Napřímená vlákna dřeva po vyschnutí přes noc srazte leštičkou parket a speciálním zeleným padem LOBATOOL.

### Doba schnutí

- Nechejte schnout přes noc. Olej musí být nanesen do 24 hodin.

### Výrobky vhodné k dodatečné impregnaci:

- HS 2K IntensiveColor A.T.
- HS 2K ImpactOil Color.



### Pokyny ke zpracování

---

#### Aplikace rozetřením

- Rovnoměrně naneste přípravek PreTone lasičkou Wischwiesel LOBATOOL nebo lakovacím válečkem z mikrovlákna 100-120.
- Následně rozetřete lasičkou Wischwiesel LOBATOOL nebo lakovacím válečkem LOBATOOL 100-120 ve směru vláken, pokud se již první nátěr kompletně vsáknul do dřeva, přitom naneste další materiál.
- Pracujte po jednotlivých úsecích.
- Nechejte schnout přes noc.
- Vyhladte plochu leštičkou se speciálním zeleným padem LOBATOOL (sražení postavených dřevitých vláken) a následně odstraňte prach z broušení.
- Do 24 hodin impregnujte povrch požadovanou barvou přípravkem LOBASOL<sup>®</sup> HS 2K ImpactOilColor nebo LOBADUR<sup>®</sup> HS 2K IntensiveColor, zpracování podle technických informací produktu.

#### Aplikace nástřikem

Především u větších ploch představuje nástřik postřikovačem LOBATOOL značnou časovou úsporu při současně ergonomickém pracovním postupu. Aplikace postřikovačem musí být provedena 2 osobami, protože materiál musí být ihned po nástřikání egalizován. V případě souvislých ploch větších než 100 m<sup>2</sup> musíte použít 2 nebo více přístrojů.

- Před zahájením práce musíte olepit bezprostředně sousední části jako jsou např. dveře, sokly apod. vhodnou malířskou páskou.
- Držte postřikovač v co nejrovnoměrnějším úhlu a vzdálenosti od plochy a postříkujte přípravek PreTone pruh vedle pruhu rovnoměrně v tenké vrstvě cca 100-120 ml/m<sup>2</sup>. Jakmile nástříkáte pruh, musíte ihned poté egalizovat lasičkou LOBATOOL.
- Nechejte schnout přes noc.
- Vyhladte plochu leštičkou se speciálním zeleným padem LOBATOOL (sražení postavených dřevitých vláken) a následně odstraňte prach z broušení.
- Do 24 hodin impregnujte povrch požadovanou barvou přípravkem LOBASOL<sup>®</sup> HS 2K ImpactOilColor nebo LOBADUR<sup>®</sup> HS 2K IntensiveColor, zpracování podle technických informací produktu.



### Obecné pokyny

---

**Čištění pracovních nástrojů:** Pracovní nástroje okamžitě omyjte vodou.

**Doba schnutí:** Uvedené doby schnutí platí při teplotě +20 °C a při relativní vzdušné vlhkosti 55 % až 65 % a při pečlivém větrání pracoviště bez průvanu. Nižší teploty, vyšší hodnoty relativní vlhkosti a horší větrání vede ke zpomalení schnutí. Před dosažením konečné tvrdosti nečistěte povrch mokřím čištěním a nepokládejte koberce. K zakrytí povrchu před dosažením konečné tvrdosti použijte výrobek LOBATool Cover 400. Specifické údaje o výrobku naleznete v příslušných technických informacích.

**Lepení hran:** Parkety, palubovka, dřevěná dlažba, lamelové parkety, parkety na podlahovém topení a dřeviny s krátkou reakcí na změnu vlhkosti (např. buk) slepené bez ochrany proti posuvu při kolísání klimatu v místnosti (vlhkost vzduchu, teplota) značně pracují. Při použití olejů nemůže dojít k vytvoření deformačních spár.

**Vzájemné působení:** Materiály obsahující změkčovadla, např. podklad pod koberce, nohy nábytku, kolečka židlí, elastická lepidla na parkety a montážní lepidla mohou způsobit změknutí a zbarvení. Usazeniny ve spárách mohou být příčinou optických vad a nerovností. Vystavení účinkům barev na vlasy, automobilových pneumatik, přejíždění po povrchu na motocyklech, jízdních kolech apod. mohou mít za následek nevratné zbarvení povrchu.

Informace v tomto dokumentu a všechny další pokyny a doporučení, která poskytujeme formou poradenství uživatelům, jsou výsledkem dosavadních zkušeností a jsou v souladu s podmínkami norem. Z důvodu celé řady možností použití a podmínek zpracování nezbavujeme uživatele povinnosti provést vlastní testy nebo využít technické poradenství formou kontaktu s oddělením technologie využití výrobků společnosti LOBA. Dodržujte doporučení výrobce krytiny a aktuální normy. Naše ručení a odpovědnost se řídí výhradně našimi všeobecnými obchodními podmínkami a nejsou rozšířeny ani na základě této informace, ani naším poradenstvím. Vydáním nových technických informací pozbývají původní technické informace své platnosti.

Slova a symboly označené symbolem ® představují práva ke značkám, která jsou registrována a chráněna minimálně na území Německa.

