

## LOBADUR® PrimaSeal



### Popis produktu

Základní rozpouštědlový lak na parkety a dřevěné podlahy pro přelakování vrchními vodními laky LOBADUR® WS.

### Alternativní produkty (nízkoemisní)

HS GlobaSeal GIS kód Ö40, WS EasyPrime GIS kód W3

### Oblast použití

Silně rozpouštědlový základní lak pro aplikaci válečkem na dřevěné podlahy z evropských i exotických dřevin. LOBADUR® PrimaSeal je nezbytné přelakovat vrchními laky na vodní bázi řady LOBADUR® WS. Seznamte se s tabulkou vhodnosti použití na různé typy dřeva. V případě pochybností kontaktujte prodejce, distributora nebo výrobce. Dřevěná podlaha získá pro přelakování přirozené zbarvení (posílení barvy). Snižuje náchylnost vrchních vodních laků ke slepování bočních hran. Impregnuje a nevytváří silnou vrstvu.

### Vlastnosti

- Univerzálně použitelný
- Dobrý poměr cena kvalita
- Chrání proti znečištění
- bez známek aplikace

### Technická data

<b>Číslo produktu</b>	11033	<b>Spotřeba</b>	Při aplikaci válečkem 100 – 120ml/m <sup>2</sup> (8 - 10 m <sup>2</sup> /l),
<b>Velikost balení</b>	5 l	<b>Doporučené nářadí</b>	LOBATOOL váleček Universal 100
<b>Balení</b>	Balení: 4 x 5 l Paleta: 128 x 5 l	<b>Doba schnutí</b>	Nanášení další vrstvy Při aplikaci válečkem po 60-90 min. Pokud je schnutí pomalejší, počkejte než uvidíte, že povrch je úplně suchý.
<b>Obsah pevných látek</b>	11 ± 1%	<b>Mezibroušení</b>	Neprovádí se
<b>Viskozita DIN 4</b>	14 ± 1s	<b>Ředidlo</b>	Neředit, lak je připraven k použití.
<b>Doprava a skladování</b>	V originálních uzavřených obalech lze na suchém a chladném místě skladovat nejméně po dobu 12 měsíců. UN-Číslo: 1263 - ADR/RID-GGVS/E: třída 3 F1, Obalová skupina II	<b>Čištění nářadí</b>	Polyuretanovým ředidlem nebo běžným KH ředidlem.
<b>GIS kód</b>	G1		

### Bezpečnostní varování:

R 11: Vysoce hořlavý.  
F Vysoce hořlavý

# LOBADUR<sup>®</sup> PrimaSeal

### Pokyny pro použití:

- Lak dobře protřepejte.
  - Válečkem naneste potřebné množství laku.
  - Lak nevylévejte přímo na podlahu, použijte kbelík LOBATool se sáčkem uvnitř.
  - Dodržujte bezpečnostní pokyny.
  - Dodržujte klimatické podmínky\*.
  - Větrejte pracovní místnost\*.
- \*) Dodržování všeobecných podmínek pro použití produktů LOBADUR<sup>®</sup>

### Pokyny pro aplikaci na parkety a dřevěné podlahy:

1. Připravte povrch a naneste potřebné množství laku PrimaSeal.
2. Nechte schnout 60 – 90 minut.
3. Válečkem naneste vrstvu vrchního vodního laku LOBADUR<sup>®</sup> WS.

### Vhodné vrchní laky k přelakování:

Normální zátěž	WS Life
Vysoká zátěž	WS Viva WS Global WS EasyFinish
Extrémně vysoká zátěž	2K Supra <sup>A,1</sup> WS 2K Duo

Nedílnou součástí tohoto technického listu jsou Všeobecné informace pro použití produktů LOBADUR<sup>®</sup>.

Pro další informace v rámci ČR nás kontaktujte na [info@likor.cz](mailto:info@likor.cz) nebo na čísle 318 533 011 nebo přímo [service@loba.de](mailto:service@loba.de) nebo na čísle +49 7156 357-0.