

## LOBADUR® WS 2K SportExtreme

**Dvosložkový vodní vrchní lak na bázi 100% polyuretanu. Je extrémně odolný, má velkou elasticitu a vynikající odolnost vůči chemikáliím**

Číslo výrobku:	11595	2004/42/CE
Stupeň lesku:	Pololesklý (30*)	EU limit pro produkty kategorie A/i: 140g/l (2007/2010)
Balení:	5 kg včetně tvrdidla	Obsahuje max. 118 g/l VOC látek
GIS kód:	W3/DD	Připraven pro použití po smíchání s WS 2K tvrdidlem
Obsah pevných látek:	37 ± 1% po smíchání	
Viskozita DIN 4:	23 ± 1s po smíchání	

**Oblast použití:** Sportovní dřevěné podlahy s vysokou zátěží.  
Koeficient smyku vyhovuje požadavkům pro sportovní povrchy dle normy DIN 18032.

**Ostatní upozornění:**

- Materiál před použitím dobře protřepejte, přidejte tvrdidlo v poměru 10:1 a opět dobře protřepejte.
- Pro smíchání použijte odměrnou míchací nádobu.
- Nevylévejte lak přímo na podlahu, ale použijte uzavíratelný kbelík LOBATOOL se sáčkem.
- Spotřebujte do 2 hodin.

**Pokyny na zpracování:**

1. Na připravený podklad aplikujeme základní lak LOBADUR WS SportPrimer nebo LOBADUR WS Exotengrund.
2. Schnutí základního laku dle technického listu výrobku
3. První vrstva vrchního laku LOBADUR® WS 2K SportExtreme – nános válečkem
4. Schnutí
5. Lehké mezibroušení
6. Vyznačení hřiště lajnovacími barvami LOBADUR WS SportColor
7. Druhá vrstva vrchního laku LOBADUR® WS 2K SportExtreme – nános válečkem

**Doporučené základní laky:**

**Se schopností "zapečtit" taniny (pro tropické dřeviny):**

- LOBADUR® WS Exotengrund

**Se schopností minimalizovat slepování bočních hran:**

- LOBADUR® WS SportPrimer

**Doporučené nářadí:** Váleček LOBA DeLuxe 120 nebo váleček LOBA Microfaser 100 – 120

**Spotřeba:** Každý nátěr válečkem 100 – 120 g/m<sup>2</sup>, vydatnost 1kg = 8 – 10 m<sup>2</sup>

**Doba schnutí:** Nátěr další vrstvy laku je možný nejdříve po 4 až 6 hodinách, opatrně pochůzný je nátěr po 4 až 6 hodinách, lehká zátěž je možná po 24 hodinách a finální tvrdosti je dosaženo až po cca 5 dnech.

**Mezibroušení:** Po překročení doby 24 hodin mezi aplikacemi jednotlivých vrstev, je vždy nezbytné provést mezibroušení. Při aplikaci do 24 hodin není mezibroušení nutné. Mezibroušením před poslední vrstvou dosáhne hladšího povrchu.

**Ředidlo:** Neředte, lak je připraven ke zpracování. V případě nevhodných klimatických podmínek (vysoká teplota, nízká relativní vlhkost vzduchu) můžete prodloužit dobu otevřenosti laku přidáním 5% LOBADUR® WS Argo. Přidávejte LOBADUR WS Argo pouze až po smíchání s tvrdidlem.

**Skladování a přeprava:** Lak a tvrdidlo jsou odolné vůči mrazu. V originálních uzavřených obalech lze skladovat nejméně 12 měsíců. Dle ADR se nejedná o nebezpečný výrobek. Tvrdidlo obsahuje isokyanát, Xi je dráždivý.

\* Hodnota stupně lesku byla měřena při 60°. Tyto údaje nejsou závazné, neboť tato hodnota také závisí na tloušťce vrstvy a klimatických podmínkách (teplota, relativní vlhkost vzduchu) během schnutí.

**Nedílnou součástí tohoto technického listu jsou  
Všeobecné informace pro použití produktů LOBADUR® WS**

**Toxikologické infor.centrum Praha:**  
Na Bojišti 1, 128 21 Praha 2

Telefon: 224 / 919 293, 224 / 915 400

**LİKOR, s.r.o.**  
Mírové nám. 1585, 263 01 Dobříš

Telefon: 318 / 533 011-2, Fax: 318 / 533 019  
E-mail: [info@likor.cz](mailto:info@likor.cz)

Revize: 02.08.2007 DK

Překlad: 04.01.2008 LK