

Bona H600

Technický list

Bona H600 je samonivelační cementová stěrková hmota speciálně určena pro použití pro mozaikové, vícevrstvé a masivní parkety. Pouze na použití v interiéru.

- Samonivelační
- Bez prutů, malé smrštění
- Vysoká pevnost a tvrdost
- Po 24 hodinách možno pokrýt povrch
- Možná tloušťka vrstvy od 1,5 do 10 mm

Technická data

Báze:	cement
Barva:	šedá
Spotřeba:	1,5 kg/m ² /mm
Doba zpracování:	30 min.
Teplota při zpracování:	teplota vzduchu: min. 18°C teplota podlahy: min. 15°C, při podlahovém topení nemá překročit 20°C, relativní vlhkost vzduchu: max. 70%.
Doba vytvrzování (před prvním vstoupením):	cca 3 hod.
Pokládka:	cca po 24 hod. při tloušťce vrstvy od 1,5 do 10 mm, při vyšší tloušťce vrstvy (10 - 20 mm) nejméně 48 hod.
Kód GIS:	ZP1
Kód EMI:	EC1
Čistící prostředek:	voda (pro nevytvrzený materiál)
Skladovatelnost:	V neotevřených originálních obalech min. 12 měsíců od data výroby. Skladujte v neotevřeném obalu na chladném a suchém místě při teplotách nad +5°C a pod +30°C.
Balení:	25 kg papírové pytle (42 na paletě)

Další podrobné informace naleznete v příslušném bezpečnostním listu.

Příprava podkladu

Podklad musí odpovídat požadavkům DIN 18356 (ČSN 74 4505). Kromě jiného musí být rovný, trvale suchý, čistý, bez trhlin, pevný v tahu a tlaku, ne příliš hladký a ne příliš drsný. Případně musí být podklad odborně upravený. Podklad ošetřete pomocí penetrace Bona D510, R410 nebo R580 (v případě R410 a R580 je nezbytné vždy zapískovat). Větší nerovnosti podkladu, díry apod. lze vyrovnat stěrkou Bona H610.

Vhodné podklady (event. s podlahovým topením) jsou:

- Cementové potěry (CT) podle normy EN13813
- Potěry na bázi síranu vápenatého (anhydritu) (CA) podle EN 13813
- Litý asfaltový potěr (AS) podle normy EN 13813 ne tlustší než 5 mm

Aplikace

Do čisté nádoby dejte čistou studenou vodu. Potom postupně přidávejte prášek stěrky a přitom pomalu míchejte hmotu (nejlépe s míchadlem). Rozmíchejte tak, aby se netvořily hrudky. Směs by měla mít jednotnou barvu. Hmotu naneste na podklad během doby zpracování (30 min.). Použijte plochou zednickou hladicí lžící, ocelovou ozubenou stěrku nebo podobný nástroj. Po aplikaci vrstvy v tloušťce větší než 5 mm je dobré provést odvzdušnění pomocí jehlového válce. Při tloušťce vrstvy nad 10 mm musí být stěrková hmota smíchaná s pískem. Písek musí být přidán do směsi voda / prášek stěrky jako poslední složka.

Pokládka je možná po 24 hod při tloušťce vrstvy do 3 mm. Při vyšší tloušťce vrstvy je doba ještě vyšší (10 mm = 7 dní).

Umyjte nářadí a ruce vodou, zatímco materiál není vytvrzený.

Poměr míchání:

Normální stěrková hmota (tloušťka: od 1,5 do max. 10 mm): 5,75 litrů čisté studené vody na 25 kg stěrkové hmoty Bona H600.

AKTUALIZACE 3/2013

Tento technický list nahrazuje všechny předešlé verze

Výrobce: Bona GmbH, Jahnstrasse 12, D - 665 49 Limburg/Lahn, Germany, Tel.: +49-64 31-40 08-0, bona@bona.com

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Sokolovská 100/94, CZ- 186 00 Praha 8, Infolinka: 800 100 103
Tel. CZ: +420/ 236 080 211, tel. SK: +421/ 265 457 161, www.bona.com/cz, bonacr@bona.com

Pokládka



Bona®

Bona H600

Technický list

Pokládka

Pískem míchaná stěrková hmota (tloušťka: od 10 do max. 20 mm): 5,75 litrů čisté studené vody na 25 kg stěrkové hmoty Bona H600 a 16 kg písku (zrnitost 0 až 3 mm) – (65% hmotnost, 10 L kbelík).

Pokud je potřebná aplikace druhé vrstvy stěrky, aplikujte cca 3 hodiny po první aplikaci. Je-li první vrstva suchá, použijte penetraci Bona D510.

Dbejte na to, aby vytvrzovací vrstva byla chráněna před teplem (např. vysoké pokojové teploty, intenzivní sluneční světlo) a průvanu. Viz také návod k použití poskytnutých výrobcem parket.

Následné ošetření / broušení: pro optimální přilnavost lepidla k vyrovnávací stěrkové hmoty, doporučujeme jemně zbrusit povrch cca. 4 hodiny po aplikaci.

Upozornění:

Umyjte nářadí vodou, zatímco materiál není vytvrzený. Viz také návod k použití poskytnutých výrobcem parket.

Podrobnější informace o výrobku naleznete v našem bezpečnostním listu.

Bona zodpovídá pouze za dodaný výrobek, nemůže být zodpovědná za instalaci produktu. V případě pochybností udělejte vlastní zkoušku. Dodržujte též pokyny dalších technických listů firmy Bona.

Upozornění

Předkládané návrhy a doporučení jsou pečlivě zpracovány na základě našich všeobecných obchodních podmínek a informací, které máme k dispozici. Údaje o složení a zpracování vycházejí z našich nejlepších vědomostí, avšak nekladou si nároky na úplnost a neosvobozují od vlastní kontroly návrhů a produktů z hlediska vhodnosti pro předpokládané použití (např. provedení zkušebních ploch podle DIN 18356). Předpokládá se respektování pokynů uvedených na obalu, etiketách, v technických informačních listech, návodech k obsluze a zpracování, označení a příslušných technických směrnicích a normách i pokynech pro provádění prací průmyslovými zpracovateli podle příslušných předpisů.

Telefonní číslo servisu: 0180/4266 283 - D
800 100 103 - CZ

AKTUALIZACE 3/2013

Tento technický list nahrazuje všechny předešlé verze

Výrobce: Bona GmbH, Jahnstrasse 12, D - 665 49 Limburg/Lahn, Germany, Tel.: +49-64 31-40 08-0, bona@bona.com

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Sokolovská 100/94, CZ- 186 00 Praha 8, Infolinka: 800 100 103
Tel. CZ: +420/ 236 080 211, tel. SK: +421/ 265 457 161, www.bona.com/cz, bonacr@bona.com

