

Bona Traffic Natural

Technický list

Přírodní dřevo je vskutku krásné, vyjímečné. Vrchní lak Bona Traffic Natural uzavře a ochrání dřevěnou podlahu a přitom si zachovává vzhled a pocit přírodního vybroušeného dřeva. Na rozdíl od konvenčních laku působí povrch na dotek spíše jako jemně surově zbroušené dřevo. Pro pocit a vzhled surového dřeva nejprve aplikujte jednu vrstvu základního laku Bona White, poté aplikujte vrchní lak Bona Traffic Natural. Bona Traffic Natural je na bázi unikátního složení laku Traffic, která zaručuje dlouhodobou trvanlivost a spolehlivý výsledek.

- Zachovává vzhled a pocit přírodního dřeva
- Nejvyšší ochrana pro komerční a veřejné prostory
- Jednoduchá aplikace
- Klasifikován EC1R pro velmi nízké emise a zdravé ovzduší v interiéru
- Certifikace GreenGuard pro velmi nízké emise
- Nežloutne

Technická data

Typ produktu:	2-složkový polyuretan na vodní bázi, vrchní lak
Sušina – obsah:	33%
VOC:	max. 100 g/litr (včetně tužidla)
Stupeň lesku:	6 – 8%
Ředění:	Neředit.
Poměr míchání:	1 díl tužidla na 10 dílů Bona Traffic Natural
Doba zpracování:	4 hodiny při 20°C (kratší doba, pokud je vyšší teplota)
Doba schnutí:	- připravena pro mezibroušení: 3-4 hod (při 20°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu) - lehká zátěž: 24 hodin (při 20°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu) - plná zátěž: 7 dní (při 20°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu)
Nářadí k aplikaci:	Bona váleček k aplikaci vodních laku
Spotřeba:	8 – 10 m ² /litr (120 – 100 g/m ²) na jednu vrstvu.
Bezpečnost:	Bona Traffic Natural: neklasifikován Tužidlo: klasifikován (viz bezpečnostní list)
Čištění nářadí:	Odstraňte zbytky materiálu před zaschnutím. Čistěte vodou. Zaschlý materiál lze odstranit acetonom.
Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu z obalů:	Společnost EKO-KOM, Osvědčení č. EK-F-050 20 134.
Záruční lhůta:	1 rok od data výroby v původním neotevřeném obalu.
Skladování/přeprava:	Teplota nesmí klesnout pod +5°C nebo být vyšší než +25°C během skladování a přepravy.
Likvidace:	Odpady a prázdné obaly by měly být řešeny v souladu s místními předpisy.
Balení:	3 x 4,95 litrů včetně tužidla (36 krabic na paletě)
Certifikace:	GreenGuard; EMICODE, EC1R; DIBt; EN 13501-1: Reakce na oheň; EN71-3: Aplikace na dětské hračky

Příprava

Před použitím laku Bona Traffic Natural musí být povrch nalakován základním lakem na vodní bázi Bona nebo olejem Bona Craft Oil 2K pro zabarvení dřeva. Podlaha musí být připravena na podmínky, ve kterých bude používána. Zajistěte, aby byla podlaha dobře zbroušená až na holé dřevo, suchá a bez zbytků brusného prachu, oleje, vosku nebo jiných materiálů.

VYHOTOVENO 4/2016

Výrobce: Bona Kemi AB, Murmansgatan 130, 200 121 Malmö, Sweden
Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, Cestlice, www.bona.com, bonacr@bona.com
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349

Povrchová úprava



Bona®

Bona Traffic Natural

Technický list

Povrchová úprava



Před aplikací by měl mít lak a tužidlo pokojovou teplotu. Vložte filtr a před použitím obsah nádoby pečlivě promíchejte.

Optimální podmínky pro aplikaci jsou: teplota mezi 18–25°C a 30–60% relativní vlhkost vzduchu. Vysoké teploty a nízká vlhkost zkracují dobu schnutí, nízké teploty a vysoká vlhkost naopak dobu schnutí prodlužují. **Minimální teplota pro aplikaci je 13°C.**

Příprava dřive lakované podlahy

Bona Traffic Natural může být použitý pro přelakování hotových parket a dřive lakovaných podlah. Povrch určený k lakování musí být dobře odmaštěn, bez olejů, vosků, leštěnek a podobných přípravků. Povrch se musí mezibrousit diamantovým brusivem. Takto je připraven pro přelakování. Viz samostatný návod k přelakování.

Návod k použití

Neošetřené dřevo:

1 x Bona základní lak nebo Bona Craft Oil 2K
1-2 x Bona Traffic Natural

Dřive lakované podlahy:

Vyčištění a příprava pro přelakování
2-3 x Bona Traffic Natural

Poznámka: Nedoporučuje se nanášet více než dvě vrstvy laku za den – dřevo by mohlo nabobtnat. Zajistěte dobré větrání místnosti.

Aplikace

1. Protřepojte kanystr Bona Traffic Natural, poté přidejte tužidlo Traffic hardener. Vložte filtr a před použitím obsah nádoby pečlivě promíchejte po dobu 1 minuty. Pokud použijete laku méně, pak 1 litr laku je na 1 díl tužidla, 2 litry na 2 díly tužidla apod. Směs Traffic Natural/tužidlo by mělo být použita hned nebo alespoň v průběhu 4 hodin.
2. Lak nanájejte válečkem Bona Roller. Pracujte plynule ve směru kolmo k vláknům dřeva, abyste zabránili nahromadění laku. Válečkem vždy navazujte do „živého laku“, abyste zabránili nahromadění laku. Lak nechte rádně zaschnout. Nechte mírně delší dobu schnutí pro každou použitou vrstvu.
3. V případě potřeby provedte lehký mezibrus pomocí brusného papíru se zmitostí P150 (nebo jemnější), abyste odstranili vystupující vlákna dřeva. Podlahu vyluxujte před nanášením poslední vrstvy laku.

Poznámka: Pokud předchozí vrstva laku nebo základního nátěru zasychala déle než 24 hodin, musí se povrch před aplikací další vrstvy vždy obrousit.

Podlaha snese lehkou zátěž přibližně po 8 hodinách od poslední aplikace. Po cca 1 týdnu bude lak zcela vytržen. Do té doby podlahu nezakrývejte koberci nebo jinou podlahovou krytinou. Po této době můžete také nainstalovat těžké předměty pro zařízení místnosti. V této době nevytírejte místnost mokrým mopem.

Údržba

Podlahu lze čistit pomocí přípravku Bona Cleaner nebo Bona Čistič na parkety a mikrovlnkové utěrky modré - Bona Cleaning Pad. Pro komerční prostory doporučujeme použít strojové čištění. Opotřebené povrchy můžou být obnoveny nanesením nové vrstvy Bona Traffic Natural. Nejprve je třeba podlahu rádně vyčistit, vybrusit apod. a připravit pro přelakování. Viz samostatný návod k přelakování.

Upozornění

Bona přebírá odpovědnost pouze za dodaný produkt. Vzhledem k široké různorodosti druhů dřeva, dostupných a možných aplikací, nemůže přebírat odpovědnost za produkt již zcela nainstalovaný. Pokud máte pochybnosti, provedte zkoušku nebo test pro ujištění vhodnosti funkčnosti produktu. Před použitím tohoto výrobku je uživatel povinen přečíst si veškeré informace uvedené na obalu tohoto výrobku a v bezpečnostních listech tak, aby jim řádně porozuměl.

Pro více informací navštivte nás na adrese www.bona.com/cz.

VYHOTOVENO 4/2016

Výrobce: Bona Kemi AB, Murmansgatan 130, 200 121 Malmö, Sweden
Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, Cestlice, www.bona.com, bonacr@bona.com
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349

Bona®