

Bona Rich Tone

Technický list

Povrchová
úprava



Odstín Bona Rich Tone je pro ošetření dubových podlah, pro vytvoření bohatého, tmavě hnědého zbarvení – kouřového dubu. Povrch je třeba ještě ošetřit přípravkem Bona Craft Oil nebo Bona Hardwax Oil (Tvrdým voskovým olejem), v závislosti na požadovaném barevném efektu. Chcete-li zvýšit nebo změnit barvu odstínu Bona Rich Tone, lze přidat Bona Mix Colour až do max. 5%. (1 lahvička – 250 ml)

- Jednoduchá aplikace, rychleschnoucí
- Odolný proti vodě a bez zápachu

Technická data

Druh produktu:	alkalický roztok
Ředění:	neředit
Doba schnutí:	- mezi jednotlivými aplikacemi: 1-2 hod* - před olejováním: 5-10 hodin* <i>*za normálních podmínek: při 20 °C/60% rel. vlhkosti. Zajištěte řádné větrání.</i>
Nářadí pro aplikaci:	Bona – aplikační rukáv
Celková spotřeba:	cca. 8-10 m ² /litr v závislosti na druhu dřeva
Bezpečnost:	neklasifikován
Nebezpečí požáru:	ne
Čištění:	Nářadí očistěte vodou a mýdlem. Zaschlý materiál lze odstranit vodou a mýdlem.
Skladování:	3 roky od data výroby v neotevřeném původním obalu
Skladování/přeprava:	Teplota nesmí klesnout pod +5°C nebo být vyšší +25°C během skladování a přepravy.
Likvidace:	Odpady a prázdné nádoby by měly být řešeny v souladu s místními předpisy.
Balení:	3 x 5 litrů

Příprava

Zajistěte, aby podlaha byla dobře zbrusšená, suchá a bez zbytků brusného materiálu, prachu, oleje, vosku apod. Produkt musí mít pokojovou teplotu. Před použitím obsah nádoby důkladně promíchejte. Optimální podmínky pro aplikaci jsou mezi 20-25°C a 30-60% relativní vlhkost vzduchu. **Minimální teplota pro aplikaci je 16°C.**

Postup ošetření podlahy

Aplikace na neošetřené dřevo

Varianta 1

1x Bona Rich Tone
1x Bona Craft Oil
1x Bona Hardwax Oil

Varianta 2

1x Bona Rich Tone
2x Bona Hardwax Oil

Aplikace

1. Aplikujte odstín Bona Rich Tone rovnoměrně v tenké vrstvě pomocí Bona – aplikačního rukávu. Pracujte ve směru vláken dřeva (8-10 m²/litr (120-100 g/m²). Dodržujte tzv. "vlhké konce", abyste navazovali do nezaschlého nátěru.



Březen 2013

Tento technický list nahrazuje všechny předešlé verze

Výrobce: Bona Kemi AB, Murmansgatan 130, 200 121 Malmö, Sweden
Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Cestlice, www.bona.com/cz, bonacr@bona.com
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349

Strana 1/2

Bona[®]



2. Pokud požadujete větší intenzitu zabarvení, nebo v případě, že první aplikace byla flekatá, pak je možné aplikovat druhou vrstvu po 1-2 hod.
3. Nechte poslední aplikaci zaschnout po dobu 5 - 10 hod.
4. Povrch jemně zbruste pomocí talířové brusky a Bona Scrad Pad (nízké otáčky). Pohybujte se strojem rychle a systematicky.
5. Odstraňte prach vysavačem.
6. Chraňte povrch pomocí Bona Craft Oil nebo Bona Hardwax Oil, viz „Postup ošetření podlahy“. Mezi jednotlivými aplikacemi nechte podlahu zaschnout přes noc.

Údržba

Odstín Bona Rich Tone nesmí být použit jako finální úprava povrchu.

Důležité poznámky

Bezpodmínečně respektujte:

Předkládané návrhy a doporučení jsou pečlivě zpracovány na základě našich všeobecných obchodních podmínek a informací, které máme k dispozici. Údaje o složení a zpracování vycházejí z našich nejlepších vědomostí, avšak nekladou si nároky na úplnost a neosvobozují od vlastní kontroly návrhů a produktů z hlediska vhodnosti pro předpokládané použití.

Bona odpovídá pouze za kvalitu dodaného produktu, nepřebírá odpovědnost za nesprávnou aplikaci produktu. Předpokládá se dodržování instrukcí uvedených na obalech, etiketách, technických listech, návodech na použití, zpracování jakož i respektování označení a příslušných technických směrnic a norem a provádění prací profesionálními zpracovateli podle odpovídajících předpisů.