



Technický list 06.92b Betonkontakt

Výrobek nátěr neobsahující rozpouštědla. Vytváří separační kotvící nátěr následných vrstev. Určený k vnitřnímu a venkovnímu použití pro zpevnění kritických podkladů, odolný proti alkáliím, difúzní a povětrnostně stálý. Pro přípravu betonových povrchů, před nanášením sádrových hmot např. sádrové omítky, stěrky, ale i sádrové nivelační hmoty.

Vlastnosti

- ☒ Bez obsahu rozpouštědel a těžkých kovů
- ☒ Velice nízká sedimentace křemičitého písku
- ☒ Vodoodpudivý, difúzní, odolný alkalickým látkám
- ☒ Zpevňující – zpevňuje porušené a nesoudržné povrchy
- ☒ Spojovací – zvyšuje přilnavost jednotlivých vrstev materiálů

Použití

- Zpevňující nátěr na staré a nové betonové podklady, jako např. leštěný beton, železobeton, prefabrikáty apod. Stěny, podlahy, stropy.
- Pro přípravu betonových povrchů, před nanášením sádrových hmot např. sádrové omítky, stěrky, ale i sádrové nivelační hmoty.

Balení kbelík 5 kg
Barva modrá

Technické údaje

Základ	-	směs pigmentů a plniv dispergovaných ve vodné akrylátové disperzi s přísadou aditiv
Konzistence	-	tekutá
Objemová hmotnost	kg/l	cca 1,35 ± 0,05
pH	-	7,0
Ředění	-	max 5:1 (Betonkontakt : voda)
Soudržnost odtrhovou zkouškou	MPa	Bez pohybu ≥ 1,0
Propustnost pro vodní páru	Třída II	≤ S _d ≤ 50m
Rychlost pronikání vody v kapalně fázi	-	w < 0,1 kg/m ² * h ^{0,5}
Tepelná odolnost	°C	+5 (při přepravě nesmí zmrznout)
Aplikační teplota	°C	+5 / +35
Doba schnutí	Hod.	≈ 10 při teplotě 20°C a rel. vlhk. 65%
Spotřeba	kg/m ²	≈ 0,2
Minimální skladovatelnost	měsíce	V originálním neotevřeném obalu 24 měsíců od data výroby při teplotách 5°C až 35°C. Výrobek nesmí zmrznout!

Omezení Nelze nanášet na promrzlé a zmrzlé podklady a při teplotách pod +5°C!

Podklad Podklad musí být soudržný, čistý, suchý, bez vodorozpusťných solí, mastnot a oleje, nové omítky musí být vyzrálé. Staré nesoudržné nátěry je nutné odstranit. Všechny nenatírané povrchy důkladně zakrýt!

Pokyny Před aplikací důkladně promíchejte! Promíchávat i v průběhu aplikace! Vlastní nátěr se provádí malířskou štětkou nebo štětcem. Nanáší se v jedné vrstvě. Při teplotě vzduchu a podkladu 20°C a relativní vlhkosti 65% Minimální aplikační teplota je + 5°C, maximální +35°C. Během aplikace je nutné zpracovávaný nátěr promíchávat, aby si udržel stejnoměrnou konzistenci.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Křov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 26872072, DIČ: CZ26872072

www.denbraven.cz



Technický list 06.92b **Betonkontakt**

Doporučení	Před zahájením aplikace nutno radiátory, okna, dveře, obklady, dlažbu, umělý i přírodní kámen zakrýt fólií nebo jiným způsobem chránit proti znečištění. Nežádoucí potřísnění ihned omyjte vodou.
Čištění	Materiál: ihned vodou Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce.
Bezpečnost	Viz «Bezpečnostní list 06.92b».
Aktualizace	Aktualizováno dne: 02.10.2017 Vyhотовeno dne: 02.10.2017

Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na naší vlastní zkušenosti, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivé a přesné. Přesto však firma nemůže znát nejrůznější použití, kdy bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Křov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 26872072, DIČ: CZ26872072

www.denbraven.cz