



Den Braven Sealants

Technický list 06.14 Tekuté hřebíky

Výrobek Jednosložkové univerzální lepidlo na bázi SBR kaučuku, vytvrzující odpařením neagresivních rozpouštědel, vytvářející trvale pevný a pružný spoj.

Vlastnosti

- p** Nahrazuje hřebíky a šrouby;
- p** Rychlá přilnavost, snadná aplikace;
- p** Pro interiéry i exteriéry, odolné prachu, vlhku a vodě;
- p** Vysoká přilnavost na různé materiály, v kombinaci savý nebo nesavý;
- p** Po vytvrzení přetíratelné.

Použití

- Lepení dřevěných prahů, límců obložkových dveřních zárubní;
- Lepení obvodových lišt plovoucích podlah, profilových materiálů a desek.

Balení Kartuše po 310 ml, tuba 25 ml
Barva Běžová

Technické údaje			
Základ	-	SBR kaučuk	
Konzistence	-	tixotropní pasta	
Hustota	g/ml	1,05	
Sušina	%	68	
Tepelná odolnost	°C	-15 / +60	(po vytvrzení)
Tepelná odolnost	°C	-15	(při přepravě)
Tepelný rozsah použití	°C	+15 / +40	
Čas odvětrání	min	10	(vysvětlení viz. Pokyny)
Otevřený čas	min	≈ 10-15	(při 23°C / 55% rel. vlhk.)
Doba vytvrzování	hod	24 - 72	(v závislosti na teplotě při aplikaci, savosti podkladu a tloušťce lepidla)
Pevnost v tahu	kg/cm ²	0,70	(při 20°C / za 4 hod.)
	kg/cm ²	15,0	(při 20°C / za 168 hod.)
Skladovatelnost	měsíce	12	(při teplotách od +5°C do +25°C)
Spotřeba	g/m ²	350 - 600	

Omezení Mimo jiné není vhodné pro použití na PE, PP, živичné podklady a teflon. Není vhodné pro trvalé zatížení vodou.

Podklad Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje
Pokyny Lepidlo naneste v pruzích rovnoměrně na jednu stranu lepených materiálů a materiály přitiskněte k sobě. Při lepení polystyrenu nanášejte v tenkých pruzích a nechte cca 5-10minut odvětrat. Poté přiložte lepené díly k sobě.

Čištění Materiál: Perchlorethylen.
Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce.

Bezpečnost Viz «Bezpečnostní list 06.14»

Aktualizace Aktualizováno dne: 13.09.2011

Vyhotoveno dne: 02.01. 2002

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivé a přesné. Přesto firma nemůže znát nejrozumnější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č.ú. 19 - 0848810297 / 0100

IČO: 26872027, DIČ: CZ - 26872072

info@denbraven.cz

www.denbraven.cz