



Technický list 06.70 Štuková omítka

Výrobek Je hotová namíchaná štuková omítka, která se používá především pro zhotovení finálních úprav zdí, pro opravy starých omítek nebo na povrchy jako je hladký beton, pórobeton. Při použití v méně náročných objektech může nahrazovat pro svoji bělost základní malířský nátěr.

Vlastnosti

- ▣ Snadná aplikace
- ▣ Okamžitě použitelná, odpadá příprava míchání na staveništi
- ▣ Díky konzistenci zachována konstantní kvalita hmoty

Použití

- Pro interiéry a exteriéry
- Pro rekonstrukce panelových bytů po odstranění tapet, při opravách stěn nebo při opravách starých omítek před malováním
- Při dokončovacích pracích po zaschnutí jádrových omítek
- Pro nanášení na povrchy jako je hladký beton, pórobeton

Balení Kbelík 4, 8, 14 a 25 kg,
Barva Bílá až šedobílá

Technické údaje

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Základ | - | Křemenný písek, hydroxid vápenatý, akrylátová disperze, voda |
| Tepelný rozsah použití | °C | od +5 |
| Objemová hmotnost | kg/m ² | 1900 |
| Ekvivalentní difúzní tloušťka (sd-hodnota) | m | 0,08 |
| Propustnost pro vodní páru | g/m ² .d | 275,88 |
| Klasifikace propustnosti pro vodní páru – třída | - | V ₁ - vysoká ČSN EN 1062-1 |
| Koeficient rychlosti pronikání vody | kg/m ² .h ^{0,5} | 3,29 |
| Třída permeability vody v kapalně fázi | - | W ₁ - vysoká ČSN EN 1062-1 tab.5 |
| Provádění nátěrů | týdny | po 3 - 4 |
| Soudržnost | MPa | 1,5 ČSN EN 1542 |
| Spotřeba | kg/m ² | 1,5 – 2,0 |
| Skladovatelnost | měsíce | 24 při teplotách od +5°C do +25°C, nesmí zmrznout!!! |

Omezení Není vhodné používat při teplotách pod +5°C a přímého slunečního záru – chránit před rychlým vysušením.

Podklad Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje. Podklad je nutné před aplikací vyrovnat a vyspravit obvyklým způsobem (zatmelit větší díry a spáry, odstranit nežádoucí výstupky, zbavit podklad všech nečistot, mastnoty a prachu). Vyčnívající kovové prvky je nutno opatřit antikoročním nátěrem. U savých podkladů a také u velmi hladkých panelů přistoupíme k penetraci podkladu disperzí S2802A.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100



Technický list 06.70 Štuková omítka

Pokyny Směs je nutno krátce promíchat, popřípadě zvlhčit vodou. Podklad je třeba vyrovnat obvyklým způsobem. U panelové výstavby je to zejména zacelení spár, dále odstranění nežádoucích výstupků a prachu. Vyčnívající kovové prvky je nutno chránit antikoročním nátěrem. Před vlastním nanášením je nutno savý podklad zvlhčit. Velmi hladké betonové, savé pórobetonové a sádkartonové povrchy je nutno penetrovat Penetrací S2802A nebo Příměsí do stavebních hmot S2802A zředěnou s vodou v poměru dle návodu na designu výrobku. Penetrace musí zaschnout. Štuk se nanáší v tenké vrstvě na zdi a stropy pomocí zednické nerezové stěrky směrem ze zdola nahoru. Po částečném zatuhnutí nanesené hmoty se celková plocha vyhladí krouživými pohyby pomocí molitanového nebo filcového hladítka. Před malířskými pracemi doporučujeme nechat povrch vyzrát minim. 4 týdny.

Čištění Materiál: ihned vodou

Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce.

Bezpečnost Viz «Bezpečnostní list 06.70».

Aktualizace Aktualizováno dne: 05.12.2013

Vyhotoveno dne: 18.10.2006

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100