

Lak CELL 3.80 jednokomponentní

Charakteristika a oblast použití

Jedná se o jednosložkový nitrocelulóзовý rychleschnoucí lak použitelný pro základní i vrchní vrstvu. Je určený k lakování všech standardně zatěžovaných dřevěných povrchů v interiéru. Hodí se zejména pro ruční výrobu obytného, ložnicového i dětského nábytku.

Technické údaje

Stupeň lesku: 3 - hedvábný mat

Aplikace stříkáním: tryska 1,5 - 2,2 mm, stříkáč tlak 2,5 - 3,5 baru, viskozita 20 - 25 s (4 mm)

Aplikace Airless/Airmix: tryska 0,23 - 0,28 mm, stříkáč tlak 100 - 150 barů

Doba schnutí: prachosuchý 20 min, brousitelný 50 min, stohovatelný 2 - 3 hod.

Ředí se: C 6000

Vrstvy: 2

Množství na 1 vrstvu: 100 - 120 g/m²

Výdajnost: 8 -10 m²/l

Zpracovatelnost: 2 roky

Příklad použití

1. Stupňované broušení: zrno 120 - 180
2. Základ OLI CELL 3.80-3, 100 - 120 g/m², brousitelný po 20 min.
3. Schnutí při 23°C a 65% vlhkosti vzduchu, prachosuchý 20 min, brousitelný 50 min.
4. Mezibroušení: zrno 240
5. Vrchní lak OLI CELL 3.80-3, 100 - 120 g/m²
6. Schnutí při 23°C a 65% vlhkosti vzduchu, prachosuchý 20 min, stohovatelný po 3 hod.

Certifikáty

DIN EN 71-3 (těžké kovy)

DIN 53 160 (odolnost proti slinám)

Balení

30 litrů