



CL Fill Q3 Historic

- Historic Kalkspachtel -

Vysoce jakostní, tmelící hmota na bázi dispergovaného vápenného hydrátu, připravená k použití

Odstín	Dostupnost	
	Počet kusů na paletě	32
	Balení	10 kg
	Typ balení	Kbelík K
	Kód obalu	10
	Číslo výrobku	
bílý	6562	■

Spotřeba

Cca 1,0 kg/m²/mm tloušťky vrstvy v jednom pracovním kroku,
max. tloušťka vrstvy 5 mm



Oblasti použití



- Interiérové prostory s omítkami na bázi hlíny, vápna, vápnocementu a jinými minerálními omítkami, stejně jako přírodní kámen, beton a jiné savé minerální podklady
- Práce v oblasti ochrany stavebních památek a ekologických staveb

Vlastnosti výrobku



- Kapilárně aktivní (nasákavý)
- Paropropustný $s_d < 0,03$ m
- Vhodný pro alergiky
- Přirozeně aseptický
- Zrnitost cca 0,5 mm
- Minimální pnutí
- Vysoká přídržnost
- Lze vytáhnout do ztracena

Údaje o výrobku

■ Při dodání

Pojivo	Dispergovaný vápenný hydrát
Viskozita	15000 mPa·s
Hodnota pH	> 11



■ V plně zreagovaném stavu

Propustnost vodní páry $s_d < 0,03 \text{ m}$
(DIN 52615)

Odstín bílý

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.

Systémové produkty

- CL Fill Q4 Historic (6564)
- Color CL Historic (6569)
- Color CL Fill Historic (6566)

Přípravné práce

■ Požadavky na podklad

Musí být nosný, suchý, čistý, bez prachu a trhlin (vyjma mikrotrhlin).
Bez solí, škodlivých stavbám.
Savý.


■ Příprava podkladu

Podklad předem navlhčit.
Před začátkem prací musí být materiál homogenizován vhodným míchacím zařízením.

Ředění

Materiál může být zředěn až z 10% vodou.

Zpracování



■ Podmínky při zpracování

Teplota materiálu, podkladu a okolí: min. +8 °C až max. +25 °C

Výrobek nanést vhodným nářadím jako kontaktní vrstvu.

Min. 2 pracovní kroky nutné.

Druhý nátěr provádět po 12 hod.

Natahovat do hladka vhodným nářadím.

Přepracování možné po zatuhnutí povrchu.

Po vytvrzení je možno provést broušení.

Pro snížení tendence ke křídování natřených ploch se tyto následně několikrát po dobu tří dnů zvlhčí vodou (urychlení karbonatizace).

Upozornění při zpracování

Savost podkladu vyzkoušet na dostatečně velké zkušební ploše.

Plochy natírat od hrany k hraně a mokré do mokrého.

Na souvislých plochách používat pouze materiál stejné výrobní šarže.

Výsledný odstín po vyzrání a vytvrzení závisí na savosti podkladu, okolních podmínkách, zpracování a následném ošetřování.

Znovu přetřené plochy mohou mít odlišný odstín.

Stavební části a látky, které se nemají dostat do kontaktu s výrobkem, přiměřeně ochránit.

■ Schnutí

Odolnost poškrábání: 4 až 6 h

Přetíratelnost: 24 h

■ Ředění

Materiál lze ředit vodou do 10 %.



Upozornění

Vždy provádějte vzorové plochy!
Údaje o produktu byly stanoveny za laboratorních podmínek při 20 °C a 65% relativní vlhkosti.
Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.
Odchytky od platných předpisů musí být schváleny samostatně.
Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

Nářadí / čištění



Stěrka a hladítko

Pracovní nástroje a případné nečistoty je třeba vyčistit okamžitě v čerstvém stavu vodou.

Skladování / trvanlivost



V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem. Trvanlivost min. 12 měsíců.

Bezpečnostní údaje

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

Upozornění na likvidaci odpadů

Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat.
Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktáž, i když je provádíme podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.