



Technický list
Číslo výrobku 2715

Holzschutz- Creme

Barevná lazura, dekorativní krém na ochranu a zušlechtnění dřeva v exteriéru.



Na rozpouštědlové bázi



Pro exteriér




Pro rozměrově nestálé dřevěné dílce



Nátěrem



Doba schnutí 12 hod.



Teplota zpracování



Celkově nanesené množství



Skladovat nad bodem mrazu, v temnu a suchu. Uzavírat balení

Oblasti použití:

- Pro nátěry dřeva v exteriéru
- Na dřevo bez kontaktu se zemí, EN 335-1, třídy ohrožení 2 a 3
- Pro tvarově nestálé dřevo: např. ploty, hrázdění, přístřešky pro auta, obložení
- Pro omezeně tvarově stálé dřevo: např. okenice, profilovaná prkna
- Základní nátěr, mezivrstva i konečný nátěr

Není vhodný pro nátěry podlahových ploch (terasy, dřevěné paluby)

Vlastnosti výrobku:

- Nutný pouze jeden nátěr
- Tenkovrstvá lazura
- 3v1: impregnace, základ a vrchní lazura
- Chrání dřevo před vlhkostí a preventivně působí proti zamodráním
- Společně s konstrukční ochranou dřeva redukuje riziko vzniku hniloby
- Proniká hluboko do dřeva
- Prodyšná
- S ochranou lakového filmu proti plísním a řasám
- Brilantní odstíny

Údaje o výrobku:

Hustota: asi 0,88 g/cm³ při 20 °C
 Teplota vznícení: asi 61 °C
 Zápach: po uschnutí bez zápachu
 Pigmenty: světlostálé, vysoce transparentní pigmenty
 Lesk: sametově matný

Jmenované hodnoty udávají typické vlastnosti výrobku a nejsou chápány jako závazné specifikace produktu

- Neodlupuje se
- Další nátěry bez nutnosti broušení
- Krémová konzistence: není nutné míchat
- Nescapává, vhodná pro práci nad hlavou

Jednotlivé odstíny je možné vzájemně míchat.

Použití v systému s produkty

- Langzeit-Lasur UV (2234)

Přípravné práce

Požadavky na podklad

Tvarově nestálé a omezeně tvarově stálé dřevo
 Vlhkost dřeva max. 18%

Příprava podkladu

Odstraňte staré nátěry jako např. silnovrstvé lazury nebo krycí barvy jakož i lýko a kůru. Dřevo musí být čisté a suché.

Odstraňte suky jakož i místa s výronem pryskyřice a očistěte je pomocí ředidla V101. Hladké hoblované plochy pokud možno přebruste (zdrsněte) a očistěte od prachu, aby byl zajištěn lepší průnik barvy do dřeva. Přilehlé plochy, stavební dílce a materiály, které nemají přijít do styku s impregnacemi, musí být chráněny vhodným opatřením.

Zpracování:

Podmínky pro zpracování

Teplota zpracování /vzduch, podklad, lazura/ by měla být mezi 5 – 25°C.

Holzschutz-Creme se nanáší ve směru vláken měkkým štětcem na lazury. Po zaschnutí aplikujte druhý nátěr. Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve zpracujte.

Upozornění:

Při přetírání jinými nátěrovými hmotami doporučujeme vyzkoušet přilnavost.

Holzschutz-Creme weiß se smí používat jen na ty plochy v exteriéru, které nejsou vystavené přímé povětrnosti jako např. střešní podhledy nebo podkladové nátěry. U dřevin bohatých na obsažené látky jako např. dub, červený cedr, afzelie, červené dřevo atd. může docházet k jejich vymývání dešťovými srážkami a k obarvování světlého zdiva nebo omítky. Dolní části čelních ploch mají být zaříznuté tak, aby tvořily okapnici.

Pomocí zkušebního nátěru otestujte přilnavost s podkladem a barevný odstín. Každým nánosem lazury bude podklad tmavší a lesklejší. Výrobek není vhodný pro nátěry podlahových ploch (terasy, dřevěné paluby).

Schnutí

Asi 12 hodin při teplotě 20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 65 %. Nižší teplota a vyšší vlhkost vzduchu dobu schnutí prodlužují. Podle druhu dřeva, např. u modřínu může být doba schnutí výrazně delší.

Ředění

Není nutné. Výrobek je připraven ke zpracování.

Spotřeba:

200 - 250 ml/m² v jednom až dvou nánosech.

Hladké nebo velice husté dřevo má malou nasákavost a vyžaduje druhý nátěr.

Pracovní náradí, čištění:

Pracovní náradí štětec
Čistěte ředidlem V 101 ihned po použití. Zbytky po čištění řádně zneškodněte.

Velikosti balení, odstíny:

Velikost balení

Nádoby z bílého plechu
0,75 l, 2,5 l, 5 l, 20 l,

Odstíny

2715	eiche hell
2716	kiefer
2717	pinie/lärche
2718	nussbaum
2719	teak
2720	mahagoni*
2721	weiß*
2722	silbergrau*
2723	palisander

* není ve 20 l balení

Skladování:

V uzavřených původních obalech v suchu, chladnu. Chránit před mrazem, přímým slunečním zářením, v dobře větraných prostorech. Ve skladovacích prostorech není dovoleno kouřit. Chraňte před dětmi!

Bezpečnost:

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování a manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listě.

Kód výrobku: HSL20

Pokyny k likvidaci:

Větší množství zbytků výrobku v původním balení zneškodňujte v souladu s platnými předpisy. Balení zbavená od všech zbytků odevzdejte k recyklaci. Nesmí se zneškodňovat spolu s komunálním odpadem. Nevylévat do kanalizace. Kat. číslo odpadu: 03 02 05

Ustanovení o biocidních produktech

Používejte biocidní přípravek bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu, popř. připojené informace o přípravku.

Směrnice podle VdL-RL 01 (2013)

Druh produktu: lazura na dřevo
Složení: alkydové pryskyřice, alifatické sloučeniny, voda, aromatické sloučeniny, oxid titaničitý, pigmenty oxidu železa, smáčedla, sušící činidla, IPBC

Obsah VOC:

Mezní hodnota EU pro výrobky kat.A/ve je 400 g/l (2010).
Tento výrobek obsahuje maximálně 400 g/l VOC.

Výše uvedené údaje jsme sestavili na základě podkladů našeho výrobního úseku podle nejnovějšího stavu vývoje a používané techniky. Za aplikaci a zpracování nepřebírá výrobce záruku, protože na tyto sféry nemá žádný vliv.

Údaje přesahující rámec technického listu či odlišné údaje vyžadují písemné potvrzení kmenového závodu.

V každém případě platí naše všeobecné obchodní podmínky. Vydáním těchto technických listů pozbývají všechny předešlé svou platnost 05/16

