



Technický list
Číslo výrobku 2250-92

HK-Lasur

Dekorativní venkovní ochranná lazura na dřevo



Na bázi
rozpuštědel



Do exteriéru



Pro omezené
rozměrově
stále dřevěné
dílice



Pro rozměrově
nestálé
dřevěné dílice




Nátěr/



Před použitím
promíchat



Čekací doba
před další
vrstvou





Teplota
zpracování



Celkové
nanesené
množství



Skladujte při
teplotách nad
bodem mrazu/
Chraňte před
vlhkostí/
Obaly dobře
uzavírejte



Oblasti použití:

Obklady, bednění, ploty, vrata, pergoly, altány, střešní podhledy, štíty, fasády, atd.



Vlastnosti výrobku:

Ochranný prostředek na dřevo pomáhá chránit dle DIN 68 800, část 3 venkovní staticky nenamáhané dřevo, které není v kontaktu se zemí, před hnilobou a proti zamodráním.

2250-92-TL-06.15.doc

Údaje o výrobku:

Specifická hmotnost:	cca 0,87 g / cm ³ při 20 °C
Viskozita:	cca 80 s (ISO 2431/3 mm při 20 °C)
Bod vzplanutí	cca 63 °C
Lesk:	hedvábně matný
Zápach:	po uschnutí bez zápachu
Balení:	obaly z bílého plechu 0,75 l; 2,5 l; 5 l, 10 l a 20 l
Barevné odstíny:	2250 pinie, 2251 teak, 2252 ebenholz, 2253 kastanie, 2254 tannengrün, 2255 mahagoni, 2256 palisander, 2257 silbergrau, 2260 nußbaum, 2261 farblos, 2262 kiefer, 2263 eiche rustikal, 2264 eiche hell, 2266 hemlock, 2268 weiß, 2269 friesenblau, 2292 salzgrün, 2267 speciální odstíny

Chrání dřevo také před vlhkostí a sluncem. Neodlupuje se a nepraská. Ochrana dřevěných vláken díky zvýšenému podílu pevných látek,

bezpečně působí proti napadení vosami.

Zpracování:

Neprofesionální uživatelé – pouze nátěr.

Profesionální uživatelé – nátěr, máčení, ponořování, stříkání – pouze v uzavřených zařízeních.

Po důkladném rozmíchání nebo protřepání je HK-Lasur připravena k použití. Staré nátěry jako např. silnovrstvé lazury nebo krycí nátěry, také kůru a lýko odstraňte. Dřevo musí být čisté a suché. Lazuru nanášejte měkkým štětcem ve směru vláken. Po zaschnutí (cca 12 hodin) naneste další vrstvu. U dubového dřeva provést nejprve základní bezbarvý nátěr a jako konečný nátěr 2-3 x Langzeit Lasur. Zkušební nátěrem zjistěte snášenlivost s podkladem, přílnavost a barevný odstín. Nezpracovávejte při teplotě nižší než 5°C.

Opravné a obnovovací nátěry:

Podklad musí být čistý a suchý.

Ošetření může být provedeno bez přebroušení nebo odstranění starého nátěru. Načatá balení dobře uzavřete a pokud možno brzy spotřebujte.

Dovolená vlhkost jehličnatého dřeva je max. 25 % a listnatého dřeva max. 20 %.

Upozornění:

Při přetírání nátěrovými hmotami na bázi vody doporučujeme provést kontrolu přílnavosti nátěru. HK-Lasur v barevných odstínech bezbarvý, bílý a Hemlock používejte pouze na venkovní plochy, které jsou vystaveny povětrnostním vlivům jen **nepřímě**, jako střešní podhledy atd., nebo jako základní nátěr. U dřev bohatých na obsažené látky jako dub, červený cedr, afzelie, sekvoj, atd. může docházet k vymývání těchto ve vodě rozpustných látek - tříslovin deštěm. To může vést k zabarvení světlého dřeva nebo omítek. Doporučujeme proto nanést

na čelní plochy minimálně dvě vrstvy laku nebo silnovrstvé lazury odpovídajícího odstínu. Dolní části čelních ploch mají být zaříznuté tak, aby tvořily okapnici. Prostředky na ochranu dřeva obsahují biocidní účinné látky pro ochranu dřeva před škůdci. Je nutno je aplikovat pouze podle návodu k použití a pouze tam, kde jsou ochranná opatření nutná. Nesprávné použití může vést k poškození zdraví a životního prostředí. Prostředky na ochranu dřeva se nesmí používat na dřevo, které je podle určení v přímém kontaktu s potravinami nebo krmivy. Přípravek ani jeho zbytky se nesmí dostat do vody, půdy a kanalizace. Nepoužívejte k ošetření včelích úlů, skleníků a saun. Souhrnná upozornění obsahuje „Směrnice pro nakládání s prostředky na ochranu dřeva“ německého průmyslového svazu pro stavební chemii (Industrieverband Deutsche Bauchemie).

Reklamací barevných odstínů u speciálních odstínů uznáváme pouze tehdy, pokud byl před realizací objektu proveden zkušební nátěr, který byl u nás předložen k odstranění závad. Reklamací závad barevných odstínů, které budou podány po zpracování, nemůžeme bohužel uznat.

Pracovní náradí, čištění:

Pracovní náradí čistěte ihned po použití ředidlem. Zbytky po čištění řádně zlikvidujte.

Spotřeba:

205 – 250 ml/m² při min. dvou nátěrech pro optimální ochranu dřeva a ochranu před povětrnostními vlivy. Hoblovaná nebo velmi nepropustná/hustá dřeva jsou méně nasáková a proto je potřebné provést příp. 3 nátěry.

Schnutí:

Asi 12 hodin při teplotě 20 °C a relativní vlhkosti vzduchu 65 %. Nižší teplota a vyšší vlhkost vzduchu dobu schnutí prodlužují.

Skladovatelnost:

V uzavřených původních obalech na suchém, chladném místě chráněném před mrazem a přímým slunečním zářením v dobře větraných prostorech, ve kterých není dovoleno kouřit.

Obsah VOC:

Mezní hodnota EU pro výrobky kat. A/e je 400 g/l (2010).

Tento výrobek obsahuje maximálně 399 g/l VOC.

Bezpečnost, Ekologie, Likvidace

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování a manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listě

Registrační číslo:

CZ-2012-0027

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Výše uvedené údaje jsme sestavili na základě podkladů našeho výrobního úseku podle nejnovějšího stavu vývoje a používané techniky. Za aplikaci a zpracování nepřebírá výrobce záruku, protože na tyto sféry nemá žádný vliv.

Údaje přesahující rámec technického listu či odlišné údaje vyžadují písemné potvrzení kmenového závodu.

V každém případě platí naše všeobecné obchodní podmínky. Vydáním těchto technických listů pozbývají všechny předchozí svou platnost. 09/15

