



Aqua DL-65-Decklack PU

Krycí nátěr na vodní bázi pro okna, dveře a jiné hodnotné dřevěné dílce



Odstín	Dostupnost		
	Počet kusů na paletě	672	200
	Balení	0,75 l	2,5 l
	Typ balení	plechový obal	plechový obal
	Kód obalu	01	03
	Číslo výrobku		
mat			
bílá (weiß) RAL 9016	7200	■	■
speciální odstíny	7201	■	■
báze A	015100	■	■
báze C	015102	■	■
hedvábný mat			
bílá (weiß) RAL 9016	7202	■	■
speciální odstíny	7203	■	■
báze A	015103	■	■
báze C	015105	■	■
hedvábný lesk			
bílá (weiß) RAL 9016	7204	■	■
speciální odstíny	7205	■	■
báze A	015106	■	■
báze C	015108	■	■

Spotřeba

Cca 100 ml/m² na jednu vrstvu nátěru



Oblasti použití



- Dřevo do interiéru a exteriéru
- Tvarově stálé dřevěné dílce, např. okna a dveře
- Částečně tvarově stálé dřevěné dílce: např. okenice, obklady, zahradní domky
- Ve spojení s Aqua AG-26-Allgrund na mnoha jiných podkladech
- Mezivrstva a konečný nátěr
- Zachovalé staré nátěry, jako jsou alkydové, akrylové, práškové nátěry a PUR laky
- Není vhodný pro nátěry venkovních podlahových ploch (terasy, dřevěné paluby atd.)
- Pouze pro profesionální uživatele

Vlastnosti výrobku



- Redukuje žluté zbarvení
- Jednoduché zpracování
- Spolehlivé překrytí hran
- Odolný vůči povětrnostním vlivům a regulující vlhkost
- Vysoký podíl PU: dlouhá životnost, odpuzuje nečistoty, vysoce odolný
- Vynikající rozlív
- Nelepivý (podle směrnice HO.03)
- Minimální zápach
- Velmi dobrá krycí schopnost



- Vysoce elastický
- Jako renovační nátěr vykazuje vynikající přilnavost na starý nátěr

Údaje o výrobku

Pojivo	Spec. PU/akrylátové polymery
Hustota	Cca 1,2 g/cm ³
Zápach	Mírný, po uschnutí bez zápachu
Stupeň lesku	Matný, hedvábně matný, hedvábně lesklý

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.

Certifikáty

- DIN EN 71-3 "Migrace určitých prvků"
- Emissionprüfung Aqua AG-26 / Aqua DL-65

Systémové produkty

- Induline SW-910 (3777)
- Aqua AG-26-Allgrund (7147)
- Aqua OZA-90-Offenzeit-Additiv (5320)
- Aqua PL-413-Parkettlack (2374)

Přípravné práce

- **Požadavky na podklad**
Podklad musí být čistý, bez prachu a suchý.
Tvarově stálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva 11 - 15 %
Částečně rozměrově stálé a rozměrově nestálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva max. 18 %
- **Příprava podkladu**
Důkladně odstraňte nečistoty, mastnotu a uvolněné staré nátěry
Neporušené staré nátěry důkladně přebruste.
Zašedlé a zvětralé dřevěné povrchy zbruste až na nosný podklad.
Dodržujte všeobecně platná pravidla pro nátěry na dřevo a dřevěné materiály ve venkovních prostorech.
Dřevo ve venkovním prostředí, které musí být chráněno před hnilobou a zamodráním ošetřete pomocí Aqua IG-15-Imprägniergrund IT* (neplatí pro dřevo v interiéru). (*Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.)
Aby se zabránilo vyniknutí barevných částí obsažených ve dřevě, při použití krycích barev v bílém barvě nebo světlých odstínech, provádějte základní nátěr pomocí výrobku Aqua AG-26-Allgrund.

Zpracování



- **Podmínky při zpracování**
Optimální teplota materiálu, prostředí a podkladu: min. +10 °C až do max. +25 °C.
Relativní vlhkost 50% - 65%.

Materiál dobře promíchejte.
Aplikujte štětcem, válečkem nebo stříkáním.
Pistole s pohárkem: tryska 2,0 - 2,5 mm, tlak vzduchu: 2,0 - 3,0 bar.
Stříkání Airless: Tryska: 0,28 - 0,33 mm, tlak materiálu: 70 - 90 bar.
Stříkání Airmix: tryska: 0,28 - 0,33 mm, tlak materiálu: 70 - 90 bar, tlak přídavného vzduchu 1-2 bar.
Po uschnutí proveďte další nátěry.
Aplikujte 2 - 3 vrstvy vždy s jemným mezibrusem.
U základní vrstvy pomocí produktu Aqua AG-26-Allgrund stačí nanášet 1-2 vrstvy
Renovační nátěry: 1 - 2 aplikace vždy s jemným mezibrusem.
Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

Upozornění při zpracování



Proveďte zkušební nátěr v praktických podmínkách v požadovaném systému a poté otestujte vlastnosti povrchu.
Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.
Nezpracovávejte při teplotě pod + 5 °C.
Při nízkých teplotách a příliš vysoké vlhkosti vzduchu dochází k pomalejší reakci materiálu.
Při vysokých teplotách a nízké vlhkosti vzduchu je třeba počítat s rychlejším zaschnutím. V takovém případě doporučujeme přidání Aqua OZA-90-Offenzeit-Additiv.
Velké plochy nanášejte v pruzích a ne přes celý povrch.
Během nanášení/sušení chraňte plochy před deštěm, větrem, slunečním zářením a vytvářením rosy na povrchu.
Brilantní, intenzivní barevné odstíny, např. žlutá, oranžová, červená atd. mohou z důvodu použitých pigmentů, od přírody, vykazovat nižší krycí schopnost. Proto doporučujeme, u těchto barevných odstínů, použít eventuelně podobný, lépe krycí odstín nebo provést další nátěr v požadovaném barevném odstínu.

Těsnící profily obsahující změkčovadla se ve spojení s disperzní krycí barvou slepují. Používejte profily bez obsahu změkčovadel.
Těsnící hmoty musí být kompatibilní s nátěrem a můžou se použít teprve tehdy, když je nátěr dobře proschlý.
Předem odzkoušejte snášenlivost nátěru s těsněními, která obsahují změkčovadla, jako alternativu použijte těsnění bez změkčovadel (např. termoplastické elastomery).

- **Schnutí**
Suchý proti prachu: za cca 30 minut



Pevný na dotyk: po cca 1 hodině
Přelakovatelný: po cca 4 hodinách

Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu.
Při nižších teplotách, vyšší vlhkosti vzduchu nebo překročení max. tloušťky vrstvy se může proschnutí podstatně zpomalit.

■ Ředění

V případě potřeby zřed'te vodou (max. 5 %) nebo přidáním Aqua OZA-90-Offenzeit-Additiv

Upozornění

DIN EN 71-3 "Migrace určitých prvků":
Tento výrobek splňuje limity pro migraci těžkých kovů do dětských hraček podle normy DIN EN 71-3 a splňuje tak jeden z několika dalších požadavků na bezpečnost dětských hraček podle směrnice EU o hračkách (2009/48/ES).
U hoblovaného dřeva a zejména u pryskyřičných měkkých dřevin může dojít ke snížené adhezi a odolnosti vůči povětrnostním vlivům (především u tangenciálního řezu, větví a zón bohatých na pryskyřici). Zde je třeba počítat se zkrácenými intervaly údržby a obnovy. Lze si pomoci pouze vhodně zvolenou předúpravou, a to hrubším přebroušením (P 80), čímž se naruší pryskyřičné kanálky a dojde k lepší adhezi. Tímto bychom měli docílit delšího intervalu případné údržby.
Dodržujte předpisy o ochraně stavebního dřeva.
Nepoužívejte na vodorovných plochách bez odvodňovacích svahů a bez poloměru hran, zabraňte nahromadění vlhkosti.


Nářadí / čištění



Štětce s plastovými štětinami, plochý štětec, pěnový váleček, stříkací zařízení Airmix/Airless, pistole s průtokovým pohárkem

Pracovní nářadí ihned omyjte vodou a mycím přípravkem.
Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

Skladování / trvanlivost



Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.

Bezpečnostní údaje

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

Osobní ochranné pomůcky

Při aplikaci stříkáním používejte respirátor s filtrem částic P2 a ochranné brýle. Používejte vhodné ochranné rukavice a oděv.

Upozornění na likvidaci odpadů

Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.



Obsah VOC podle směrnice
Decopaint (2004/42/EG)

Mezní EU-hodnota pro tento výrobek (Kat. A/d): max. 130 g/l (2010).
Tento výrobek obsahuje < 130 g/l VOC.

VOC	
Kat.	A/d
2010:	130g/l
max.:	130g/l

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat.
Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktáž, i když je provádíme podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.