



Aqua PL-413-Parkettlack

Bezbarvý jednosložkový uzavírací lak pro nanášení válečkem




Odstín	Dostupnost		
	Počet kusů na paletě	90	60
	Balení	5 l	10 l
	Typ balení	plastový kanystr	plastový kanystr
	Kód obalu	05	10
	Číslo výrobku		
20 mat			
bezbarvý	2376	■	■
30 polomat			
bezbarvý	2375	■	■
50 hedvábný lesk			
bezbarvý	2374	■	■

Spotřeba

100-120 ml/m² na jednu vrstvu nátěru



Oblasti použití



- Dřevo v interiéru
- Pro namáhané dřevěné povrchy v obývacím prostoru
- Na parkety, schody a dřevěné podlahy
- OSB desky a korkové podlahy
- Pouze pro profesionální uživatele

Vlastnosti výrobku



- Odolný proti oděru a poškrábání
- Vynikající zvýraznění kresby dřeva
- Velmi dobrá odolnost proti vodě
- Dobrý rozliv na horizontálním povrchu
- 2K-Ready: další zvýšení odolnosti proti chemikáliím, krémům na ruce, poškrábání a oděru dosáhnete přidáním 2 % Aqua VGA-485

Údaje o výrobku

Pojivo	Akrylát-/ PU-disperze
Hustota (20 °C)	Cca 1,04 g/cm ³
Zápach	Mírný zápach

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.

Certifikáty

- DIN EN 71-3 "Migrace určitých prvků"
- Zulassung als Oberflächenbeschichtungssystem für Parkette und Holzfußböden

Další informace

- Datový list k trvalé udržitelnosti
- Pflegeanleitung für versiegelte Holzfußböden und Treppen
- Verarbeitungshinweise 2K-Ready Aqua Lacksysteme

Systémové produkty

- Aqua VGA-485-Vernetzer & Glaslack-Additiv (3256)
- Aqua FKL-402-Fugenkittlösung (2368)
- SM-820-Strukturmittel (1942)
- Aqua DL-65-Decklack PU (7200)



- Aqua V-490-Verzögerer (1939)
- Aqua OWF-68/tm-Öl-Wetterschutz-Farbe ^[eco] (7740)
- Aqua VL-66/sm-Venti-Lack 3in1 (7090)

Přípravné práce


Požadavky na podklad

Podklad musí být odborně připraven, čistý a suchý, bez prachu, mastnoty a oddělujících se částic.
Vlhkost dřeva: 8-12%

Příprava podkladu

Broušení provádějte pomocí P 100 - 180.
Mastné a pryskyřičnaté dřevo/podklady omyjte přípravkem WV-891 nebo V-890. Při práci v interiéru používejte UN-894. Rozpouštědlo nechte dobře vyprchat.
Odstraňte smolníky.


Příprava směsi



Míchání

Jednosložkový lak, připravený na okamžité použití.
V případě zpracování pomocí přísad a aditiv dodržujte, prosím, pokyny v technickém listu systémového produktu.
Volitelně s Aqua VGA-485 v poměru 100:2 podle objemu.
Přípravek přidávejte za stálého míchání patentdisperzerem do povlakové hmoty.
Směs je účinná po dobu 8 hodin.

Zpracování



Podmínky při zpracování

Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +18 °C až do max. +25 °C.

Před použitím protřepejte.
Natírejte nebo nanášejte válečkem.
Po uschnutí provádějte další úkon ve stejný den.
Po uschnutí a mezibrusu (P 180 - 320) proveďte konečný nátěr.
Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

Upozornění při zpracování



Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.
Před nátěrem technicky upraveného dřeva a materiálů na bázi dřeva je třeba provést zkušební nátěr a zkoušku vhodnosti pro požadovanou oblast použití.

Schnutí

Suchý proti prachu: po cca 1 hodině
Přetřatelný: po cca 4 hodinách
Plně zatížitelný: po cca 7 dnech

Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu.
Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

Ředění

Připraven k aplikaci, v případě potřeby zředte pomocí max. 5 % vody.

Upozornění

DIN EN 71-3 "Migrace určitých prvků":
Tento výrobek splňuje limity pro migraci těžkých kovů do dětských hraček podle normy DIN EN 71-3 a splňuje tak jeden z několika dalších požadavků na bezpečnost dětských hraček podle směrnice EU o hračkách (2009/48/ES).
U plovoucích nebo ne na pevně připevněných dřevěných podlah, jako i u vytápěných podlah hrozí riziko vzniku prasklin při povrchové úpravě vodními laky, díky slepování jednotlivých dílců po stranách. Proto doporučujeme nejdříve udelat základní nátěr přípravkem Aqua MSV-403- Parkettgrundierung.
Při zakrývání hotových lakovaných dílců používejte prodyšné materiály.
V případě potřeby otřete vlhkým hadříkem jednou týdně běžně dostupným přípravkem na ošetřování lakovaných podlah.
Pro certifikované produkty a nátěrové skladby je potřeba dodržovat pokyny v certifikátech a technických listech.
Dodržujte návod "Pokyny pro péči o lakované podlahy a schody".

Nářadí / čištění



Nanášecí váleček s potahem z mikrovlákna o výšce vlasu cca 8-12 mm, akrylový štětec
Pracovní nářadí ihned omyjte vodou a mycím přípravkem.
Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.


Remmers nářadí

- Heizkörperpinsel (4541)



Skladování / trvanlivost

V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.



Bezpečnostní údaje

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

Upozornění na likvidaci odpadů

Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.

Biocidní přípravek

Obsahuje biocidní přípravek (konzervační prostředek pro výrobky v plechových obalech) s biocidními účinnými složkami CMIT/MIT (3:1), který chrání obsah nádoby před znehodnocením mikrobiálními organismy (bakterie, kvasinky, atd.). Bezpodmínečně dodržujte pokyny pro zpracování!

Obsah VOC podle směrnice Decopaint (2004/42/EG)

Mezní EU-hodnota pro tento výrobek (Kat. A/i): max. 140 g/l (2010).
Tento výrobek obsahuje < 140 g/l VOC.

VOC	
Kat.	A/i
2010:	140g/l
max.:	140g/l

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat.
Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktáž, i když je provádíme podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.