



Olej na pracovní desky [eco]

- Arbeitsplatten-Öl [eco] -

Trvanlivá, nečistotám odolná povrchová úprava dřeva v interiéru



Odstín	Dostupnost	
	Počet kusů na paletě	672
	Balení	3 x 0,75 l
	Typ balení	plechový obal
	Kód obalu	01
	Číslo výrobku	
bezbarvý	7697	■
přírodní vzhled	7698	■
bezbarvý: certifikace EU Ecolabel DE/044/052		

Spotřeba




40 - 50 ml/m² na jeden nátěr

Spotřeba je silně závislá na nasákavosti dřeva a posledním předbrusu.

2 nátěry, tence natřít nebo stírat.

Přebytek materiálu odstraňte, po každém nátěru, po cca 20 - 30 minutách pomocí bavlněného hadříku bez žmolků.

Oblasti použití



- Dřevo v interiéru
- Dřevěné kuchyňské nářadí
- Stolní a pracovní desky
- Vysoce kvalitní nábytek z masivního dřeva
- Barevný odstín "přírodní vzhled" pouze pro světlá dřeva např. dub, jasan a smrk

Vlastnosti výrobku

- Na bázi obnovitelných surovin
- Veganský produkt - bez přísad živočišného původu
- Jednoduché zpracování
- Prosakuje do hloubky a zvýrazňuje přirozenou strukturu dřeva
- Trvanlivý, nešpiní se, odolný
- Tenká ochranná vrstva proti nečistotám a vlhkosti
- Dobrá odolnost vůči vybraným, v domácnosti běžným látkám, (např. voda, cola, pivo, čaj, káva, víno a čisticí prostředky)

Údaje o výrobku

Pojivo	Alkydové pryskyřice na bázi obnovitelných surovin
Hustota (20 °C)	Cca 0,96 g/cm³
Viskozita	Cca 500 mPas
Zápach	Mírný
Stupeň lesku	Matný

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.

Zkušební normy

Nízké emise podle schématu AgBB

Další informace

➤ [Datový list k trvalé udržitelnosti](#)

Systémové produkty

➤ [MultiSil \(7380\)](#)

Přípravné práce

■ [Požadavky na podklad](#)



Podklad musí být odborně připraven, čistý a suchý, bez prachu, mastnoty a oddělujících se částic.
Vlhkost dřeva: 8-12%

■ Příprava podkladu

Důkladně odstraňte nečistoty, mastnotu a uvolněné staré nátěry
Mastná dřeva obsahující pryskyřice očistěte pomocí ředidla nebo čističem štětců.
Konečné přebroušení dřeva nábytkových povrchů nebo podobných ploch nesmí být jemnější než P 180

Zpracování



■ Podmínky při zpracování

Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +15 °C až do max. +30 °C.

Materiál dobře promíchejte.

Naneste tenkou vrstvu pomocí plochého štětce nebo válečkem.

U dřeva s různou intenzitou nasákavosti zajistěte rovnoměrné rozložení pomocí zahlazení.

Přebytečný materiál odstraňte pomocí bavlněného hadříku bez žmolků po cca 20 - 30 minutách.

Pro nábytek používejte gázu nebo lněný hadr.

Druhý nátěr nanášejte po zaschnutí přes noc, bez mezibrusu.

Do vnitřních částí skříněk a šuplíků nanášejte pouze jednu tenkou vrstvu pomocí lněného hadříku.

Upozornění při zpracování



Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

Před nátěrem technicky upraveného dřeva a materiálů na bázi dřeva je třeba provést zkušební nátěr a zkoušku vhodnosti pro požadovanou oblast použití.

Používejte pouze na savé dřevo a podklady. Lakované nebo již natřené povrchy nejsou vhodné.

Při práci a sušení zajistěte důkladné větrání.

Nebezpečí samovznícení (DGUV Information 209-046). Nesmí být používán na stejném pracovišti společně s NC-laky nebo mořidly; znečištěné textilie (např. čisticí hadříky, pracovní oblečení) ukládejte do protipožární odpadové nádoby a zlikvidujte protipožárním způsobem (pod vodou).

■ Schnutí

Přetíratelný: po schnutí přes noc

V prvních dnech: opatrné zacházení (např. zatěžování vodou)

Doporučená doba schnutí před izolací výrobkem Multi-Sil: >7 dní (okamžitě odstraňte zbytky produktu Glättmittel).

Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu.

Schnutí je závislé na druhu dřeviny a nasákavosti podkladu.

Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu, jako i přebytky materiálu na nenasákavých místech schnutí prodlužují.

■ Ředění

Připraveno k použití

Upozornění

DIN EN 71-3 "Migrace určitých prvků":

Tento výrobek splňuje limity pro migraci těžkých kovů do dětských hraček podle normy DIN EN 71-3 a splňuje tak jeden z několika dalších požadavků na bezpečnost dětských hraček podle směrnice EU o hračkách (2009/48/ES).

Výrobky na bázi oleje obsahují přírodní složky. Vlivem UV záření, vyloučení světla (tmavé žloutnutí), tepla nebo individuálních změn dřeva může dojít ke změně povrchu. To vyžaduje samostatnou péči o povrchy, viz leták obecných pokynů pro zpracování olejů a vosků. Pokud si tyto změny nepřejete, doporučuje ošetřit povrch vodou ředitelným světlostálým mořidlem a lakovat světlostálým lakem.

V případě potřeby opravy vyčištěné plochy dodatečně ošetřete.

Vodní mapy nebo fleky na nábytku očistěte pomocí brusné ocelové vlny (jemnost 000).

Dodržujte "Návod k údržbě olejovaných povrchů a podlah".

Doplňující informace pro spotřebitele:

Odhadněte potřebné množství barvy a předejdete zbytečnému odpadu.

Nepoužitou barvu uschovejte pro pozdější použití.

Opětovné použití barvy může účinně snížit dopad produktu na životní prostředí v průběhu jeho životnosti.

Nářadí / čištění



Plochy štětec, válečky s krátkou délkou vláken velur nebo moher. Gáza, bavlněný hadřík bez žmolků.

Pracovní nářadí očistěte ihned po aplikaci pomocí ředidla nebo čističem štětců.

Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

Remmers nářadí

➤ Veloursrolle (4442)

Skladování / trvanlivost



Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.

Otevřená balení co nejrychleji zpracujte.



Bezpečnostní údaje	Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.
Upozornění na likvidaci odpadů	Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace. Nevylévejte do dřezu.
Bezpečnostní informace	Skladujte mimo dosah dětí. Při stříkání používejte ochranné brýle a kombinovaný filtr A2/P2. Při broušení používejte prachový filtr P2. V době zpracování a sušení zajistěte dostatečné větrání. Při práci s barvou nejezte, nepijte, ani nekuřte. Při zasažení očí a kontaktu s kůží ihned důkladně vypláchněte vodou. Nevypouštějte do kanalizace, vodních toků nebo do zeminy. Nářadí očistěte ihned po použití pomocí vody a mýdla. K recyklaci odevzdávejte pouze nádoby beze zbytků. Tekuté zbytky materiálu odevzdávejte do sběrného místa pro staré barvy.
Obsah VOC podle směrnice Decopaint (2004/42/EG)	Mezní EU-hodnota pro tento výrobek (Kat.A/f): max. 700 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje < 20 g/l VOC.

VOC	
Kat.	A/f
2010:	700g/l
max.:	20g/l

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat.
Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktáž, i když je provádíme podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.