



## Aqua RG-27-Renoviergrund

Speciální základní nátěr pro zesvětlení zvětralých a zešedlých dřev




| Odstín        | Dostupnost           |               |
|---------------|----------------------|---------------|
|               | Počet kusů na paletě | 200           |
|               | <b>Balení</b>        | <b>2,5 l</b>  |
|               | Typ balení           | plechový obal |
|               | Kód obalu            | 03            |
|               | <b>Číslo výrobku</b> |               |
| smrk (fichte) | 7146                 | ■             |

### Spotřeba

Cca 100 ml/m<sup>2</sup> podle nasákavosti dřeva



### Oblasti použití



- Dřevo do interiéru a exteriéru
- Renovace a barevné sjednocení zešedlého a nerovnoměrně zbarveného dřeva
- Tvarově stálé dřevěné dílce, např. okna a dveře
- Částečně tvarově stálé dřevěné dílce: např. okenice, obklady, zahradní domky
- Tvarově nestálé dřevěné dílce, např. ploty, hrázďení, přístřešky pro auta, dřevěné obložení
- Není vhodný pro nátěry venkovních podlahových ploch (terasy, dřevěné paluby atd.)
- Pouze pro profesionální uživatele

### Vlastnosti výrobku



- Odolný vůči povětrnostním vlivům a regulující vlhkost
- Rychle schnoucí
- Dobrá krycí schopnost hned po prvním nátěru
- Velmi dobrá přilnavost k podkladu

### Údaje o výrobku

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Pojivo          | Akrylátový/alkydový systém |
| Hustota (20 °C) | 1,07 g/cm <sup>3</sup>     |
| Zápach          | Mírný                      |

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenaají závaznou specifikaci produktu.

### Další informace

➤ [Datový list k trvalé udržitelnosti](#)

### Systémové produkty

- [Induline S-910 \(3777\)](#)
- [Aqua OVL-49/tm-Öl-Vergrauungs-Lasur \[eco\] \(3212\)](#)
- [Aqua MSL-45/sm-Mittelschichtlasur UV+ \(7130\)](#)
- [Aqua OML-48/tm-Öl-Mittelschicht-Lasur \[eco\] \(7710\)](#)
- [MSL-40/sm-Mittelschicht-Lasur UV+ \(7240\)](#)
- [Aqua DSL-55-Dickschicht-Lasur PU \(7220\)](#)
- [Aqua HSL-36/m-Profi-Holzschutz-Lasur 3in1 \(7051\)](#)

### Přípravné práce

- **Požadavky na podklad**  
Podklad musí být čistý, bez prachu a suchý.  
Tvarově stálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva 11 - 15 %  
Částečně rozměrově stálé a rozměrově nestálé dřevěné dílce: vlhkost dřeva max. 18 %



#### ■ Příprava podkladu

Důkladně odstraňte nečistoty, mastnotu a uvolněné staré nátěry

Zešedlé a zvětřelé dřevěné povrchy důsledně očistěte pomocí mosazného kartáče, tím zajistíte optimální přilnavost.

Uvolněné a popraskané suky, jako i otevřená místa s pryskyřicí odstraňte a vyčistěte pomocí vhodného prostředku (např. ředidlem Verdünnung V 101).

Dřevo v exteriéru, které má být chráněno proti dřevokaznému hmyzu, hnilobě a zamodráním, je nutné předem ošetřit vhodným impregnačním prostředkem. Pro dřevo v interiéru se tento krok nevyžaduje.

Ostré hrany zaoblete.

Dodržujte všeobecně platná pravidla pro nátěry na dřevo a dřevěné materiály ve venkovních prostorech.

#### Zpracování



#### ■ Podmínky při zpracování

Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +5 °C až do max. +25 °C.

Materiál dobře promíchejte.

Natřete.

Nanášejte ve směru vláken.

Po zaschnutí naneste následně mezivrstvu a konečnou vrstvu-Mittelschichtlasur nebo Dickshicht-Lasur.

Otevřená balení dobře uzavřete a pokud možno co nejdříve upotřebte.

#### Upozornění při zpracování



Pomocí zkušebního nátěru si ověřte kompatibilitu k podkladu a odstín.

Před nátěrem technicky upraveného dřeva a materiálů na bázi dřeva je třeba provést zkušební nátěr a zkoušku vhodnosti pro požadovanou oblast použití.

Při renovaci oken a venkovních dveří doporučujeme před dalším nátěrem provedení mezibrusu pomocí brusného papíru (P180) nebo brusné houby.

#### ■ Schnutí

Suchý proti prachu: cca 1 hodinu

Přetíratelný: cca 3 hodiny

Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu.

Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

#### ■ Ředění

Okamžitě k použití

#### Upozornění

Dodržujte předpisy o ochraně stavebního dřeva.

Nepoužívejte na vodorovných plochách bez odvodňovacích svahů a bez poloměru hran, zabraňte nahromadění vlhkosti.

#### Nářadí / čištění




Štětce z akrylových štětín, plochý štětec

Pracovní nářadí ihned omyjte vodou a mycím přípravkem.

Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

#### Skladování / trvanlivost



Skladujte v uzavřených originálních obalech, v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 24 měsíců.

Otevřená balení co nejdříve zpracujte.

#### Bezpečnostní údaje

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

#### Upozornění na likvidaci odpadů

Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v původním obalu podle platných předpisů. Do recyklačních systémů musí být dodány zcela prázdné obaly. Nesmí se likvidovat spolu s domácím odpadem. Nevypouštějte do kanalizace.

#### Obsah VOC podle směrnice Decopaint (2004/42/EG)

Limitní hodnota EU pro tento výrobek (kat. A/e): max. 130 g/l (2010).

Tento výrobek obsahuje < 130 g/l VOC.

| VOC   |        |
|-------|--------|
| Kat.  | A/e    |
| 2010: | 130g/l |
| max.: | 130g/l |



Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat.  
Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktáž, i když je provádíme podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.