



Color PA

- Betonacryl -

Jakostní čistě akrylátový fasádní nátěr

Odstín	Dostupnost		
	Počet kusů na paletě	48	32
	Balení	5 l	12,5 l
	Typ balení	plastový kbelík	plastový kbelík
	Kód obalu	05	13
	Číslo výrobku		
bílá	6500	■	■
	6530	■	■
	6529	■	■
Nastavení možné po domluvě - intenzivní odstíny nejsou možné			

Spotřeba



Dle přípravy podkladu cca 200 ml/m² na vrstvu

Spotřeba je závislá na nasákavosti povrchu.

Přesnou spotřebu nutno zjistit na zkušební ploše.

Pro systémy povrchové ochrany OS 2 a OS 4 viz příslušný protokol o zkoušce.

Oblasti použití



- Fasádní a betonové povrchy
- Systémy povrchové ochrany betonu podle DIN EN 1504/DIN V 18026
Systém Remmers OS-B / OS 2: Primer H (impregnační základ) + Color PA (Betonacryl)
Systém Remmers OS-C / OS 4: Color PA Fill (OS Concre Fill) + Color PA (Betonacryl)
Remmers OS-C / OS 4-System: Betofix Fill (Betofix-Spachtel) + Color PA (Betonacryl)

Vlastnosti výrobku



- Zpomaluje karbonizaci $s_d \text{ CO}_2 : \geq 252 \text{ m}$
- Vysoce vodoodpudivý $w \leq 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$
- Propustnost pro vodní páru $s_d < 0,3 \text{ m}$
- Odolný vůči povětrnostním vlivům
- Velmi dobrá krycí schopnost
- Stálobarevný
- Uvedeno v seznamu BASt
- Testovaný dle DIN EN 1504-2

Údaje o výrobku

- Při dodání



Pojivo	100 % akrylát
Hustota	Cca 1,3 g/cm ³
Viskozita	Cca 3000 mPa-s
Pigment	Světlostálé, alkáliím odolné oxidické pigmenty, resp. oxid titaničitý
Plniva	Minerální plniva
Hodnota pH	9,0

■ V plně zreagovaném stavu

Propustnost pro vodní páru (DIN EN ISO 7783-2)	$s_d \leq 0,3 \text{ m}^*$
Koeficient nasákavosti podle DIN EN ISO 1062-3	$w \leq 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})^*$
Propustnost pro CO ₂ (ČSN EN 1062-6)	$s_d \geq 252 \text{ m}^*$
Stupeň lesku	hedvábně matný
Struktura povrchu	hladký
Odolnost povětrnosti	velmi dobrá

* Hodnoty se týkají dvojnásobného nátěru o celkové tloušťce zasucha 140 µm.

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.

Certifikáty

- [BAST Oberflächenschutzsysteme OS-B \(Remmers-System OS 2\)](#)
- [BAST Oberflächenschutzsysteme OS-C \(Remmers-System OS 4\)](#)
- [Prüfbericht Remmers-System OS 2 \(OS B\)](#)
- [Prüfbericht Bodycote Brandverhalten](#)
- [Prüfbericht P 7910_OS Concre-Fill_Kiwa EN 1504-2 - OS 4](#)
- [Prüfbericht P 8450-2_Betofix-Spachtel_Kiwa EN 1504-2 - OS 4](#)
- [Übereinstimmungszertifikat OS 4 - OS Concre-Fill](#)
- [Übereinstimmungszertifikat OS 4 - Betofix-Spachtel](#)
- [Konkordanzerklärung](#)

Systémové produkty

- [Primer H \(0642\)](#)
- [Betofix Fill \(1008\)](#)
- [Color PA Fill \(6490\)](#)
- [Primer HF \(6438\)](#)
- [\[betonschutz_instandsetzungssysteme_6500\]](#)
- [\[reinigungsprodukte_6500\]](#)

Přípravné práce

■ Požadavky na podklad


Musí být nosný, suchý, čistý, bez prachu a trhlin (vyjma mikrotrhlin).
Bez škodlivých solí.

■ Příprava podkladu

Uvolněné, staré nátěry beze zbytku odstranit.
Pevné, minerální podklady penetrovat pomocí Imprägniergrund (č. 0642).
Pískující, pevně držící podklady penetrovat pomocí Grundierung SV nebo Hydro-Tiefengrund.



Zpracování



■ Podmínky při zpracování

Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +5 °C až max. +25 °C

Materiál dobře promíchejte.

Nanášet na plochu vhodným nářadím.

Materiál aplikujte podle vlastností podkladu ve 2 – 3 vrstvách.

Prostoj mezi pracovními kroky musí činit nejméně 8 hodin.

Upozornění při zpracování

Stavební části a látky, které se nemají dostat do kontaktu s výrobkem, přiměřeně ochránit.

Plochy, které na sebe navazují, natírat pouze materiálem ze stejné šarže.

Intenzivní odstíny, např. sytě žlutá, červená atd. mohou mít nižší krycí schopnost díky použitým pigmentům. V případě potřeby aplikovat další nátěr.

Čerstvě ošetřené plochy chránit před nárazovým deštěm, větrem, slunečním zářením a před kondenzací vody.

Upozornění

Odchyłky od platných předpisů musí být schváleny samostatně.

Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

Vždy provádějte vzorové plochy!

Nářadí / čištění



Štětce, štětka, plyšový váleček, airless stříkací zařízení

Pracovní nástroje a případné nečistoty je třeba vyčistit okamžitě v čerstvém stavu vodou.

Skladování / trvanlivost



V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem. Trvanlivost min. 12 měsíců.

Bezpečnostní údaje

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

Osobní ochranné pomůcky

Při nanášení stříkáním používejte dýchací filtr P2, ochranné brýle, ochranné rukavice a pracovní oblečení.

Upozornění na likvidaci odpadů

Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

Obsah VOC podle směrnice Decopaint (2004/42/EG)

Hraniční hodnota pro tento výrobek dle EU (Kat. A/c): max. 40 g/l (2010).
Tento výrobek obsahuje < 40 g/l VOC.

Prohlášení o vlastnostech

➤ **6500 Leistungserklärung Nr. GBI F 020-3**



Označení CE



Remmers GmbH

Bernhard-Remmers-Str. 13, D – 49624 Lönningen

09

GBI F 020-3

EN 1504-2:2004

6500

Výrobek pro ochranu povrchu - nátěr

EN 1504-2: ZA.1d a ZA.1e

Přilnavost mřížkovou zkouškou:	≤ GT 2
Propustnost pro CO ₂ :	s _d > 50 m
Propustnost pro vodní páru:	Třída I
Rychlost pronikání vody v kapalně fázi:	w < 0,1 kg/(m ² x h ^{0,5})
Odolnost vůči teplotnímu šoku:	≥ 1,0 (0,7) ¹⁾ N/mm ²
Soudržnost odtrhovou zkouškou:	≥ 1,0 (0,7) ¹⁾ N/mm ²
Reakce na oheň:	Třída E
Umělé stárnutí:	bez viditelného poškození

¹⁾ Údaj v závorce je nejnižší povolenou hodnotou

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat. Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktáž, i když je provádíme podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.