

OLEJ HARTWACHSÖL bezbarvý (natur)

Porovnání olejů Hartwachsöl a HS Hartwachsöl

Oleje s voskem Hartwachsöl jsou řidší a pronikají hlouběji do povrchu dřeva. Díky tomu jsou dobře zpracovatelné ručně, snadno se padují a leští.

Oleje s voskem HS Hartwachsöl jsou hustější, mají vysokou odolnost proti mechanickému namáhání a tím i delší životnost. Jsou ideální pro strojní zpracování. Ruční zpracování (padování a leštění) je namáhavější.

Zkratka v názvu HS (High Solid) označuje vysokou kvalitu oleje.

Charakteristika a oblast použití

Univerzální olej s voskem na dřevěné a korkové podlahy, dále na schody a nábytek. Olej s voskem Hartwachsöl je určen pro použití v interiérech. Olej proniká hluboko do dřeva, vosk zůstává na povrchu a vytváří hedvábně matný lesk, který lze ještě zvýšit leštěním. Takto ošetřený povrch se velmi snadno udržuje, odpuzuje nečistoty a vodu, aniž by uzavíral póry. Dřevo tak může i nadále dýchat.

Technické údaje

Barva: bezbarvá (natur)

Aplikace: štětcem, válečkem, špachtlí

Doba schnutí: leštitelný za 4 až 6 hodin, plně zatížitelný při 23°C a 65% vlhkosti vzduchu za 2 až 3 dny

Ředí se: ne

Vrstvy: 2 vrstvy

Množství na 1 vrstvu: 40 - 50 g/m²

Výdajnost: 20 m²/l

Zpracovatelnost: 2 roky

Příklad použití

1. Plochu postupně brousit brusným pásem nebo kotoučem s hrubostí zrna 80, 100 a 120. Plocha musí být čistá, suchá bez mastnoty a prachu. U podlah zatmelit spáry.
2. Hartwachsöl dobře promíchat a opatrně nalít na plochu (40 - 50 g/m²), rovnoměrně roztírat buď kartáčem, štětcem nebo válečkem na olej. U velkých ploch pracovat vždy po částech.
3. Hartwachsöl nechat 20 až 30 minut vsáknout a případně ještě nanést tam, kde dřevo rychle nasáкло. Poté vmasírovat do plochy pomocí kartáče nebo zeleným padem tak, až se plocha nejeví jako vlhká. Případný přebytečný olej na povrchu setřít bavlňným hadrem nebo u velkých ploch prudce stáhnout stěrkou.
4. Po době působení v délce 6 až 8 hodin zopakovat postup popsany v bodech 2 a 3.
5. V závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu je naolejovaná plocha po 2 až 3 dnech plně zatížitelná. Do té doby plochu chránit před vodou.
6. Použité hadry bezpečně odstranit, hrozí jejich samovznícení!

Certifikáty

EU-Dekopaint - komfort

Giskode O60

DIN EN 71-3 (těžké kovy), B1 certifikát

DIN 53160

Balení

1 a 3 litry