



Aqua PL-413-Parkettlack

Bezbarvý 1K-uzavírací lak pro nanášení válečkem




Odstín	Dostupnost		
	Počet kusů na paletě	90	60
	Balení	5 l	10 l
	Typ balení	plastový kanystr	plastový kanystr
	Kód obalu	05	10
	Číslo výrobku		
Aqua PL-413/20 mat			
farblos	2376	■	■
Aqua PL-413/30 halfmat			
farblos	2375	■	■
Aqua PL-413/50 zijdeglans			
farblos	2374	■	■

Spotřeba 100-120 ml/m² na pracovní postup



Oblasti použití



- Dřevo v interiéru
- Pro namáhané dřevěné povrchy v obývacím prostoru
- Obývací oblast a objekty (např. parkety, schodnice, prkna)
- Jako 2K-Lack s 10% Aqua H-480-Härter pro silně zatížené dřevěné podklady
- Pro profesionální použití

Vlastnosti výrobku



- Odolný proti oděru & poškrábání
- Vynikající zvýraznění kresby dřeva
- Velmi dobrá odolnost proti vodě
- Dobrý rozliv na horizontálním povrchu
- Zlepšení mechanické a chemické odolnosti vytvrzením pomocí produktu Aqua H-480-Härter

Údaje o výrobku



Pojivo	Akrylát-/ PU-disperze
Hustota (20 °C)	Cca 1,04 g/cm ³
Průtokový pohárek DIN 4	Cca 25
Zápach	Mírný zápach

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.

Certifikáty

- DIN EN 71-3 "Migration bestimmter Elemente"
- Zulassung als Oberflächenbeschichtungssystem für Parkette und Holzfußböden

Další informace

- Pflegeanleitung für versiegelte Holzfußböden und Treppen

Systémové produkty

- Aqua OML-48/tm-Öl-Mittelschicht-Lasur ^[eco] (7710)
- Aqua VL-66/sm-Venti-Lack 3in1 (7090)
- Aqua DL-65-Decklack PU (7200)
- Aqua H-480-Härter (3806)
- Aqua FKL-402-Fugenkittlösung (2368)
- Aqua MSV-403- Parkettgrundierung (2369)
- Aqua V-490-Verzögerer (1939)
- SM-820-Strukturmittel (1942)

Přípravné práce


- **Požadavky na podklad**
Podklad musí být odborně připraven, čistý a suchý, bez prachu, mastnoty a oddělovacích se částic.
Vlhkost dřeva: 8-12%
- **Příprava podkladu**
Broušení provádějte pomocí P 100 - 180.
Mastné a pryskyřicové dřevo/podklady omyjte pomocí výrobku WV-891 nebo V-890.
Odstraňte smolníky.

Příprava směsi



- **Míchání**
Volitelné pro aplikaci 2K
10:1 s Aqua H-480 objemově (10:1 podle hmotnosti)
V případě malého množství přidejte do nádoby tvrdidlo a smíchejte důkladným protřepáním nádoby.
Přidávejte tvrdidlo při současném míchání a směs homogenizujte nejméně 2 minuty pomocí Remmers Patentdispenser.
Doba zpracování max. 3 hodiny, vyšší teploty mohou dobu zpracování zkrátit.

Zpracování



- **Podmínky při zpracování**
Teplota materiálu, okolí a podkladu: min. +18 °C až do max. +25 °C.

Před použitím protřeptejte.
Natírejte nebo nanášejte válečkem.
Po uschnutí provádějte další úkon ve stejný den.
Aplikace 2-K jako základ a mezivrstva vyžaduje delší dobu schnutí mezivrstvy a důkladné mezibroušení.
Po uschnutí a mezibrusu (P 180 - 320) proveďte konečný nátěr.
Otevřená balení dobře uzavřete pokud možno co nejdříve upotřebte.
Nezavírejte nádoby smíchané s tvrdidlem (nebezpečí prasknutí!)



Upozornění při zpracování



Pomocí zkušebního nátěru zkontrolujte kompatibilitu nátěru, přilnavost k podkladu a odstín.

Před nátěrem technicky upraveného dřeva a materiálů na bázi dřeva je třeba provést zkušební nátěr a zkoušku vhodnosti pro požadovanou oblast použití.

■ Schnutí

Suchý proti prachu: po cca 1 hodině

Přetíratelný: po cca 4 hodinách

Plně zatížitelný: po cca 7 dnech

Hodnoty ověřené v praxi: teplota 20 °C a 65 % relativní vlhkost vzduchu.

Nízké teploty, nedostatečná výměna vzduchu a vysoká vlhkost vzduchu schnutí výrazně prodlužují.

■ Ředění

Připraven k aplikaci, v případě potřeby zředte pomocí max. 5 % vody.

Do směsi laku a tužidla přidejte v případě potřeby 10% vody.

Upozornění

U plovoucích nebo ne na pevně připevněných dřevěných podlah, jako i u vytápěných podlah hrozí riziko, při povrchové úpravě vodními laky, vzniku prasklin díky slepování jednotlivých dílců po stranách. Proto doporučujeme nejdříve podklad nazákladovat přípravkem Aqua MSV-403– Parkettgrundierung.

Při zakrývání hotových lakovaných dílců používejte prodyšné materiály.

V případě potřeby otřete vlhkým hadříkem jednou týdně běžně dostupným přípravkem na ošetřování lakovaných podlah

Dodržujte návod "Pokyny pro péči o lakované podlahy a schody".

Nářadí / čištění




Váleček s potahem s mikrovláken výška cca 8-12 mm, akrylový štětec

Pracovní nářadí ihned omyjte vodou a mycím přípravkem.

Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

Skladování / trvanlivost



V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem, trvanlivost min. 12 měsíců.

Bezpečnostní údaje

Blíže informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

Upozornění na likvidaci odpadů

Větší zbytky produktu musí být zlikvidovány v originálním obalu v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

Obsah VOC podle směrnice Decopaint (2004/42/EG)

Mezní EU-hodnota pro tento výrobek (Kat. A/i): max. 140 g/l (2010).

Tento výrobek obsahuje < 140 g/l VOC.





Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat. Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktáž, i když je provádíme podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.