



Technický list
Číslo výrobku 2984-2986

Color SA plus


Kvalitní vnitřní nátěrová hmota s obsahem mikrostríbra jako ochrany proti napadení bakteriemi a plísněmi.
Zkušební protokol: Zpráva 7081-08 MPA Brémy



Na vodní bázi




Pro interiér



Teplota zpracování
≤ +25 °C
≥ +8 °C



Nátěrem /
válečkováním



Nanášené množství při
jednotlivém pracovním kroku
150 ml
1 m²



Skladovat v chladu, ale nad
bodem mrazu, chránit před
vlhkostí, obal
dobře uzavřít



Doba skladování
6 Month



Oblasti použití:

Pro kvalitní vnitřní nátěry místností s nebezpečím výskytu plísní a prostor s pobytem osob se zvýšenou citlivostí, jako jsou děti a alergici, např. obývacích pokojů a ložnic, dětských pokojů, kanceláří, skladů, interiérů škol, školek, hotelů, gastronomických provozů, wellness provozů, aquaparků atd..

Vlastnosti výrobku:

- Nátěrová hmota Color SA plus pro vnitřní použití, s obsahem částic mikrostríbra. Pro jedinečnou kombinaci účinných složek se vyznačuje vysokou rezistencí vůči plísním.
- Color SA plus je na bázi čistého akrylátu, což přináší dobrou kryvost a matný povrch.
- Color SA plus je difúzní propustná a trvanlivá
- Odolná vůči oděru (oděr za mokra - třída 2 podle DIN EN 13300), s vysokou kryvostí 5m²/l (třída 2 podle DIN EN 13300).
- Color SA plus má velmi dobrou přídržnost na nosných běžných podkladech v interiéru.

Údaje o výrobku:

Pojivo:	čistý akrylát
Pigment:	oxid titaničitý
Plnidla:	funkční plnidla
Hustota:	cca 1,15 kg/l
Viskozita:	vhodný pro natírání
Barva:	bílá, č.v. 2984
	zvl. odstíny, č.v.2986
Podle DIN 53778:	odolný proti otěru
Vlastnosti podle DIN EN 13300, otěr za mokra:	třída 2
Kontrastní poměr:	třída 2
Lesk:	tupě matný (< 5 při úhlu měření 85°)

Zpracování:

Příprava podkladu:

Podklady musejí být nosné, zbavené plísní, nečistot, jako je prach, odbedňovací prostředky, zbytky olejů a tuků. Porost plísněmi odstraňte speciálním čističem, jako Remmers BFA koncentrát (č.výr. 11420065-66). Trhliny a díry s poškozenou či odfouknutou omítkou opravte omítkami Remmers, u sádrových omítek výplňovým tmelem Remmers Füllspachtel. Silně alkalické podklady (čerstvé omítky), sádrokartonové a vláknocementové desky a pískující podklady nejprve ošetřete hloubkovou penetrací Tiefgrund W (č. výr. 2842).

např. tepelné mosty musí být odstraněny. Musí být zabráněno kondenzaci vodní páry na povrchu. Staré křehké a vápenné barvy pečlivě smyjte. Staré nátěry, které nedrží, odstraňte. Na bezvadné, nosné podklady a na dobře držící staré disperzní nátěry lze nátěrovou hmotu Color SA plus aplikovat přímo.

Nanášení materiálu:

Pro první nátěr lze hmotu Color SA plus zředit max. 5 % vody. Stupeň zředění se řídí nasákavostí podkladu. Druhý a dokončovací nátěr nanášejte neředěný. Materiál lze nanášet válečkem nebo štětkou.

Nezpracovávejte při teplotách podkladu a vzduchu nižších než +8 °C.

Technologická přestávka mezi jednotlivými nátěry by měla činit 12 hodin (při 20 °C a rel. vlhkosti vzduchu 65 %).

Upozornění:

Příprava před zpracováním v nádobě je možná. Před použitím dobře promíchejte.

TÜV ochranná známka. "Nízké emise, toxicita a výroba sledována" TÜV a vztahuje se pouze na bílý odstín Color SA plus, č. výrobku 2984.

Pracovní nářadí a čištění:

Štětec, plochý štětec, plyšový váleček, hranatá malířská štětka. Veškeré pracovní nářadí a stříkance barvy lze nezaschlé omýt vodou.

Balení, spotřeba, skladovatelnost:

Balení:

plastové nádoby 5 a 15 l

Spotřeba:

První nátěr cca 0,15 l/m² (v závislosti na vlastnostech podkladu). Druhý nátěr cca 0,15 l/m².

Skladovatelnost:

V uzavřených originálních obalech při skladování nad bodem mrazu maximálně 6 měsíců.

Bezpečnost, Ekologie, Likvidace:

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listě.

Bezpečnostní údaje :

Obsahuje účinnou látku stříbrné fosfátové sklo, která chrání povrch nátěru před bakteriálním a plísňovým napadením. Výrobek musí být použit pouze v souladu s požadavky na štítku balení a příslušným technickým listem.

Kód výrobku :

M-DF 01

Výše uvedené údaje jsme sestavili na základě podkladů našeho výrobního úseku podle nejnovějšího stavu vývoje a používané techniky. Za aplikaci a zpracování nepřebírá výrobce záruku, protože na tyto sféry nemá žádný vliv.

Údaje přesahující rámec technického listu či odlišné údaje vyžadují písemné potvrzení kmenového závodu.

V každém případě platí naše všeobecné obchodní podmínky. Vydáním těchto technických listů pozbývají všechny předešlé svou platnost. PŠ08/16

