



Technický list
Číslo výrobku 6438

Grundierung SV

Zpevňující a hydrofobizující penetrační nátěr obsahující rozpouštědla.

Hydrofobizující složky: siloxan/silan

Zpevňující složky: akrylát



na
rozpuštědlové
báze



exteriér / interiér



štětec / váleček



spotřeba celkem



uložit v suchu, nad
bodem mrazu,
uzavírat obal



skladovatelnost

Oblasti použití:

Grundierung SV slouží jako zpevňující základ (penetrace) pro minerální stavební podklady, ze kterých se uvolňuje písek, pod výrobky Siliconharzfarbe LA, Siliconharzfüllfarbe LA, Betonacryl, Dachfarbe E a jiné nátěrové systémy pojené umělými pryskyřicemi.

Kromě toho je vhodný jako základ pro vnitřní omítky, sádkarton a sádkové desky.

Údaje o výrobku:

Medium :	aromatické uhlovodíky
Hustota	0,88 g/cm ³
Bod vzplanutí :	>42° C
Vzhled :	bezbarvá tekutina
Zpevňující účinek :	velice dobrý
Povlak :	po vyschnutí čirý
Nasákavost :	minimálně 50% kapilár
Alkalická odolnost :	do pH 13
Možnost průniku :	do 4 mm
Trvanlivost hydrofobity:	velice dobrá
Sjednocení nasákavosti :	velice dobrá

Vlastnosti výrobku:

Obsahuje rozpouštědla, je odolný vůči alkáliím, má značnou schopnost pronikat do materiálu, zpevňuje, hydrofobizuje.

Zpracování:

Podklad připravte podle směrnic pro barevné disperzní nátěry odolné vůči oděru a povětrnostním vlivům. Řiďte se zejména VOB (Řádem pro zadávání stavebních prací), díl C, DIN 18 363, odst. 2 a 3 a věstníky BFS (Spolkového výboru pro barvy a ochranu věcných hodnot) pro příslušné oblasti prací. Na silně savé a poškozené podklady a na podklady, ze kterých se uvolňuje písek, naneste stejnoměrně jednu

vrstvu základu Grundierung SV (v případě potřeby dvě vrstvy) postupem mokrá do mokré. Plochy ošetřené základem Grundierung SV musí před nanášením další vrstvy schnout minimálně 24 hodin při normální teplotě. Při nízkých teplotách se v důsledku retence rozpouštědel doba schnutí, a tím i přestávka před nanášením další vrstvy úměrně prodlužuje. Zpevňující účinek, spotřebu materiálu a přilnavost je nutné zjistit na dostatečně velké zkušební ploše.

Pozor, nesmí vzniknout lesklý film základového nátěru Grundierung SV.

Pracovní nářadí a čištění:

Štětec, kartáč na násadě, plochý štětec (nepoužívejte nářadí se štetinami z umělé hmoty). Nářadí lze čistit ředidlem V 101.

Balení, spotřeba, skladovatelnost:

Balení:

plechovky 5 a 30 l

Spotřeba:

U hladkých, savých podkladů cca. 0,2 l/m², u podkladů, ze kterých se silně uvolňuje písek, nebo u pórovitých, drsných či savých podkladů adekvátně více.

Skladovatelnost:

V uzavřených originálních nádobách při skladování v chladu a suchu nejméně 12 měsíců. Nádoby chraňte před teplotami vyššími než 30 °C. Obsah načatých nádob co nejdříve spotřebujte.

Bezpečnost, Ekologie, Likvidace:

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování a manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuální bezpečnostním listě.

Výše uvedené údaje jsme sestavili na základě podkladů našeho výrobního úseku podle nejnovějšího stavu vývoje a používané techniky. Za aplikaci a zpracování nepřebírá výrobce záruku, protože na tyto sféry nemá žádný vliv.

Údaje přesahující rámec technického listu či odlišné údaje vyžadují písemné potvrzení kmenového závodu.

V každém případě platí naše všeobecné obchodní podmínky. Vydáním těchto technických listů pozbývají všechny předešlé svou platnost. pš/ 08/13