



Technický list Číslo výrobku 0812

Ilack ST

Ochranný živičný nátěr s obsahem rozpouštědel, zpracováváný za studena. Živičný střešní nátěr v souladu s AIB stavebním materiálem č. 468102 a živičný střešní nátěr (černý).




Obsahuje
rozpouštědla



Pro vnější použití



Aplikace štětkou/
válečkem/
postřikem



Aplikační dávka
v jednom
pracovním kroku
na 1m²



Skladovat v
chladu, nad
bodem mrazu,
chránit před
vlhkostí, obal
dobře uzavřít



Doba skladování

Oblasti použití:

Ochranné nátěry betonu, omítky, zdiva a železa (v pozemním a inženýrském stavitelství) a vodním stavitelství, jako antikorozi ochrana železa a zinku. Jako základ na staré bitumenové nátěry s následným pískováním a bitumenové izolace. Remmers Ilack ST není odolný UV-záření

Vlastnosti výrobku:

Živičný film, který zůstane po odpaření rozpouštědel, je odolný vůči chladu, teplu, lijáku a působení spodní vody. Ilack ST není narušován slabými kyselými dešti, louhy a roztoky solí z mořské vody a zemní vlhkosti dle DIN 4030.

Zpracování:

Ilack ST nanášejte štětkou, válečkem nebo vhodným stříkacím zařízením. Pokud provádíte aplikaci v několika vrstvách, dbejte na to, aby každá vrstva byla dobře proschlá. Doba schnutí činí 3 hodiny. Jako antikorozi ochrana zinku a železa je nutné provést min. 2 nátěry.

Údaje o výrobku:

Základ:
Hustota (při 20 °C):
Obsah pevných částic:

živice s obsahem rozpouštědel
cca 0,93 g/cm³
cca 60 % hm

Ilack ST se používá i jako základ pod Remmers živičné izolace s podsypem křemičitého písku 02/07 mm.

Podklad :

Ošetřované plochy musí být čisté a suché. Základové zdivo musí být omítnuté stěrky, např. Remmers Dichtschlämme v systému Kiesol. Železo zbavte rzi otryskáním, zinkové plechy odmastěte ředidlem V 101.

Upozornění:

Při zpracování nekuřte a nepracujte v blízkosti otevřeného ohně, v úzkých stavebních jamách postupujte odspodu nahoru a v uzavřených prostorách zajistěte dobré odvětrání. Prostředky pro bezpečnost a ochranu zdraví musí mít bezpečnostní doklad řádné označení.

Pracovní nářadí a čištění:

Štětka, váleček, stříkací zařízení. Pracovní nářadí a případné nečistoty odstraňte lakovým benzínem nebo ředidlem V 101.

Balení, spotřeba, skladovatelnost:

Balení:

bílé plechovky 5, 10 a 25 litrů

Spotřeba:

Spotřeba závisí na charakteru podkladu a činí při jednom kroku aplikace cca 0,2 l/m². Tloušťka nanášené vrstvy po zaschnutí je cca 0,12mm.

Skladovatelnost:

V uzavřených originálních nádobách v chladu a suchu lze přípravek skladovat minimálně 5 let. Otevřený obal co nejdříve uzavřete pro přístup vzduchu.

Bezpečnost, Ekologie, Likvidace:

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování a manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuální bezpečnostním listě.

Obsah VOC:

Mezní hodnota EU pro výrobky (Kat.A/h): je 750 g/l (2010).
Tento výrobek obsahuje maximálně 350 g/l VOC.

Kód produktu:

BBP 30

Výše uvedené údaje jsme sestavili na základě podkladů našeho výrobního úseku podle nejnovějšího stavu vývoje a používané techniky. Za aplikaci a zpracování nepřebírá výrobce záruku, protože na tyto sféry nemá žádný vliv.

Údaje přesahující rámec technického listu či odlišné údaje vyžadují písemné potvrzení kmenového závodu.

V každém případě platí naše všeobecné obchodní podmínky. Vydáním těchto technických listů pozbývají všechny předešlé svou platnost.
JN /07/ 14

0812-TM-06-14.doc

