



## KSE 300 HV

Bezrozpouštědlový zpevňovač kamene pro vápenec na organokřemčitanové bázi (KSE) se speciálními adhezivy

| Dostupnost           |                  |                  |  |
|----------------------|------------------|------------------|--|
| Počet kusů na paletě | 84               | 24               |  |
| Balení               | 5 l              | 30 l             |  |
| Typ balení           | plechový kanystr | plechový kanystr |  |
| Kód obalu            | 05               | 30               |  |
| Číslo výrobku        |                  |                  |  |
| 0654                 | ■                | ■                |  |

### Spotřeba

Podle druhu a stavu podkladu jako i úkolu od 0,3 l/m<sup>2</sup> až po několik l/m<sup>2</sup>.  
Přesnou spotřebu nutno zjistit na zkušební ploše.



### Oblasti použití



- Zpevňování převážně kalcitických podkladů
- Zpevňování značně zvětralých a vyloužených povrchů
- Dosažení rovnoměrného profilu pevnosti v kombinaci s KSE 100

### Vlastnosti výrobku

- Dodatečný polární mechanismus vazby
- Množství vyloučeného gelu cca 30 %
- Neobsahuje rozpouštědla
- Nehydrofobní
- Velká hloubka průniku

### Údaje o výrobku

#### ■ Při dodání

|                      |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|
| Hustota (20 °C)      | cca 0,97 g/cm <sup>3</sup>                  |
| Obsah účinných látek | cca 98 % hm.                                |
| Barva                | čirý až lehce zakalený, ev. mírně nažloutlý |
| Zápach               | typický                                     |
| Katalytický systém   | neutrální                                   |

#### ■ Po aplikaci

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Reakce podmíněná vedlejším produktem | etanol (uniká) |
|--------------------------------------|----------------|

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.



#### Další informace

- **Gelabscheidungsrate, Eindringtiefe**
- **Festigkeitsprofil**
- **Leitfaden KSE-Modul-System**

#### Systémové produkty

- **KSE 100 (0719)**
- **V KSE (0657)**

#### Přípravné práce

##### ■ Požadavky na podklad

Podklad udržujte čistý, bez prachu a suchý.


##### ■ Příprava podkladu

Poškození podkladu, jako např. praskliny, popraskané spáry, chybná napojení, vzlínající a hygroskopická vlhkost musejí být předem odstraněny.

Nutné očištění proveďte předem např. tryskáním studenou nebo horkou vodou nebo parním čištěním; u pevně držícího ušpinění otryskejte pomocí rotujícího proudu Rotec (5235) nebo čističi Remmers [např. Schmutzlöser (0671), Fassadenreiniger-Paste (0666), Klinkerreiniger AC (0672), Combi WR (0675)].

Abychom se vyhnuli ztrátám, může být předčištění provedeno předběžné zpevnění pomocí KSE 100 nebo jiného vhodného zpevňovače.

#### Zpracování



##### ■ Podmínky při zpracování

Teplota materiálu, podkladu a okolí: min. +8 °C do max. +25 °C

Impregnační prostředek nanášet beztlakým poléváním dosyta (zabránit rozprašování), až se vytvoří jazyk 30-50 cm stékajícího prostředku.

Každý úsek polévat ve vodorovných serpentínách odspodu nahoru.

Postup několikrát (min. dvakrát) opakovat, dokud podklad saje.

Na plochy, na které není možné materiál nanášet stříkáním, nanášet prostředek namočeným štětcem nebo válečkem.

#### Upozornění při zpracování

Stavební části a látky, které se nemají dostat do kontaktu s výrobkem, přiměřeně ochránit.

Sousedící plochy, které nemají být prostředkem napuštěny, lze očistit do 1 hod. po aplikaci ředidlem V 101.

Čerstvě ošetřené plochy chránit před nárazovým deštěm, větrem, slunečním zářením a před kondenzací vody.

#### Upozornění

Odchytky od platných předpisů musí být schváleny samostatně.

Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

Podmínkou optimální funkce je správná spotřeba; ta je závislá vždy na porositě a vlhkosti podkladu.

Za přítomnosti škodlivých solí proveďte analýzu zasolení.

Vysoké koncentrace solí mohou vést k těžkým škodám na materiálu, kterým nemůže být zabráněno použitím impregnačního prostředku.

Zbytky předchozích čištění (např. smácedla, vosky) mohou negativně ovlivňovat účinek prostředku a musí proto být zcela odstraněny.

Nanášení restaurátorských malt, hydrofobizačních impregnací a nátěrů:

Působení účinné látky "esteru kyseliny křemičité" vede po aplikaci k časově omezené hydrofobitě, která se během gelace ztrácí (reakční doba min. 28 dní). Restaurátorská malta, impregnační prostředky Funcosil a nátěry mohou být nanášeny až po ukončení tvorby gelu. Pokud zpevněné podklady vykazují po více než 4 týdnech efekt navoskování (voda se balí do kapiček), může být smáčení povrchu zlepšeno lihem nebo vodou se smácedlem.




## Nářadí / čištění



Nízkotlaké postřikovače a čerpadla odolná ředidlům, štětec, štetka, plyšový váleček

Pracovní nástroje musí být suché a čisté.  
Po práci a před delší přestávkou nástroje očistit ředidlem V 101.  
Zbytky po mytí zneškodňujte v souladu s předpisy.

## Skladování / trvanlivost



V uzavřených originálních obalech v chladu, suchu a chráněné před mrazem min. 12 měsíců.  
Otevřená balení co nejrychleji zpracujte.  
Nádobu po každém odlití znovu vzduchotěsně uzavřít, protože KSE reaguje se vzdušnou vlhkostí.

## Bezpečnostní údaje

Blíže informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

## Osobní ochranné pomůcky

Při stříkání použijte respirátor s kombifiltrem min. třídy A/P2 a ochranné brýle. Používejte vhodné ochranné rukavice a oděvy.

## Upozornění na likvidaci odpadů

Větší množství výrobku zneškodňujte v původním balení v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná.

Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné

brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy. Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat.  
Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu,

je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktáž, i když je provádíme podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.