



Technický list
Číslo výrobku 3080

Sanierputzfarbe

Vysoce jakostní vnitřní barva určená speciálně na natírání zdiva a povrchů upravených sanačními omítkovými systémy. Neobsahuje rozpouštědla a produkuje málo emisí.

Pouze pro vnitřní použití, omyvatelný dle DIN 53778 WM.

Oblasti použití:

Remmers Sanierputzfarbe je určena pro krycí nátěr na sanační omítky v interiéru. Lze ji však také použít na všechny obvyklé podklady používané jako stavební materiály pro výstavbu i renovaci interiéru. Jedná se o tyto podklady: vápenné a sádrové omítky, zdivo ze silikátových tvárnic, beton, dřevovláknité a tvrdé dřevovláknité desky, sádkartonové desky a tapety (hrubovláknité).

Vlastnosti výrobku:

Remmers Sanierputzfarbe byla vyvinuta speciálně pro nátěry sanačních omítek ve vnitřních prostorech. Nátěr propouští vodní páru a odpovídá požadavkům věstníku Vědecko-technického svazu pracovníků činných v údržbě staveb a památkové péči WTA 2-2-91 pro sanační omítky (sd < 0,20 m). Sanierputzfarbe je snadno zpracovatelná vnitřní nátěrová hmota s vynikající kryvostí a vydatností.

Údaje o výrobku:

Pojiva:	akrylová disperze neobsahující rozpouštědla
Pigment:	oxid titaničitý
Hustota:	cca 1,4 kg/l
Viskozita:	vhodná pro zpracování
Ředidlo:	voda
Stupeň lesku:	matný, cca 6 % při 85°
Hodnota sd:	0,10 m
Omyvatelnost:	dle DIN 53778 WM
Odolnost proti otěru za mokra:	
dle DIN 13300:	
Barevný odstín:	Třída 3
	bílý č. výr. 3080
	zvláštní odstín č. výr. 3081

Příprava podkladu:

Podklad musí být nosný, zbavený nečistot jako je prach, zbytky odbedňovacích prostředků, zbytky olejových a mastných nečistot. Trhliny, díry a vydutá místa v omítce vyrovnejte pomocí omítek Funcosil, popř. u sádrových omítek opravte výplňovým tmelem. Silně alkalické podklady (čerstvé omítky) a sádro a cementovláknité desky ošetřete základovou nátěrovou hmotou Tiefengrund W. Staré nátěry vytvořené křehkou barvou a vápennou malbou pečlivě umyjte, nepřilnavé staré nátěry odstraňte. Na bezvadné, nosné podklady a na staré, dobře přilnavé nátěry na bázi disperzních pojiv můžete barvu Sanierputzfarbe aplikovat přímo.

Zpracování:

Nanášení materiálu:

Pro první nátěr můžete barvu Remmers Sanierputzfarbe ředit vodou až do max. 10 %. Stupeň ředění se řídí nasákavostí podkladu. Na druhý nebo dokončovací vrchní nátěr použijte nezředěnou barvu. Materiál lze nanášet válečkem, natírat nebo stříkat. Nepoužívejte při teplotě nižší než 5°C (podkladu i vzduchu).

Pracovní nářadí a čištění:

Štětec, nářadí pro natírání ploch, váleček z jehněčí kůže, štětka na strop, lze stříkat postupem Airless. Veškeré pracovní nářadí a místa znečištěná barvou lze čistit vodou v čerstvém stavu.

Balení, spotřeba, skladovatelnost:

Balení:

v nádobách z umělé hmoty o 15 l

Spotřeba:

první nátěr cca 0,13 - 0,15 l/m² v závislosti na vlastnostech podkladu.
Druhý nátěr cca 0,13 l/m².

Skladovatelnost:

v uzavřených originálních nádobách
při skladování nad bodem mrazu
min.12 měsíců.

Bezpečnost, Ekologie, Likvidace:

Kód výrobku: M-DF01

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování a manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuální bezpečnostním listě.

Výše uvedené údaje jsme sestavili na základě podkladů našeho výrobního úseku podle nejnovějšího stavu vývoje a používané techniky. Za aplikaci a zpracování nepřebírá výrobce záruku, protože na tyto sféry nemá žádný vliv.

Údaje přesahující rámec technického listu či odlišné údaje vyžadují písemné potvrzení kmenového závodu.

V každém případě platí naše všeobecné obchodní podmínky. Vydáním těchto technických listů pozbývají všechny předešlé svou platnost.
JN/02/15

3080-TM-12.06.doc

