



SP Prep

- Vorspritzmörtel -

Podhoz podle WTA



Odstín	Dostupnost	
	Počet kusů na paletě	30
	Balení	30 kg
	Typ balení	papírový pytel
	Kód obalu	30
	Číslo výrobku	
šedý (vlastní odstín)	0400	■

Spotřeba

Celoplošný 4-6 kg/m²

Přesnou spotřebu nutno zjistit na zkušební ploše.



Oblasti použití

- Příprava podkladu před natažením minerálních omítek
- Vyrovnání různé nasákavosti podkladu



Vlastnosti výrobku

- Vysoká přilnavost k podkladu
- Vysoká odolnost proti síranům a nízký obsah alkalických látek (SR/NA)

Údaje o výrobku

Sypná hmotnost	Cca 1,7 kg/dm ³
Záměsová voda	6,0 l/30 kg
Hloubka průniku vody	Cca 1 h > 5 mm
Reakce na oheň	Třída A1
Pevnost v tlaku (po 28 dnech)	CS IV (v prům. 9,0 N/mm ²)

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.



Certifikáty

- **WTA-Zertifikat**
- **Remmers System-Garantie**
Pokud je poskytována Remmers System-Garantie (RSG), platí pouze podmínky/předpoklady výhradně dle písemně potvrzené RSG-smlouvy mezi RSG-odborným provozem a firmou Remmers.


Systémové produkty

- **Haftfest (0220)**
- **Schimmel-Sanierputz (1050)**
- **[sanierputze_0428]**

Přípravné práce


- **Požadavky na podklad**
Podklad musí být čistý, pevný a bezprašný.
- **Příprava podkladu**
Podklad předvlhčit do matně vlhka.

Příprava směsi



- **Míchání**
Nalít vodu do čisté nádoby a přidat suchou maltu.
Důkladně a rovnoměrně míchat míchadlem asi 3 minuty, až je směs homogenní a má správnou konzistenci pro zpracování.

Zpracování



- **Podmínky při zpracování**
Teplota materiálu, podkladu a okolí: min. +5 °C do max. +30 °C.
Nízké teploty prodlužují, vysoké teploty zkracují dobu zpracovatelnosti a tuhnutí.
- **Doba zpracování (+20 °C)**
Cca 60 min.

Nasákové podklady

Nanášet síťovité jako adhezni můstek (krytí 50-70 %) s maximální tloušťkou 5 mm.

Vnitřní izolace a slabě nasákové podklady

Nanášet celoplošně (krytí 100%), s maximální tloušťkou 5 mm.
Zlepšit přilnavost na hladkém a hustém povrchu pomocí Haftfest (č.výr. 0220).

Upozornění při zpracování

Nikdy neředit tuhnoucí maltu vodou ani s čerstvou maltou.
Nepoužívat materiál pro vyrovnání nerovností!
Omítku nanášet po 2-4 dnech.

Upozornění

Může obsahovat stopy pyritu (sulfidu železitého).
Nepoužívat na podklady s obsahem sádry!
Záměsová voda musí mít kvalitu pitné vody.
Nízký obsah chromanů dle směrnice 2003/53/ES.
Vždy provádějte vzorové plochy!
Odchytky od platných předpisů musí být schváleny samostatně.
Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.



Nářadí / čištění

Míchadlo, zednická lžice, ocelové koště, mechanická omítačka, trychtýřová omítací pistole.



Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

Skladování / trvanlivost

Uchovávejte v suchu, v neotevřených obalech po dobu přibližně 12 měsíců.



Bezpečnostní údaje

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

GISCODE

ZP1

Upozornění na likvidaci odpadů

Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

Označení CE



Remmers GmbH

Bernhard-Remmers-Str. 13, D – 49624 Lönigen

06

GBI P 53-1

EN 998-1: 2010-12

0400

Malta prověřená testem způsobilosti, bez zvláštních vlastností

Reakce na oheň:	Třída A1
Adhezní pevnost v tahu:	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ (lom B)
Absorpce vody:	W0
Difúze vodních par:	$\mu \leq 15$
Tepelná vodivost ($\lambda_{10, \text{dry}}$):	$\leq 0,83 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P = 50% $\leq 0,93 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P = 90%
Trvanlivost (mrazuvzdornost):	Splněno, při použití dle technického listu
Nebezpečné látky:	NPD

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná. Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy.

Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat. Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu, je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktáž, i když je provádíme podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.