



# Feinputz

## - SP Top Q2 -

Minerální štuková omítka.

Odstín	Dostupnost		
	Počet kusů na paletě	36	30
	<b>Balení</b>	<b>25 kg</b>	<b>25 kg</b>
	Typ balení	papírový pytel	papírový pytel
	Kód obalu	25	25
	<b>Číslo výrobku</b>		
	0408	■	
	0524		■

### Spotřeba

Cca 1,3 kg/m<sup>2</sup>/mm; zpravidla cca 3,5 kg/m<sup>2</sup>  
Přesnou spotřebu nutno zjistit na zkušební ploše.



### Oblasti použití

■ Štuková tenkovrstvá omítka



### Vlastnosti výrobku

- Vodoodpudivý
- Paropropustný
- Odolný vodě, povětrnosti a mrazu
- Zpracovatelný ručně i strojně
- Filcovatelný



## Údaje o výrobku

Sypná hmotnosť	Cca 1,2 kg/dm <sup>3</sup>
Záměsová voda	6,0 l na 25 kg
Kapilární absorpce vody w <sub>24</sub>	≤ 0,5 kg/(m <sup>2</sup> h <sup>0,5</sup> )
Chování při požáru	Třída A1
Pevnost v tlaku	CS II (1,5 - 5,0 N/mm <sup>2</sup> )
Hmotnost v sypkém stavu	Cca 1,3 kg/dm <sup>3</sup>
Zrnitost	< 0,5 mm
Odstín	smetanově bílý

Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.


## Systémové produkty

- [Siliconharzfarbe LA \(6400\)](#)
- [Silikatfarbe D \(0630\)](#)
- [Betonacryl \(6500\)](#)
- [Elastoflex-Fassadenfarbe \(2976\)](#)
- [\[sanierputze\\_0428\]](#)

## Přípravné práce


- **Požadavky na podklad**  
Podklad musí být čistý, pevný a bezprašný.
- **Příprava podkladu**  
Podklad předvlhčit do matně vlhka.  
Vodoodpudivé podklady předvlhčit vodou se smáčedlem.

## Příprava směsi



- **Míchání**  
Nalít vodu do čisté nádoby a přidat suchou maltu.  
Důkladně a rovnoměrně míchat míchadlem asi 3 minuty, až je směs homogenní a má správnou konzistenci pro zpracování.

## Zpracování



- **Podmínky při zpracování**  
Teplota materiálu, podkladu a okolí: min. +5 °C do max. +30 °C.  
Nízké teploty prodlužují, vysoké teploty zkracují dobu zpracovatelnosti a tuhnutí.
- **Doba zpracování (+20 °C)**  
Cca 2 hod.

Výrobek nanést vhodným nářadím jako kontaktní vrstvu.  
Ihned po nanesení kontaktní vrstvy nanést celkovou tloušťku.  
Tl. vrstvy jednovrstvě 2-5 mm.  
Natahovat do hladka vhodným nářadím.  
Přepřipravení možné po zatuhnutí povrchu.



---

#### Upozornění při zpracování

Nikdy neředte tuhnoucí maltu vodou ani s čerstvou maltou.  
Čerstvě natažené omítané plochy chraňte před vyschnutím, mrazem a deštěm min. 4 dny.  
Vlasové trhliny a smršťovací trhliny nejsou závadou, jelikož neovlivňují vlastnosti.  
V rozích stavebních otvorů se zabuduje dodatečné diagonální armování.  
Práci v souvislé ploše nepřerušujte.  
Aby se zabránilo viditelným napojením při více patrech lešení, nanášejte materiál ve všech patrech najednou.

---

#### Upozornění

Může obsahovat stopy pyritu (sulfidu železitého).  
Nepoužívejte na podklady s obsahem sádry!  
Záměsová voda musí mít kvalitu pitné vody.  
Vždy provádějte vzorové plochy!  
Odchytky od platných předpisů musí být schváleny samostatně.  
Při návrhu a následném zpracování musí být dodrženy příslušné předpisy.

---

#### Nářadí / čištění




Míchadlo, hladítko, plstěné hladítko, houbové hladítko.

Vhodné strojní zařízení.

Nářadí čistit v čerstvém stavu vodou.

---

#### Skladování / trvanlivost



Uchovávejte v suchu, v neotevřených obalech po dobu přibližně 12 měsíců.

---

#### Bezpečnostní údaje

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

---

#### GISCODE

ZP1

---

#### Upozornění na likvidaci odpadů

Větší množství výrobku zneškodňujte v původním balení v souladu s platnými předpisy.  
Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.



Označení CE



**Remmers GmbH**

Bernhard-Remmers-Str. 13, D – 49624 Löhningen

07

GBI P 42-1

EN 998-1: 2010-12

0408

Mörtel nach Eignungsprüfung, ohne besondere Eigenschaften.

Chování při požáru:

Třída A1

Přídržnost:

≥ 0,08 N/mm<sup>2</sup> (lom B)

Nasákavost:

W1

Propustnost pro vodní páru:

μ ≤ 25

Tepelná vodivost (λ<sub>10,dry</sub>):

≤ 0,83 W/(m\*K) pro P = 50%, ≤ 0,93 W/(m\*K)  
pro P = 90%

Trvanlivost (mrazuvzdornost):

Odolný, při použití dle TL

Nebezpečné látky:

NPD

Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná.

Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné

brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy. Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat. Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu,

je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktáž, i když je provádíme podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.