



Schimmel-Sanierputz

- SP Top SL -

Kapilárně aktivní omítka regulující mikroklíma, zvláště pro sanaci plísní.

Odstín	Dostupnost	
	Počet kusů na paletě	35
	Balení	20 kg
	Typ balení	papírový pytel
	Kód obalu	20
	Číslo výrobku	
	1050	■

Spotřeba Cca 5,6 kg/m²/cm tl. vrstvy



Oblasti použití



- Sanace a obnova vlhkých a plísněmi ohrožených ploch zdiva a stropů
- Regulace vzdušné vlhkosti v interiérech
- Zlepšení tepelného odporu obvodového zdiva

Vlastnosti výrobku

- Difuzně otevřený a kapilárně aktivní
- Vysoký podíl pórů umožňujících kapilární kondenzaci
- Tepelně izolující
- Tloušťka ve dvou vrstvách do 50 mm
- Vysoká odolnost proti síranům a nízký obsah alkalických látek (SR/NA)

Údaje o výrobku

Tl. vrstvy	10 - 50 mm
Sypná hmotnost	Cca 0,7 kg/dm ³
Pevnost v tlaku	CS I (zde 1,5 N/mm ²)
Záměsová voda	6,5-6,8 l / 20 kg
Chování při požáru	Klasse A1
Zrnitost	≤ 2 mm
Kapilární absorpce vody	> 1 kg/m ²
Malta skupiny	P II



Uvedené hodnoty jsou typické vlastnosti produktu a neznamenají závaznou specifikaci produktu.


Systémové produkty

- Vorspritzmörtel (0400)
- Schimmel-Sanierfarbe (2991)
- Schimmel-Sanierspachtel (2996)
- Schimmel-Sanierspachtel fein (2997)

Přípravné práce


- **Požadavky na podklad**
Podklad musí být čistý, pevný a bezprašný.
- **Příprava podkladu**
Podklad předvlhčit do matně vlhka.
Na silně nasákový podklad použít celoplošně podhoz SP Prep (č. 0400).

Příprava směsi



- **Míchání**
Nalít vodu do čisté nádoby a přidat suchou maltu.
Pomocí míchadla míchat intenzivně cca 3 minuty, až bude směs homogenní.
Doba míchání cca 8-10 minut.
Poté domíchat, v případě nutnosti přidat malé množství vody.

Zpracování



- **Podmínky při zpracování**
Teplota materiálu, podkladu a okolí: min. +5 °C do max. +30 °C.
Nízké teploty prodlužují, vysoké teploty zkracují dobu zpracovatelnosti a tuhnutí.
- **Doba zpracování (+20 °C)**
Cca 30 min.

Používat vhodné nářadí nebo omítačku.
Povrch stáhnout škrabákem na břízolit.
Přepřacování možné po zatuhnutí povrchu.
Pro natažení následné vrstvy je třeba povrch po dostatečném vyschnutí zbrousit mřížkou.
Čekací doba před aplikací následné vrstvy 3 dny.

Jednovrstvě

Tl. vrstvy jednovrstvě do 20 mm.

Dvouvrstvě

Tl. vrstvy na pracovní krok 10-20 mm.

Tl. vrstvy do 30 mm čerstvý do čerstvého.

Tl. vrstvy 30-50 mm, druhá vrstva po dostatečném vyschnutí (cca 12-24 hod.).

První vrstvu zdrsnit hřebenem na omítku.

Upozornění při zpracování

Nikdy neředte tuhnoucí maltu vodou ani s čerstvou maltou.
Čerstvě natažené omítané plochy chraňte před vyschnutím, mrazem a deštěm min. 4 dny.
Vlasové trhliny a smršťovací trhliny nejsou závadou, jelikož neovlivňují vlastnosti.

Upozornění

Záměsová voda musí mít kvalitu pitné vody.
Může obsahovat stopy pyritu (sulfidu železitého).
Nepoužívejte na podklady s obsahem sádry!
Nízký obsah chromanů dle směrnice 2003/53/ES.
Údaje o produktu byly stanoveny za laboratorních podmínek při 20 °C a 65% relativní vlhkosti.



Nářadí / čištění

Míchadlo, zednická lžice, hladítko, dřevěné hladítko, plastové hladítko, houbové hladítko.




Vhodné strojní zařízení.

Očistěte nástroje ve vodě.

Skladování / trvanlivost

Uchovávejte v suchu, v neotevřených obalech po dobu přibližně 12 měsíců.



Bezpečnostní údaje

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování, manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listu.

GISCODE

ZP1

Upozornění na likvidaci odpadů

Větší množství výrobku zneškodňujte v původním balení v souladu s platnými předpisy. Pouze obaly beze zbytků odevzdávejte k recyklaci. Nesmí se odstraňovat společně s komunálním odpadem. Nevylévejte do kanalizace.

Označení CE



Remmers GmbH

Bernhard-Remmers-Str. 13, D – 49624 Lönninge

07

GBI P51-1

EN 998-1: 2010-12

1050

Malta s hustotou po ztuhnutí $\leq 1300 \text{ kg/m}^3$ dle vlastního měření.

Chování při požáru:

Třída A1

Přidrženost:

$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ (lom B)

Nasákavost:

W0

Propustnost pro vodní páru:

$\mu \leq 8$

Teplná vodivost ($\lambda_{10, \text{dry}}$):

$\leq 0,15 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ pro P=50 %

Trvanlivost (mrazuvzdornost):

Odolný, při použití dle TL



Upozorňujeme na to, že výše uvedené údaje/data byla stanovena v praxi, resp. v laboratoři jako orientační hodnoty, a proto jsou v zásadě nezávazná.

Tyto údaje tedy představují pouze všeobecné pokyny a popisují naše produkty a informují o jejich použití a zpracování. Přitom je nutné

brát ohled na to, že na základě rozdílnosti a mnohostrannosti daných pracovních podmínek, použitých materiálů a staveb nelze přirozeně zaznamenat všechny individuální případy. Proto v případě pochyb doporučujeme provést zkoušky nebo se nás zeptat. Pokud jsme se písemně nezaručili za specifickou vhodnost nebo vlastnosti produktů ke smluvně určenému účelu,

je technické poradenství v oblasti použití nebo instruktáž, i když je provádíme podle nejlepšího svědomí, každopádně nezávazná. Jinak platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky.

Nové vydání tohoto Technického listu nahrazuje poslední vydání Technického listu.