

Technický list
Číslo výrobku 2909

Tiefengrund

Základní nátěr se zpevňujícím účinkem, s minimálním zápachem; obsahuje rozpouštědlo.

Oblasti použití:

Jako základní nátěr pod Remmers interierové a fasádní barvy, zpevnění starých zvětralých a pískujících omítek, starých nátěrů vápenných a minerálních barev i křídujících disperzních nátěrů. K vytváření základních podkladů pro beton, vláknitý cement, cihly a lícové vápenopískové cihly, minerální omítky (DIN 18 550, P II a P III), vnitřní omítky, lehčený beton, sádrové omítky, sádrokartonové desky, tvrdé dřevovláknité desky a lisované lepenkové desky, pro vnitřní a vnější použití.

Vlastnosti výrobku:

Odolný proti zásadám, vysoká schopnost pronikání do podkladu, zpevnění.

Údaje o výrobku:

Aktivní přísada:	kopolymer esterů kyseliny akrylové
Nosný materiál:	alifatický uhlovodík
Měrná hmotnost:	0,80 g/cm ³
Bod vzplanutí:	> 30°C
Vzhled:	bezbarvá tekutina

Údaje o výrobku po vytvrdnutí:

Zpevňující účinek:	velmi dobrý
Film:	po vyschnutí průhledný
Odolnost proti zásadám:	do 14 pH
Odolnost proti povětrnosti:	dobrá
Sjednacení nasákavosti podkladu:	dobré

Příprava podkladu:

Podklad musí být čistý, suchý a nosný. Odstraňte nefunkční staré nátěry, zbavte podklad řas, lišejníků a mechu s použitím přípravku Remmers BFA.

Při silně savých, pískových a měkkých podkladech je třeba nanést Tiefengrund nezředěný, nebo tam, kde je to nutné, nátěr opakovat dvakrát na nezaschlou vrstvu a rovnoměrně.

Při slabě savých podkladech se doporučuje rovnoměrně nanést jednu vrstvu základu Tiefengrund, ředěnou (10%) přípravkem V 100 nebo lakovým benzínem (olejosyntetické ředidlo). Na plochy, natřené Tiefengrund, mohou být aplikovány výrobky Remmers pro vnitřní a fasádní nátěry a omítkové systémy, přičemž základní nátěr na plochách musí schnout nejméně 24 hodin při normální teplotě; při nižších teplotách a při použití vyššího poměru dávky rozpouštědla odpovídajícím způsobem déle. Zpevňující účinek,

spotřebu materiálu a přilnavost je třeba předem vyzkoušet na dostatečně velké zkušební ploše. Je třeba věnovat pozornost tomu, aby na povrchu nátěru Tiefengrund nevznikl lesknoucí se film.

Pracovní nářadí a čištění:

Štětce, malířská štětka, jiné náčiní pro nanášení barev a laků (nepoužívat nářadí se štětinami z plastu). Nářadí se čistí ředidlem V 101.

Balení, spotřeba, skladovatelnost:

Balení:

5 l a 30 l v plechových nádobách

Spotřeba:

hladké, savé podklady cca. 0,1 l/m²,
silně porézní, hrubé a savé
podklady cca 0,2 l/m²

Skladovatelnost:

v originálním uzavřeném balení min 1
rok při suchém skladování, chráněné
před teplotami nad +30°C.
poškozené nádoby se musí co
nejrychleji zpracovat.

Bezpečnost, Ekologie, Likvidace:

Bližší informace o bezpečnosti při
dopravě, skladování a manipulaci a
také o likvidaci a ekologii najdete
v aktuální bezpečnostním listě.

Produkt-Code: M-GF03

Výše uvedené údaje jsme sestavili na základě
podkladů našeho výrobního úseku
podle nejnovějšího stavu vývoje a používané
techniky. Za aplikaci a zpracování nepřebírá
výrobce záruku, protože na tyto sféry nemá žádný
vliv.

Údaje přesahující rámec technického listu či odlišné
údaje vyžadují písemné potvrzení kmenového
závodu.

V každém případě platí naše všeobecné obchodní
podmínky. Vydáním těchto technických listů
pozbývají všechny předešlé svou platnost.ZC08/08