



Technický list
Číslo výrobku 2842

Tiefgrund W


Vodná penetrace se zpevňujícím účinkem.



Na vodní bázi




Pro interiéř



Teplota zpracování



Nátěrem, válečkem, postřikem



Celková spotřeba



Skladujte při teplotách nad bodem mrazu/ Chraňte před vlhkostí/ Obaly dobře uzavírejte



Doba skladování

Oblasti použití:

Ke zpevnění podkladu a jako penetrační nátěr sádrových a jiných nasákavých podkladů, jako podkladní nátěr pro samonivelační a vyrovnávací hmoty, ke zpevnění sprašujících a pískujících povrchů mazanin.

Údaje o výrobku:

Hustota:	cca 1,0 kg/cm ³
Hodnota pH:	> 8
Vzhled:	namodralá mléčná kapalina
Odolnosti alkáliím:	do hodnoty pH 14
sd- hodnota	< 0,10 m při spotřebě materiálu 0,2l/m ²

Vlastnosti výrobku:

Tiefgrund W je vodná penetrace připravená k použití s vysokou penetrační schopností. Stabilizuje podklad a vyrovnává rozdílnou nasákavost. Povrch podkladu bude zpevněn a tím bude zvýšena únosnost a přilnavost pro následující povlaky a obklady.

Podklad:

Všechny nosné, savé a vodě odolné minerální podklady. Plochy musejí být pevné, nosné i v několika vrstvách, nesmějí být znečištěné tuky, starými nátěry ani jinými zbytky jako výkvěty a nečistotami.

Zpracování:

Remmers Tiefgrund W před zpracováním důkladně promíchat a rovnoměrně natřít, nanést pomocí válečku nebo nastříkat. Až po úplném proschnutí pracovat dále, zpevnění prověřit mřížkovou zkouškou. Podle specifické pevnosti podkladu a savosti jednotlivých stavebních podkladů je možné Tiefgrund W zředit vodou až max. 1 : 1.

Podlahové plochy a silně savé materiály je třeba dvakrát opatřit nátěrem Tiefgrund W systémem „mokrě do mokrého“. Čekací doba do příštího pracovního kroku může kolísat podle postupu schnutí a spotřeby materiálu mezi 1 a 6 hodinami.

Upozornění:

Platí příslušné předpisy, směrnice a doporučení, které je třeba při zpracování dodržovat: DIN 18157 „Provádění keramických obkladů tenkovrstvým způsobem“ nebo ZDB 1/82 „Průzkum a příprava podkladu“. Nezpracovávat při teplotách pod +5°C.

Pracovní nářadí a čištění:

Malířská štětka, štětec, plochý štětec, plyšový váleček, stříkací přístroj. Čištění vodou v čerstvém stavu.

Balení, spotřeba, skladovatelnost:

Balení:
v plastových konvích 1 l, 5 l, 30 l a 200 l

Spotřeba:

0,1 – 0,4 l/m² podle nasákavosti a jakosti povrchu podkladu

Skladovatelnost:

V uzavřeném originálním balení, skladováno v chladu a suchu chráněno před mrazem, min. 12 měsíců

Bezpečnost, Ekologie, Likvidace:

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování a manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listě.

Výše uvedené údaje jsme sestavili na základě podkladů našeho výrobního úseku podle nejnovějšího stavu vývoje a používané techniky. Za aplikaci a zpracování nepřebírá výrobce záruku, protože na tyto sféry nemá žádný vliv.

Údaje přesahující rámec technického listu či odlišné údaje vyžadují písemné potvrzení kmenového závodu.

V každém případě platí naše všeobecné obchodní podmínky. Vydáním těchto technických listů pozbývají všechny předešlé svou platnost.01/16

2842-TM-03.13.doc

