

SAICOS Primer White 7050 – Technický list (CZ překlad)

Charakteristika produktu

SAICOS Primer White je rychleschnoucí základní nátěr na venkovní dřevo. Kombinuje výhody osvědčeného mikroporézního olejového nátěru s rychleschnoucí vodou ředitelnou vrstvou. Díky nově vyvinuté olejové technologii spolehlivě kryje suky a zabarvení dřeva. Nátěr se se dřevem trvale spojí, je prodyšný, reguluje vlhkost, odpuzuje vodu a chrání před povětrností. Nepraská, neodlupuje se ani netvoří šupiny.

Odstín

7050 – bílý (Primer White).

Oblast použití

Výborný základ pro veškeré dřevo, které bude později opatřeno vrchním nátěrem bez ohledu na typ barvy či odstín: dřevěné obklady, podbití střech, stěnové a stropní palubky, obklady balkonů, přístřešky (carporty), garážová vrata, pergoly, zástěny, mřížky, ploty, branky, altány apod.

Příprava podkladu

Vhodné pro všechny typy dřevěných povrchů – hladké i strukturované, hoblované i broušené, včetně termodřeva a tlakově impregnovaného dřeva. Povrch musí být čistý a suchý (maximální vlhkost dřeva 18 %). Pokud možno natřete surové dřevo ze všech stran ještě před montáží. Pro velmi hladký a rovný finální vzhled doporučujeme hoblované dřevo finálně přebrousit zrnitostí 120–150. Staré laky je nutné odstranit (odstranit nebo odbrousit zbytky), očistit otevřenopórové povlaky a případně lehce přebrousit. Odstraňte brusný prach.

Zpracování / aplikace

Aplikace pomocí olejového/voskového válečku SAICOS, univerzálního válečku SAICOS „Small“ nebo plochého štětce SAICOS. Před použitím dobře promíchejte – NEŘEDIT. Nanášejte vydatně a souvisle po délce prken ve směru vláken. Lze aplikovat i strojně.

Doba schnutí

Přibližně 3–4 hodiny (v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu).

Doporučená teplota při práci

Mezi 8 °C a 25 °C.

Vydatnost

1 litr vystačí přibližně na 12 m² při 1 vrstvě. Vydatnost závisí na druhu dřeva a struktuře povrchu.

Počet vrstev

1× SAICOS Primer White.

Vrchní nátěr

Vrchní nátěr proveďte do 2-3 měsíců. Jako druhou vrstvu doporučujeme SAICOS Bel Air (na vodní bázi – rychleschnoucí) nebo SAICOS House & Garden Paint (na bázi přírodních olejů).

Čištění nářadí

Vodou.

Skladování

Minimálně 2 roky v uzavřeném obalu. Tekutý produkt je citlivý na mráz – přepravujte a skladujte bez mrazu (nad 5 °C).

Fyzikální vlastnosti

Hustota: 1,16–1,21 g/cm³. Viskozita: 40–65 s, kelímkem 6 mm, DIN 53211. Zápach: slabý, po zaschnutí bez zápachu. Bod vzplanutí: nehořlavý.

Bezpečnostní pokyny

Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřelévejte do nádob na potraviny a nápoje. Škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými účinky – zabraňte úniku do životního prostředí. Může vyvolat alergickou reakci (obsahuje IPBC, směs CIT/MIT 3:1, TMDD).