

ROSTEX SUPER

antikorozní základní barva

POPIS

Rychle schnoucí antikorozní základní nátěr na kovové povrchy v interiéru i exteriéru. Vhodné na provádění základního nátěru povrchů vystavených silným mechanickým nárokům a tam, kde běžné alkydové základní nátěry obtížně přilnou.

PŘÍKLADY POUŽITÍ

Ocel, pozinkované plechy, zdrsňený hliník apod. Také lze použít jako základ pod veškeré alkydové a vodouředitelné barvy. Příkladem užití jsou střechy, okapy, svody, požární žebříky, zábradlí, stožáry, ocelové konstrukce.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Objemová sušina: cca. 45%
Specifická hmotnost: 1.3 kg/l
Mechanická odolnost: Dobrá
Chemická odolnost a odolnost olejům a tukům: Dobrá

Odstíny

Světle šedá.

NÁVOD K POUŽITÍ

Příprava povrchu

Natírané povrchy musí být čisté, suché a zbavené nečistot, prachu, mastnoty, vosků ve vodě rozpustných solí, bílé rzi, rzi a volných částic na stupeň St2. Odstranění nečistot použijte prostředek Passaripesu.

Lesklé a hladké povrchy zdrsňte. Rovněž hliníkové povrchy zdrsňte brusným papírem nebo jinou mechanickou cestou. Pokud je to možné, pozinkované povrchy nechte zoxidovat po dobu alespoň jednoho zimního období.

APLIKACE

Nanášejte štětcem, stříkáním nebo válečkem.
Pro bezvzduchové stříkání použijte trysku: 0.015" – 0.021".
V případě potřeby ředte až do 15% ředidlem 1120.

Podmínky k nanášení

Minimální teplota při nanášení 5°C a relativní vlhkost nižší než 80%. Teplota natíraného povrchu nesmí překročit +40°C, aby nedocházelo k příliš rychlému odpařování rozpouštědla, což by vedlo k pozdějšímu puchření nátěrového filmu.

Nanášení

Před použitím důkladně promíchejte. Nové, dříve nenatírané povrchy natřete na celé ploše. Dříve natírané pouze na porušených místech. Doporučená síla vrstvy jednoho nátěru je 40-60µm za sucha.

Výrobce:

TIKKURILA PAINTS OY, PO BOX 53
01301 Vantaa, Finsko
Tel.: + 358 9 8577 41,
Fax: + 358 9 8577 6911

Distributor:

Povrchové úpravy Plus, s.r.o.
kancelář a sklad: Tř. T. Bati 211, 760 01 Zlín
e-mail: puplus@puplus.cz
Tel./fax.: + 420 577 100 249

ROSTEX SUPER

antikorozní základní barva

Vydatnost

10 m²/litr v jedné vrstvě. Síla mokrého filmu mezi 100µm na vrstvu, suchého 45µm na vrstvu. Výsledná vydatnost závisí na mnoha faktorech jako je savost a hrubost povrchu, obsah vlhkosti a metoda nanášení.

Doba schnutí

Při 23°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu obvykle zasychá proti prachu po ¼ hodině a je přetíratelný alkydovými barvami po 1,5 hodině a vodouředitelnými po 24 hodinách. Při této teplotě by mělo k nátěru vrchního emailu dojít nejpozději do 4 dnů. S klesající teplotou se max. doba přetíratelnosti prodlužuje (při 10°C je max. doba přetíratelnosti 7 dnů). Pokud k přetírání dojde po uplynutí doporučených časů, je vhodné povrch před nátěrem jemně přebrousit a omýt prostředkem Panssaripesu.

Čištění nástrojů

Použité nástroje umyjte v ředidle 1120 ihned po skončení práce.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Prázdné obaly recyklujte nebo zneškodněte v souladu s místními předpisy. Tekuté zbytky zneškodněte ekologicky v souladu s místními předpisy.

Bezpečnost Práce Podle nařízení EU 99/45/EC

Xn- Zdravý škodlivý.
N-škodlivý pro životní prostředí.
Obsahuje: Xylen, zink fosfát a methylethylketoxim.
R10-Hořlavý.
R20/21-Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží.
R38-Dráždí kůži.
R52/53-Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Pro další informace vyžádejte bezpečnostní list.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

ADR/RID -